

Poliüretan Mantolama ve Söve Yapıştırma Köpüğü

STROFOAM MONTAGE

FT 750



Tanımı

STROFOAM MONTAGE FT 750, Isı yalıtım levhalarının ve söve gibi dekoratif malzemelerin yapıştırılmasında kullanılan, havanın nemıyla sertleşen, tek komponentli poliüretan montaj köpüğüdür.

Kullanım Yerleri

- Yapıların ısı yalıtımında kullanılan polistren (XPS veya EPS) levhaların ve dekoratif amaçlı söve vb. yapı elemanlarının yapıştırılmasında kullanılır.

Avantajları

- Yapı elemanlarının aralarındaki boşlukları doldurur, izole eder ve korur.
- Isı yalıtım plakalarını hızlı yapıştırır.
- Isı yalıtımı sağlar.
- Isı köprüsü oluşturmaz.
- Ekonomiktir.
- Kolay ve hızlı uygulanır.
- Uygulamadan yaklaşık 2 saat sonra levhalar dübellenebilir ve sıvanabilir.
- Yüksek köpük stabilitesi sayesinde kurlaşmasını tamamlayan ürün şişme ya da büzülme yapmaz.
- Çok güçlü yapıştırma özelliğine sahiptir.
- 0°C ile +40°C arasında kullanılabilir.



Teknik Özellikleri

Malzemenin Yapısı		Poliüretan
Yapışma Mukavemeti	Beton	$\geq 0,30 \text{ N/mm}^2$
	Polistiren Köpük	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$
	Seramik tuğla	$\geq 0,30 \text{ N/mm}^2$
	XPS	$\geq 0,20 \text{ N/mm}^2$
	Ahşap	$\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$
Uygulama Sıcaklığı		0°C / +40°C
Yüzeyde Kuruma Süresi		20 Dakika
Nihai Sertleşme Süresi		2 Saat

Yukarıdaki değerler +23°C'de ve %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır.

Uygulama Prosedürü

Yüzey hazırlığı

Yapıştırma yapılacak yapının üzerinde sağlam olmadığı düşünülen eski kaplamalar (sıva vb.) kazınmalı ve yüzey, **INNO-CRETE** tamir harçları ile düzeltilmelidir. Yüzeyde varsa yağ, kir, bitüm vb. katmanlar basınçlı su ile temizlenmeli ve iyice kuruması beklenmelidir. Eski yüzeylerde olabilecek küf ve yosun çelik fırça ile temizlenmelidir.

Karıştırma

STROFOAM MONTAGE FT 750, kullanılmadan önce en az 20-30 kez çalkalanmalıdır. Dozaj tetiğini çevirerek tüpe takınız. Tüpü ters çevirerek kullanınız. Sonraki kullanımlarda boru ve ventili kurumuş köpükten arındırınız. Yapıştırılacak malzemenin kenarlarından yaklaşık 2 cm boşluk bırakarak çerçeve şeklinde ve bir sıra da orta bölüme gelecek şekilde sıkılmalıdır. Yapıştırılacak malzeme duvara yerleştirilir ve bastırılır. Taşan köpük, spatula veya mala ile temizlenmelidir.

Sarfiyat

750 ml tüp ile 6-8 m² levha yapıştırılır.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

- Ürün sıkıştırılmış yanıcı gaz içerir. +50°C üzeri sıcaktan, ısı kaynaklarından ve açık alevden uzak tutulmalıdır.
- Güçlü rüzgar ve yağmur var ise iskelede koruyucu örtü kullanılmalı ve köşelere dikkat edilmelidir.
- Çocukların ulaşamayacağı yerde saklanmalıdır.
- Uygulamada eldiven ve koruyucu gözlük takılmalı ve uygulamacı yanında köpük temizleyici bulundurmalıdır.
- Göz ile temas halinde ürün ambalajı ile beraber hemen doktora başvurulmalıdır.
- Ürün kuruduktan sonra yalnızca kazınarak temizlenebilir.
- Ürün her zaman bagajda taşınmalıdır.

Ambalaj

750 ml aerosol tüp



Raf Ömrü

Oda sıcaklığında, direkt güneş ışığından uzak +5°C ile +30°C arasında, dik olacak şekilde depolandığında, raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında dik olarak, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Kısa süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise, paletler üst üste konulmamalıdır.

Güvenlik Önlemleri

Depolama ve uygulama alanlarına ateşle yaklaşmak tehlikelidir. Depolama ve uygulama alanları havalandırılmalıdır. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük, maske kullanılmalıdır. Depolama ve uygulama esnasında cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (Material Safety Data Sheet) bakılmalıdır.



Merkez/Fabrika

Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım
7. Cadde No:6 Döşemealtı/Antalya-TÜRKİYE

Tel : +90 (242) 221 42 50
Faks : +90 (242) 221 42 55

Builds Chemical Comfort

www.foxbau.com

Sorumluluk

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. **SARTECH** Yapı Malzemeleri San. Tic. Ltd Şti. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan **SARTECH** Yapı Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz. Ürünümüzün doğru şekilde uygulanması sorumluluğu kullanıcıya aittir. Firmamız sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Bu ürün teknik föyü bir önceki teknik föyde yer alan bilgileri geçersiz kılmaktadır. Firmamız bu ürün teknik föyündeki her türlü bilgi ve içerik detayında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ürün teknik föyünde yer alan bilgilerin güncel ve geçerli olduğunu kontrol edilmesi zorunludur. Her hakkı saklıdır.