

INNO-FLOOR FOX ALPHASOAT FF900

Специальный Защитный и Армирующий Материал для Бетонных и Натуральных Каменных Поверхностей

Ознакомление

FOX ALPHASOAT FF900 - это материал на основе акриловой смолы, в состав которого входят специальные добавки, используемые для защиты и полировки всех видов поверхностей из бетона, искусственного и натурального камня. Натурально окрашенная цветная кислота (stain), сборная защита или обработка поверхностного отвердителя, завершающий слой покрытия, который проникает в структуру всех видов поверхностей и обеспечивает долговременную защиту, защиту от пыли, стойкость и эстетический внешний вид.

Область Применения

- Все виды старого или нового бетона, грубый площадочный бетон,
- В грунтовых бетонах, нанесенных поверхностным отвердителем,
- В площадочных бетонах, окрашенных кислотными пятнами,
- На таких поверхностях, как натуральный камень, травертин, мрамор, котто, пресс-кирпич и т. д.
- В цементных сборных фасадных покрытиях,
- На всех видах бетонных поверхностей,
- На поверхностях мытого бетона,
- Используется в городской мебели.

Преимущества

- Легко наносить и использовать.
- Создает прозрачную, кристаллическую поверхность.
- Устойчив к маслам и остаткам топлива.
- Защита от всевозможных погодных воздействий и образования грибков на поверхностях.
- Предотвращает пыление и обеспечивает более твердую поверхность.
- Чрезвычайно легко чистится, получается гладкая поверхность.
- Обеспечивает устойчивость к истиранию.
- Проникает в глубину и дает живой вид.
- Устойчив к морозу и ультрафиолету.
- Может наноситься кистью, валиком и распылителем.
- После нанесения поверхностного отвердителя внезапная потеря воды в бетоне предотвращается благодаря использованию места отверждения и получению постоянной поверхности верхнего слоя.
- Проницаем для водяного пара при нанесении на внешние поверхности.
- Водоотталкивающий.

Технические Особенности

Материальная Основа	Жидкая Акриловая Смолa
Плотность	0,92 кг/л
Цвет	Прозрачный
Окончательный Вид	Глянцевый/Матовый
Точка Яркости	+30°C
Длительность Высыхания	2-4 часа
Время Нанесения Между Слойми	6-12 часов
Температура Применяемой Поверхности	+10°C / +30°C

Указанные выше значения приведены для +23°C и относительной влажности 50%. Высокие температурные режимы сокращают, низкие температурные режимы расширяют

Качество Поверхности

Применяемые бетонные основания должны быть прочными и иметь достаточную прочность на сжатие (минимум 25 Н/мм²), предел прочности при растяжении должен составлять минимум 1,5 Н/мм², влажность должна составлять максимум 4%, температура грунта должна составлять минимум +10°C. Кроме того, следует отметить, что точка росы земли выше +3°C. Основание должно быть чистым, сухим и не содержать всевозможных загрязнений, масел, смазок, покрытий и материалов для поверхностного отверждения и т.д.



www.foxbau.com

SARTECH YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı/ANTALYA-TÜRKİYE
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax : 0(242) 221 42 55
Şube 1 : Kargalıhanbaba OSB. Mah. Organize Sanayi 10. Sk. No:6 Hendek/Sakarya-TÜRKİYE
Şube 2 : Oyali OSB Mah. 3. Cad No:21 Eğin/Diyarbakır-TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

Подготовка Поверхности

Применяемые бетонные основания следует готовить с использованием абразивного оборудования (дробеструйная обработка, фрезерование, алмазное шлифование и т.д.) для удаления цементного раствора и получения открытой пористой поверхности. Слабые бетонные части должны быть удалены с поверхности, небольшие зазоры и отверстия должны быть полностью открыты. Пыль должна быть удалена с помощью промышленного пылесоса. Ремонтные растворы **INNO-CRETE** следует использовать для ремонта основания, заполнения зазоров и выравнивания поверхности

Условия Нанесения

- В тех случаях, когда заливается новый бетон, следует ожидать полного отверждения бетона не менее 28 дней
- Содержание влаги в субстрате должно быть ниже 4%
- В соответствии с ASTM не должно быть повышения влажности (Тест на полиэтиленовое покрытие)
- Относительная влажность воздуха должна быть не более 80%
- Будьте осторожны, чтобы не было росы и конденсата!
- Роса и конденсация водяного пара на полу, который не был нанесен или недавно покрыт, повредит покрытие
Для предотвращения этого температура пола должна быть выше +3°C.

Вопросы Подлежащие Рассмотрению

Температура основания:	Минимум +10°C - Максимум +30°C
Температура окружающей среды:	Минимум +10°C - Максимум +30°C
Температура материала:	Минимум +10°C - Максимум +30°C

Смешивание

FOX ALPHASOAT FF900 следует смешивать с помощью электрического миксера 400 - 600 об/мин, пока он не станет однородным

Нанесение

FOX ALPHASOAT FF900 наносится слоями кистью, валиком или распылителем, устойчивым к растворителям. Нанесение между слоями следует проводить через 6-12 часов в зависимости от температуры окружающей среды. Чтобы получить идеальную производительность от продукта, необходимо наносить минимум 2 слоя. Слои должны быть увеличены в соответствии с поверхностной впитывающей способностью

Очистка Инструментов

Инструменты и оборудование, используемые после нанесения, должны быть очищены растворителем

Расход

0,150-0,20 л/м² при отверждении свежего бетона

0,20-0,25 л/м² при полировке старого бетона

Вопросы Подлежащие Рассмотрению

- При нанесении **FOX ALPHASOAT FF900** всегда следует обеспечивать хорошую вентиляцию и уделять внимание ношению защитных очков, масок и перчаток во время нанесения
- Рекомендуется наносить **FOX ALPHASOAT FF900**, распыляя его на бетонную поверхность, чтобы получить однородную структуру. Поскольку материал содержит растворитель, он легко воспламеняется. Необходимые меры должны быть приняты при хранении и применении. Необходимо тщательно проветрить области применения, не курить в окружающей среде и избегать электрических коротких замыканий
- Никогда не добавляйте воду в **FOX ALPHASOAT FF900**

Упаковка

5 л банка

17 л банка

200 кг бочка

Срок и Условия Хранения

В течении 12 месяцев от начала даты хранения указанной на упаковке. Открытые упаковки следует употреблять в течение 1 недели, закрыв упаковку

Место Хранения

После открытия упаковки, хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от пониженных температур. При кратковременном хранении, максимум 3 паллеты могут храниться поверх друг друга и важно, чтобы доставка была в соответствии с системой «первым пришел - первым вышел». При долговременном хранении сложивать паллеты один на другой - не рекомендуется



www.foxbau.com

SARTECH YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı/ANTALYA-TÜRKİYE

Telefon : 0(242) 221 42 50

Fax : 0(242) 221 42 55

Şube 1 : Kargalıhanbaba OSB. Mah. Organize Sanayi 10. Sk. No:6 Hendek/Sakarya-TÜRKİYE

Şube 2 : Oyali OSB Mah. 3. Cad No:21 Eğil/Diyarbakır-TÜRKİYE

Web : www.foxbau.com

E-mail : info@foxbau.com

Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применения. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратиться за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации

Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. SARTECH Yapı Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. несет полную ответственность только за качество продукции. Наша компания не может нести ответственность за последствия, которые могут возникнуть из-за неправильного использования и/или иных, чем письменные рекомендации относительно того, где и как использовать продукт. Для получения подробной информации вам следует обратиться к паспорту безопасности и форме технических данных или связаться с представителями нашей компании.



www.foxbau.com

SARTECH YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı/ANTALYA-TÜRKİYE
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax : 0(242) 221 42 55
Şube 1 : Kargalıhanbaba OSB. Mah. Organize Sanayi 10. Sk. No:6 Hendek/Sakarya-TÜRKİYE
Şube 2 : Oyali OSB Mah. 3. Cad No:21 Eğil/Diyarbakır-TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com