

INNO-LINE

FOX CONTACT PRIMER® FL101

С Минеральным Наполнителем Грунтовочный Материал для Штукатурки по Бетону

Ознакомление

FOX CONTACT PRIMER® FL101 - грунтовочный материал минеральной основы полимерной дисперсии, используемая перед нанесением штукатурок на цементной и гипсовой основе на текстурные и гладкие поверхности. Штукатурки на гипсовой основе вступают в химическую реакцию с цементными поверхностями и со временем оставляют поверхность. Данное свойство является отличным грунтом, предназначенным для разрезания контакта и формирования удерживающей поверхности.

Соответствует Стандарту EN 1504-2:2004 1.2, 5.2 и условия TS 13744:2017 Класса 1

Область Применения

- Используется в качестве грунтовки перед нанесением гипсовых и цементных штукатурок на открытые бетонные поверхности во внутренних и наружных помещениях.
- Применяется в качестве грунтовки перед нанесением гипсовых и цементных штукатурок на вертикальные поверхности и потолки.

Преимущества

- Легкий в применении.
- Отличная приверженность.
- Предотвращает быстрое впитывание воды из штукатурки, наносимой на пол, таким образом увеличивая рабочее время, предотвращая внезапные высыхающие трещины.
- Не содержит органических растворителей.

Технические Особенности

Материальная Основа		Жидкая полимерная дисперсия с минеральным наполнителем
Плотность		1,70±0,05 г/см ³
Цвет		Красный
Прочность сцепления при испытании на отрыв	EN 1542	Вертикальный ≥0,8(0,5) ^b
Ударопрочность	EN ISO 6272-1	Класс I (≥4 Нм)
Устойчивость к истиранию (по Таберу)	EN ISO 5470-1	334,8 mg
Капиллярное водопоглощение и водопроницаемость	EN 1062-3	W<0,1.кг/м ² .h ^{0.5}
Глубина обработки	EN 14630	≥5 мм
pH	TS ISO 4316	8,50±0,05
Твердый остаток	EN 480-8	73,5±1
Начальная прочность сцепления при растяжении	EN 1348	≥1,0 Н/мм ²
Вязкость		4600 mPa.s
Применяемая Толщина		Max. 0,4 мм
Рабочая Температура		+5°C /+30°C
Длительность Высыхания		2-4 часа
Нанесения Штукатурки		≥24 часа

Указанные выше значения приведены для +23°C и относительной влажности 50%. Высокие температурные режимы сокращают, низкие температурные режимы расширяют

Процедура Нанесения

Подготовка Поверхности

Поверхности, такие как бетон и штукатурка, должны быть полностью прочными и без загрязнения. Если поверхность очень пыльная, ее следует промыть водой или тщательно протереть влажной губкой. Все слабые части должны быть очищены с предстоящей поверхности, в результате чего должна быть получена твердая и чистая площадь для работы.

Смешивание

FOX CONTACT PRIMER FL101 смешивают с помощью электрического миксера при 400-600 об/мин до тех пор, пока смесь не станет однородной.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
 Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
 Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
 Şube 2 : Oyalı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eşil-Diyarbakır/TÜRKİYE
 Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

Соотношение Смешивания

Если нанесение будет производиться с помощью машины **FOX CONTACT PRIMER® FL101** весом 5 кг, можно добавить 0,60-0,70 л воды. В противном случае вода не добавляется.

Если нанесение будет производиться с помощью машины **FOX CONTACT PRIMER® FL101** весом 12 кг, можно добавить 1,44-1,68 литра воды. В противном случае вода не добавляется.

Если нанесение будет производиться с помощью машины **FOX CONTACT PRIMER® FL101** весом 25 кг, можно добавить 3,00-3,50 литра воды. В противном случае вода не добавляется.

Нанесение

FOX CONTACT PRIMER® FL101 смешивается и наносится с помощью кораллового валика до достижения однородного внешнего вида. В зависимости от состояния поверхности плотность нанесения должна быть скорректирована. На поверхностях с высоким риском адгезии расход должен быть увеличен.

Очистка Инструментов

Инструменты и оборудование, используемые после нанесения, следует промыть водой. **FOX CONTACT PRIMER® FL101** можно удалить с поверхности только после отверждения.

Расход

Наносится на поверхность в количестве примерно 250-350 г/м²

Вопросы Подлежащие Рассмотрению

При применении **FOX CONTACT PRIMER® FL101** следует ожидать подходящих температур, если температура окружающей среды и поверхности ниже +5°C или выше +30°C. При наружном применении первые 24 часа должны быть защищены от солнца, дождя, ветра и мороза. Во время и после нанесения грунтовка не должна быть загрязнена.

Упаковка

5 кг пластиковое ведро

12 кг пластиковое ведро

25 кг пластиковое ведро

Срок Годности и Условия Хранения:

Продукт следует хранить в не вскрытой оригинальной упаковке в сухом и прохладном месте (от +5°C до +30°C), защищенном от солнечных лучей и мороза. **FOX CONTACT PRIMER® FL101** замерзает при температуре ниже 0°C. При соблюдении указанных условий хранения срок годности составляет 12 месяцев с даты изготовления. Вскрытую упаковку следует употребить в течение 1 недели после запечатывания. Во время хранения поддоны ни в коем случае нельзя штабелировать друг на друга. Отгрузка должна осуществляться по принципу «первым поступил — первым отгружен».

Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применения. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратиться за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации.

Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. Fox Bau Yapı Kimyasalları A.Ş. несет ответственность только за качество продукта. Наша компания не может нести ответственность за последствия, которые могут возникнуть из-за неправильного использования и/или за исключением письменных предложений о том, где и как будет использоваться продукт. Для получения подробной информации следует обратиться к паспорту безопасности и техническому паспорту или связаться с представителями нашей компании.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE

Telefon: 0(242) 221 42 50

Fax: 0(242) 221 42 55

Şube 1: Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE

Şube 2: Oyalı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğin-Diyarbakır/TÜRKİYE

Web : www.foxbau.com

E-mail : info@foxbau.com