

INNO-LINE

FOX AUFBRENNSPERRE FL230

Alçı Sıvalar ve Yüksek Emici Yüzeyler İçin Ani Su Emilimini Önleyen Astar

Tanımı

FOX AUFBRENNSPERRE FL230, Yüksek emiciliğe sahip yüzeylerde su Emilimini kontrol altına alarak, harç ve sıvalarda oluşabilecek erken kuruma (yanma) riskini azaltan, yüzey emiciliğini dengeleyen astardır.

Kullanım Yerleri

- İç ve dış mekanlarda,
- Gaz beton, hafif ve delikli tuğla yüzeylerde,
- Alçı sıva yüzeylerde,
- Karma duvar ve farklı emiciliğe sahip yüzeylerde,
- Yüksek emici mineral yüzeylerde,
- Sıva öncesi yüzey hazırlığında kullanılır.

Avantajları

- Emiciliği düzenler.
- Hızlı kuruma özelliğine sahiptir.
- Kullanıma hazırdır.
- Seyreltilmez.
- Solvent içermez.

Teknik Özellikler

Malzeme Yapısı	Nişasta ve Akrilik Dispersiyon Esası
Yoğunluk	1,04 g/cm ³
Renk	Sarı
İkinci Kat Uygulama Süresi	>4 saat
Tam Kuruma Süresi	~24 saat
Uygulanacak Zemin Sıcaklığı	+5°C/+25°C

Yukarıdaki değerler +23°C'de ve %65 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır.

Uygulama Prosedürü

Yüzey hazırlığı

Uygulama yüzeyinin sağlam, kuru, tozsuz ve temiz olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey, aderansını zayıflatacak her türlü yağ, gres, pas ve parafin kalıntılarında iyice temizlenmeli ve yüzeyde gevşek parçacıklar olmamalıdır. Zeminin kuru olmasına dikkat edilmelidir.

Karıştırma

FOX AUFBRENNSPERRE FL230, kullanılmadan önce 400-600 devir/dakikalık elektrikli bir karıştırıcı ile iyice karıştırılmalıdır.

Uygulama

Temizlenen ve hazır hale gelen yüzey üzerine **FOX AUFBRENNSPERRE FL230** dökülür. Malzeme yüzeye, fırça, rulo veya püskürtme makinesi ile homojen bir şekilde uygulanır. Yüzeyde göllenme oluşumuna izin verilmemelidir. Gerekli durumlarda ikinci kat uygulama yapılabilir.

Uygulama Aletlerinin Temizlenmesi

Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir. **FOX AUFBRENNSPERRE FL230** sertleştikten sonra ancak mekanik olarak yüzeyden temizlenebilir.

Sarfiyat

Yüzey emiciliğine ve pürüzlülüğüne bağlı olarak ~100 gr/m²'dir.



Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

- Uygulanacak zemin sıcaklığı +5°C'nin altında ve +25°C'nin üzerinde ise uygulama yapılmamalı, uygun sıcaklıklar beklenmelidir. Dondan etkilenir. 0°C'nin altında depolanmamalı ve taşınmamalıdır.
- Malzemenin kürünü tamamlaması için, uygulanacak zemin sıcaklığı ve ortam sıcaklığı izin verilen minimum sıcaklığın altına düşmemelidir.
- Dış mekanda yapılan uygulamalarda ilk 24 saat güneşten, yağmurdan, rüzgardan ve dondan korunmalıdır. Uygulama sırasında ve sonrasında astarın kirlenmesini engellenmelidir

Ambalaj

5 lt kova
15 lt kova

Raf Ömrü ve Depolama

Ürün, açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve serin (+5°C ile +25°C arası) bir ortamda, güneş ışığından ve dondan korunarak depolanmalıdır. **FOX AUFBRENNSPERRE FL230**, 0°C'nin altındaki sıcaklıklarda donar. Belirtilen depolama koşullarına uyulması durumunda raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajların ağzları kapatılmak suretiyle 1 hafta içinde tüketilmelidir. Depolamada paletler kesinlikle üst üste konulmamalıdır. İlk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır.

Güvenlik Önlemleri

Depolama ve uygulama alanlarına ateşle yaklaşmak tehlikelidir. Depolama ve uygulama alanları havalandırılmalıdır. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük, maske kullanılmalıdır. Depolama ve uygulama esnasında cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (Material Safety Data Sheet) bakılmalıdır.

Sorumluluk

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Fox Bau Yapı Kimyasalları A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan firmamız sorumlu tutulamaz. Ayrıntılı bilgi için güvenlik bilgi formuna ve teknik bilgi formuna başvurulmalı veya firmamız yetkilileri ile temas kurulmalıdır.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2 : Oyalı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Etil-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com