

**INNO-DECO****FOX BETONAGE® BC****Revêtement microciment prêt à l'emploi à base d'acrylique****Description**

**FOX BETONAGE® BC** est un revêtement décoratif en micro-béton, à base d'acrylique, prêt à l'emploi, à texture fine, adapté à différents supports. Il peut être appliqué sur les sols et les murs, et est conçu pour des systèmes décoratifs multicouches de haute qualité.

**Lieux D'Application**

- Magasins et showrooms
- Bureaux
- Hôtels, restaurants et cafés
- Logements
- Centres commerciaux
- Musées et galeries

**Avantages**

- Utilisation intérieur et extérieur
- Aspect continu et monolithique
- Application sur tout type de surface et d'objet
- Résistance aux UV
- Imperméabilité
- Large choix de couleurs

**Spécifications techniques**

Structure du Matériau		Acrylique, charges minérales, additifs polymères
Densité		1,75±0,05 g/cm <sup>3</sup>
Couleur		Blanc, teinté
Adhérence	EN 1542	≥1,5 N/mm <sup>2</sup>
Conductivité thermique	DIN 4108	0,70 W/(m*K)
Granulométrie	EN 1015-1	≤1,2
Perméabilité à la vapeur d'eau	EN ISO 7783	V <sub>2</sub>
Absorption capillaire	EN 1062-3	w<0,1 kg/m <sup>2</sup> .h <sup>0,5</sup>
Température du support		+5°C /+30°C
Durée d'utilisation		45-60 min
Temps de séchage		4-6 h
Réaction au feu	EN 13501-1	A2-s1,d0

Les valeurs ci-dessus sont données pour +23°C et 50 % d'humidité relative. Les températures plus élevées raccourcissent les temps, tandis que les températures plus basses les prolongent.

**Procédure d'application****Préparation de la surface**

Les surfaces en béton destinées à l'application doivent être préparées à l'aide de procédés mécaniques appropriés tels que le grenailage, le ponçage au diamant ou le rabotage, afin d'éliminer la laitance de ciment et d'obtenir une surface à pores ouverts. Les parties de béton non adhérentes doivent être éliminées et les petites cavités ou trous entièrement dégagés. La poussière générée doit être soigneusement aspirée à l'aide d'un aspirateur industriel.

**Mélange**

Le produit doit être soigneusement mélangé avant l'application jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène.

**Application****Primaire des surfaces horizontales et verticales**

Pour améliorer l'adhérence du revêtement **FOX BETONAGE® BC**, réduire la formation de bulles d'air et éviter l'absorption du liquide de mélange par le support, une couche primaire doit être appliquée. Sur le support propre et préparé, appliquer **FOX PRIMERA® FL220**. Le produit est réparti uniformément à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau. L'épaisseur d'application est ajustée selon l'état du support. Pour les supports présentant un risque d'adhérence insuffisante, la consommation doit être augmentée. Toute formation de flaques doit être évitée. Ensuite, appliquer **FOX DECOPRIMER FL204** avec un rouleau approprié. Après environ 4 heures, coller un ruban de



www.foxbau.com

**FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ**

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE

Telefon: 0(242) 221 42 50

Fax: 0(242) 221 42 55

Şube 1: Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE

Şube 2: Oyalı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğin-Diyarbakır/TÜRKİYE

Web : www.foxbau.com

E-mail : info@foxbau.com

masquage afin de vérifier si le support est prêt à recevoir le revêtement. Si **FOX DECOPRIMER FL204** a formé un film suffisant, aucune poussière ne doit adhérer au ruban lors de son retrait.

### Finition

Mélanger soigneusement le produit prêt à l'emploi pendant environ 1 minute. Ajouter ensuite 1% du poids total du produit de **FOX DOMINO COLOR WB AC** et mélanger jusqu'à l'obtention d'une couleur homogène. Verser le mélange homogène sur la surface et l'étaler à l'aide d'une lisseuse appropriée. Après séchage, poncer la surface avec un papier abrasif grain 60/80. Une fois le ponçage terminé, nettoyer la surface à l'aide d'un aspirateur industriel, puis l'essuyer avec un chiffon humide.

### Nettoyage des outils

Nettoyer les outils et équipements à l'eau immédiatement après utilisation.

### Consommation

Pour la première couche, utiliser 1,30 à 1,50 kg/m<sup>2</sup> de **FOX BETONAGE® BC**.

Les valeurs indiquées correspondent à des consommations moyennes. La consommation réelle peut varier selon les conditions climatiques, l'état du support et son pouvoir absorbant.

### Points importants à respecter

- Lors de l'application de **FOX BETONAGE® BC**, si la température ambiante ou celle du support est inférieure à +5°C ou supérieure à +30°C, il convient d'attendre des conditions appropriées. L'application est déconseillée en cas de fortes chaleurs, de pluie ou de vent important.
- Pour les applications extérieures, protéger la surface pendant les 24 premières heures contre le soleil, la pluie, le vent et le gel.
- Les températures élevées accélèrent l'hydratation et réduisent le temps de travail ; les températures plus basses ralentissent l'hydratation et prolongent le temps de travail. Pour garantir un durcissement correct, la température du support et de l'environnement ne doit pas descendre en dessous de la valeur minimale autorisée.

### Emballage

Seau de 15 kg

### Durée de conservation

Lorsqu'il est stocké correctement à une température ambiante, à l'abri de la lumière directe du soleil, entre +5°C et +30°C, sa durée de conservation est de 12 mois à compter de la date de production. Les emballages ouverts doivent être consommés dans un délai d'une semaine après avoir été soigneusement refermés.

### Stokage

Doit être stocké dans son emballage d'origine non ouvert, dans un environnement frais et sec, à l'abri du gel.

### Teneur en COV

La valeur limite UE pour la teneur en COV de ce produit (catégorie IIA/I type wb) est de 200 g/l (2010). Ce produit contient <200 g/l de COV.

### Consignes de sécurité

Il est dangereux de s'approcher des zones de stockage et d'application avec du feu. Les zones de stockage et d'application doivent être ventilées. Lors de l'application, des vêtements de travail, des gants de protection, des lunettes et des masques conformes aux règles de santé au travail et des travailleurs doivent être utilisés. Pendant le stockage et l'application, le produit ne doit pas entrer en contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, il doit être lavé abondamment à l'eau et au savon, et en cas d'ingestion, un médecin doit être consulté immédiatement. Les aliments et les boissons ne doivent pas être introduits dans les zones d'application. Il doit être conservé hors de la portée des enfants.

Pour des informations détaillées, la fiche de données de sécurité (Material Safety Data Sheet) doit être consultée.

### Responsabilité

Les données contenues dans ce document technique sont basées sur nos connaissances scientifiques et pratiques. Matériaux de construction Fox Bau Yapı Kimyasalları A.Ş. est seul responsable de la qualité du produit. Notre société ne peut être tenue responsable des conséquences qui pourraient survenir en raison d'une mauvaise utilisation et/ou autres que les recommandations écrites concernant où et comment utiliser le produit. Pour des informations détaillées, vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité et au formulaire de données techniques ou contacter les responsables de notre entreprise.



www.foxbau.com

### FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE

Telefon: 0(242) 221 42 50

Fax: 0(242) 221 42 55

Şube 1: Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE

Şube 2: Oyalı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Etil-Diyarbakır/TÜRKİYE

Web : www.foxbau.com

E-mail : info@foxbau.com