

INNO-DECO FOX BETONAGE® FC

Akrilik, Kullanıma Hazır, Son Kat Microbeton Kaplama Malzemesi

Tanımı

FOX BETONAGE® FC, akrilik, özgün yüzeyler için uygun, ince dokulu, kullanıma hazır, zemin ve duvarda kullanılabilen, çok katmanlı yapılarda dekoratif mikrobeton kaplama malzemesidir.

Kullanım Yerleri

- Mağaza ve showroumlarda,
- Ofislerde,
- Otel, restoran ve kafelerde,
- Konutlarda,
- Alışveriş merkezlerinde,
- Müze ve galerilerde

Avantajları

- İç ve dış mekanlarda kullanılır.
- Ortama sürekli, yekpare bir görünüm kazandırır.
- Her yüzey ve nesne üzerine uygulanabilir.
- UV ışınlarına dayanıklıdır.
- Su geçirimsizdir.
- Farklı renk seçenekleri vardır.

Teknik Özellikleri

Malzemenin Yapısı		Akrilik, Mineral dolgular, Polimer katkılar
Yoğunluk		1,70±0,05 g/cm ³
Renk		Beyaz, Renkli
Yapışma Mukavemeti	28 gün	≥1 N/mm ²
Isıl İletkenlik	DIN 4108	0,70 W/(m*K)
Tane Büyüklüğü	TS EN 1015-1	≤1,2
Su Buharı Aktarım Hızı	TS EN ISO 7783-2	V ₂
Su Aktarım Hızı	TS EN 1062-3	W ₃ (≤0,05 kg/(m ² h ^{0,5}))
Uygulama Zemin Sıcaklığı		+5°C / +30°C
Kullanma Süresi		45-60 dakika
Yangına Dayanım	TS EN 13501-1	A2-s1,d0



Yukarıdaki değerler +23°C'de ve %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır.

Uygulama Prosedürü

Yüzey hazırlığı

Uygulama yapılacak beton alt yüzeyler aşındırıcı ekipmanlar (Shot blasting, freze, elmas silim vb.) kullanılarak çimento şerbetini kaldırarak açık gözenekli bir yüzey elde edecek şekilde hazırlanmalıdır. Zayıf beton parçaları yüzeyden uzaklaştırılmalı, küçük boşluklar, delikler tamamen açık hale getirilmelidir. Meydana gelen toz endüstriyel süpürge yardımı ile temizlenmelidir.

Karıştırma

Uygulama öncesi homojen bir hale gelene kadar malzeme iyice karıştırılmalıdır.

Uygulama

Yatay/Düşey Yüzey Astarlama

FOX BETONAGE® FC, **FOX BETONAGE® BC/MC** uygulanmış yüzeye uygulanmaktadır. Bu yüzden **FOX BETONAGE® BC/MC** kaplama malzemesinin alt yapı hazırlığı geçerlidir.

Kaplama

Kullanıma hazır ürünü yaklaşık 1 dakika karıştırınız. Uygulama yapılacak yüzeyi nemlendiriniz. (Sıcak havalarda) Homojen karışımı yüzeye dökerek uygun mala yardımıyla dağıtınız. Malzeme kurduktan sonra yüzeyi 120 file zımpara ile zımparalayınız. Zımparalama işlemi tamamlandıktan sonra elektrikli süpürge yardımıyla yüzeyin tozunu temizleyiniz ve nemli bir bezle siliniz.

Üzerine **FOX PURATHANE® TOPCOAT WB** şeffaf mat ürün uygulanarak uygulama bitirebilirsiniz.



Uygulama Aletlerinin Temizlenmesi

Uygulama sonrasında kullanılan tüm alet ve ekipmanlar kurumadan su ile temizlenmelidir.

Sarfiyat

- 1.Kat için; 0,30-0,40 kg/m² **FOX BETONAGE® FC** kullanılmalıdır.
- 2.Kat için; 0,30-0,40 kg/m² **FOX BETONAGE® FC** kullanılmalıdır.

Verilen tüketim miktarı ortalama değerlerdir. Tüketim miktarı uygulamanın yapıldığı hava koşullarına, uygulama yüzeyine ve yüzeyin emiciliğine göre değişkenlik gösterebilir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

- **FOX BETONAGE® FC** uygulamasında, ortam ve yüzey sıcaklığı +5°C'nin altında ya da +30°C'nin üzerinde ise uygun sıcaklıklar beklenmelidir. Aşırı sıcak, yağışlı ve çok rüzgarlı havalarda da uygulama yapılmamalıdır.
- Dış mekanda yapılan uygulamalarda ilk 24 saat güneşten, yağmurdan, rüzgardan ve dondan korunmalıdır.
- Yüksek sıcaklıklar hidrasyonu hızlandırır ve çalışma süresi buna bağlı olarak kısalmır. Düşük sıcaklıklar hidrasyonu yavaşlatır ve buda çalışma süresini uzatır. Malzemenin kürünü tamamlaması için, uygulanacak zemin sıcaklığı ve ortam sıcaklığı izin verilen minimum sıcaklığın altına düşmemelidir.

Ambalaj

- 3,5 kg'lık kova
- 7 kg'lık kova

Raf Ömrü

Oda sıcaklığında, direkt güneş ışığından uzak +5°C ile +30°C arasında doğru bir şekilde depolandığında, raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajların ağızları kapatılmak suretiyle 1 hafta içinde tüketilmelidir.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır.

Güvenlik Önlemleri

Depolama ve uygulama alanlarına ateşle yaklaşmak tehlikelidir. Depolama ve uygulama alanları havalandırılmalıdır. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük, maske kullanılmalıdır. Depolama ve uygulama esnasında cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişmeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (Material Safety Data Sheet) bakılmalıdır.

Sorumluluk

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. SARTECH Yapı Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan firmamız sorumlu tutulamaz. Ayrıntılı bilgi için güvenlik bilgi formuna ve teknik bilgi formuna başvurulmalı veya firmamız yetkilileri ile temas kurulmalıdır.

