

INNO-MIX

FOX BINDER FLEX FM126

Универсальная Вяжущая Добавка для Цементных Штукатурок и Стяжек

Ознакомление

FOX BINDER FLEX FM126 – является улучшающим связующим материалом, гидроизоляционной и вспомогательной добавкой для цементных растворов, таких как штукатурки, стяжки, клеи для плиток, ремонтные растворы.

Область Применения

- В качестве вклада в ремонтные растворы,
- Как вклад приверженности в растворах, подготовленных для ремонта стяжек и штукатурки,
- В качестве добавки для придания эластичности однокомпонентным гидроизоляционным материалам,
- В качестве добавки, чтобы сделать керамические клеи более эластичными,
- Используется в качестве добавки в растворах, подготовленных для укладки натурального камня, кирпича, плиток в качестве подготовки поверхности перед нанесением штукатурки и керамики,
- Применяется в качестве гидроизоляции при смешивании с цементом на железобетонных навесных поверхностях, наружных кирпичных стенах, подвергающихся воздействию дождя.

Преимущества

- Создает прочную и постоянную связь.
- Придает особенность эластичности.
- Увеличивает адгезию цементных растворов.
- Обеспечивает отличную приверженность.
- Достигается высокая устойчивость к химическим и механическим воздействиям.
- Увеличивает устойчивость к усадке штукатурки и стяжки, минимизирует растрескивание стяжки и штукатурки.
- Не содержит добавок, вызывающих коррозию.
- Увеличивает устойчивость к циклу замораживания - оттаивания.
- Повышает работоспособность.
- Защищает бетон и раствор от внешних воздействий.

Технические Особенности

Материальная Основа	Дисперсия модифицированного полимера
Плотность	1,1±0,05 г/см ³
Цвет	Белый
pH	9,0-10,0
Соотношение Вещества	30±2 %
Температура Применения	+5°C /+35°C

Указанные выше значения приведены для +23°C и относительной влажности 50%. Высокие температурные режимы сокращают, низкие температурные режимы расширяют

Смешивание

Подготовка Клея для Керамики

1 единица **FOX BINDER FLEX FM126** и 1 единица воды добавляются в жидкую смесь, 1 кг порошка добавляется в керамическую клеевую смесь и перемешивается, в результате получается строительный раствор.

- 25 кг **FOX CERA FX110 Серый** смешивают с 4,00 л **FOX BINDER FLEX FM126** и 4,00 л воды.
- 25 кг **FOX CERA FX110 Белый** смешивают с 4 375 л **FOX BINDER FLEX FM126** и 4 375 л воды.
- 25 кг **FOX CERAPOL FX111 Серый** смешивают с 4,00 л **FOX BINDER FLEX FM126** и 4,00 л воды.
- 25 кг **FOX CERAPOL FX111 Белый** смешивают с 4 375 л **FOX BINDER FLEX FM126** и 4 375 л воды.
- 25 кг **FOX CERAPOL FX111 FLEX Серый** смешивают с 4,00 л **FOX BINDER FLEX FM126** и 4,00 л воды.
- 25 кг **FOX CERAPOL FX111 FLEX Белый** смешивают с 4 375 л **FOX BINDER FLEX FM126** и 4 375 л воды.
- 25 кг **FOX CERAPLUS FX112 Серый** смешивают с 4,00 л **FOX BINDER FLEX FM126** и 4,00 л воды.
- 25 кг **FOX CERAPLUS FX112 Белый** смешивают с 4 375 л **FOX BINDER FLEX FM126** и 4 375 л воды.
- 25 кг **FOX CERAFLEX FX114 Серый** смешивают с 4,00 л **FOX BINDER FLEX FM126** и 4,00 л воды.
- 25 кг **FOX CERAFLEX FX114 Белый** смешивают с 4,50 л **FOX BINDER FLEX FM126** и 4,50 л воды.
- 25 кг **FOX FLEXMORTAR FX116 Серый** смешивают с 4.00 л **FOX BINDER FLEX FM126** и 4.00 л воды.
- 25 кг **FOX FLEXMORTAR FX11 Белый** смешивают с 4,50 л **FOX BINDER FLEX FM126** и 4,50 л воды.



www.foxbau.com

SARTECH YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı/ANTALYA
Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube : Yayaş Mah. Organize Sanayi 7. Cadde No:21 Yenişehir/DIYARBAKIR
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

Подготовка Ремонтного Раствора

20 кг **FOX SILK MORTAR FC125** смешивают с 4,00 л (4 единицы) **FOX BINDER FLEX FM126** и 2,50 л (2,5 единицы) воды.

25 кг **FOX MORTAR FC188 T** смешивается с 2,50 л (1 единицей) **FOX BINDER FLEX FM126** и 2,50 л (1 единицей) воды.

25 кг **FOX BASEMOR FC205** смешивают с 4,50 л (1 единицей) **FOX BINDER FLEX FM126** и 4,50 л (1 единицей) воды.

В Гипсовых Растворах

При подходящем гранулировании 350 кг цемента смешивают с 1 м³ промытого речного песка. Смесь, приготовленную добавлением 120 литров воды к 5 кг **FOX BINDER FLEX FM126**, добавляется к порошковой смеси, приготовленной ранее, и наносят с помощью шпателя. Поверхности следует увлажнить за 12 часов до нанесения, а добавленный раствор **FOX BINDER FLEX FM126** необходимо наносить на влажную/сухую поверхность.

Грунтовка В Стяжках (PCC)

Смешивают 1 часть цемента и 3 части проточного песка. Добавьте 2 части воды к 1 части **FOX BINDER FLEX FM126** и добавьте жидкую смесь к порошковой смеси. Смесь, доведенную до консистенции боза, размазывается по полу щеткой, толщиной 2 мм.

Подготовка Стяжки

Не менее 350 кг цемента смешивается с 1 м³ промытого речного песка в соответствующей грануляции. Жидкая смесь, приготовленная путем добавления 110 л воды к 4 кг **FOX BINDER FLEX FM126**, добавляется к заранее приготовленной порошковой смеси и доводится до консистенции, подходящей для манометра.

Изоляционные Растворы

Нанесение Грунтовок

1,00 л (1 единица) **FOX BINDER FLEX FM126**: 2,00 л (2 единицы) воды смешивают с 4 кг (4 единицы) цемента и наносят кистью на предварительно увлажненную поверхность, свободную от всех видов грязи, масла, жира, покрытий и материалов для отверждения поверхности и т. д. Ожидайте, высыхания поверхности.

Изоляционный Слой:

1,00 л (1 единица) **FOX BINDER FLEX FM126**: смешивается с 2 кг (2 единицы) цемента в течение максимум 2 минут и наносится на поверхность толщиной 1-2 мм с помощью кисти. После нанесения поверхность должна быть защищена от контакта с водой в течение 5-6 часов.

Расход

Изменяется

Упаковка

10 кг пластиковый бидон

20 кг пластиковый бидон

Срок и Условия Хранения

В теплом помещении, без попадания прямых солнечных лучей, при приемлемом температурном режиме от +5°C до +30°C, в течении 12 месяцев от начала даты хранения указанной на упаковке

Место Хранения

После открытия упаковки, хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от пониженных температур. При долговременном хранении слагивать паллеты один на другой - не рекомендуется

Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применения. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратиться за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации



Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. несет полную ответственность за качество продукции. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. не может нести ответственность за результаты, которые могут возникнуть в результате неправильного использования и/или использования, за исключением письменных рекомендаций относительно того, где и как будет использоваться продукт. Ответственность за правильное применение нашего продукта лежит на пользователе. Наша компания несет ответственность только за качество продукции. Наша компания имеет право вносить изменения во все виды информации и содержания в этом каталоге. Важно убедиться, что информация в каталоге является актуальной и действительной. Все права защищены



www.foxbau.com

SARTECH YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı/ANTALYA
Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube : Yaytaş Mah. Organize Sanayi 7. Cadde No:21 Yenişehir/DIYARBAKIR
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com