

INNO-DECO

FOX BINDER-A FD602

Bindemittel und Kleber für Baumrinde, Kies und Bimsstein

Beschreibung

FOX BINDER-A FD602 ist ein speziell formuliertes Bindemittel und ein Kleber, das zur Fixierung von Bodenbelägen wie Sand, Baumrinde, Kies und Bimsstein (Schlacke) in Trockenlandschaftsanwendungen verwendet wird. Dieses Produkt schützt die Oberfläche vor äußeren Einflüssen wie Regen und Wind, lässt den Boden gleichzeitig „atmen“ und unterstützt durch seine Wasserpermeabilität die Drainage. Es sorgt für eine gepflegte Gartenoptik und reduziert gleichzeitig den Pflegeaufwand.

Beschreibung

- Trockenlandschaftsgestaltung,
- Innen- und Außenbereichslandschaften,
- Landschaftspflege und -gestaltung,
- Ränder, Bordsteine, Baum- und Pflanzenbeete, Hänge, Laubansammlungen,
- Anwendungen mit Baumrinde und Sägemehl,
- Sand- und Erdflächen,
- Kiesflächen,
- Fixierung von vulkanischem Tuff und Bimsstein (Schlacke).

Vorteile

- Leicht anzuwenden und praktisch in der Verwendung,
- Wasserbasiert,
- Schnelle Trocknung,
- Nach dem Trocknen transparent mit lebendiger Optik,
- Ermöglicht das Atmen der Oberfläche,
- Sicher für Pflanzen und Tiere,
- Umweltfreundlich
- Kann mit Sprühgeräten aufgetragen werden.

Technische Daten

Dichte	1,00±0,05 gr/cm ³
Farbe	Nass – Weiß / Trocken – Transparent
Feststoffgehalt	%30±1
pH-Wert	5,5 ±0,1
Trocknungszeit	12-48 Stunden
Untergrundtemperatur	+10°C/ +30°C



Die oben genannten Werte gelten bei +23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern die Zeiten.

Verarbeitungshinweise

Vorbereitung der Oberfläche

Vor der Anwendung sollte ein kleiner Testbereich (mindestens 2 m²) erstellt werden, um die Eignung und das gewünschte Ergebnis sicherzustellen. Überprüfen Sie die Abdeckrate. Verwenden Sie während der gesamten Anwendung dieselbe Vorbereitung, Ausrüstung und Bedingungen. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Oberflächen, Vorbereitungs- und Anwendungsmethoden sowie Umgebungen sollte der Anwender das Produkt an einer unauffälligen Stelle auf Eindringtiefe und Kompatibilität testen, bevor er es vollständig anwendet. Vor der Anwendung müssen Staub und Schmutz von der Oberfläche mit einer Luftdruckpistole entfernt werden. Wenn auf Aggregaten gearbeitet wird, kann durch Waschen eine gleichmäßige Saugfähigkeit erzielt und Staub entfernt werden.

Anwendungsbedingungen

- Achten Sie auf Kondensation und Taupunktbildung!
- Kondensation oder Wasser-dampf-bildung auf unbehandelten oder frisch beschichteten Flächen kann die Beschichtung beschädigen. Um dies zu vermeiden, muss die Bodentemperatur mindestens +3 °C über dem Taupunkt liegen.
- Innerhalb von 24 Stunden nach der Anwendung dürfen weder Wind noch Regen auftreten.
- Die Anwendung sollte bei Temperaturen über +10 °C und unter +30 °C erfolgen, wenn innerhalb von 24 Stunden kein Wind oder Regen erwartet wird. (Die Trocknungszeit verlängert sich bei niedrigen Temperaturen und verkürzt sich bei hohen Temperaturen.)



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube 1: Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2: Oyali OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğil-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

Zu berücksichtigende Bedingungen bei der Anwendung

Oberflächentemperatur ; Minimum +10°C - Maximum +30°C
Umgebungstemperatur ; Minimum +10°C - Maximum +30°C
Materialtemperatur ; Minimum +10°C - Maximum +30°C

Anwendung

Mischung

Baumrinde und Bimsstein (Schlacke)

1 kg Baumrinde oder Bimsstein (Schlacke) wird mit 0,25 kg im Verhältnis 1:1 mit Wasser verdünntem **FOX BINDER-A FD602** unter Verwendung eines Rührwerks/Mischers 2–3 Minuten lang gemischt. Das Gemisch wird auf die Oberfläche gegossen und verteilt. Am nächsten Tag wird auf die behandelte Fläche unverdünntes **FOX BINDER-A FD602** gleichmäßig aufgesprüht.

Kies / Zuschlagstoffe

1 kg **Kies / Zuschlagstoffe** 1 kg Kies oder Zuschlagstoffe (Korngrößen 1–3 / 2–4 / 3–6 / 6–9 / 7–15 mm) wird mit 0,50 kg **FOX BINDER-A FD602** unter Verwendung eines Rührwerks/Mischers 2–3 Minuten lang gemischt. Das Gemisch wird auf die Oberfläche gegossen und verteilt. Am nächsten Tag wird auf die behandelte Fläche unverdünntes **FOX BINDER-A FD602** gleichmäßig aufgesprüht.

Sprühauftrag

Baumrinde, Bimsstein, Kies oder Zuschlagstoffe werden an der gewünschten Stelle und in der gewünschten Schichtdicke ausgerichtet. Nicht zu behandelnde Bereiche werden abgedeckt. **FOX BINDER-A FD602** wird gleichmäßig in einer Schicht aufgesprüht. Nach dem Trocknen der ersten Schicht wird die zweite Schicht aufgetragen. Bei Bedarf können zusätzliche Schichten appliziert werden.

Reinigung der Werkzeuge

Nach der Anwendung sind die verwendeten Werkzeuge und Geräte mit heißem Wasser und neutralem Reinigungsmittel zu reinigen.

Verbrauch

100–200 mL/m² (für Sprühanwendung).

Zu berücksichtigende Angelegenheiten

FOX BINDER-A FD602 uygulaması Bei der Anwendung von **FOX BINDER-A FD602** ist stets auf gute Belüftung zu achten. Während der Arbeit sind Schutzbrille, Maske und Handschuhe zu tragen. Der verwendete Kies/Zuschlagstoff muss stets sauber und trocken sein.

Verpackung

5 L Kanister
1 L Sprühflasche

Haltbarkeitsdauer

Bei sachgemäßer Lagerung beträgt die Haltbarkeit 12 Monate ab Herstellungsdatum.

Lagerbedingungen

Produkt sollte in der ungeöffneten Originalverpackung an einem kühlen und trockenen Ort gelagert werden, der vor Frost geschützt ist. Bei kurzfristiger Lagerung sollten maximal 3 Paletten übereinander gestapelt werden, und der Versand sollte nach dem Prinzip "first in, first out" erfolgen. Bei langfristiger Lagerung sollten die Paletten nicht übereinander gestapelt werden.

Hinweise zur sicheren Verwendung

Es ist gefährlich, sich Lager und Anwendungsbereichen mit Feuer zu nähern. Lager und Anwendungsbereiche sollten belüftet sein. Bei der Anwendung sind Arbeitskleidung, Schutzhandschuhe, Brillen und Masken gemäß den arbeits- und arbeitsmedizinischen Regeln zu verwenden. Während der Lagerung und Anwendung sollte es nicht mit Haut und Augen in Kontakt gebracht werden, bei Kontakt mit viel Wasser und Seife gewaschen und bei Verschlucken sollte sofort ein Arzt aufgesucht werden. Lebensmittel- und Getränkematerialien sollten nicht in die Anwendungsbereiche gebracht werden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Das Fox-Sicherheitsdatenblatt sollte für detaillierte Informationen konsultiert werden.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2 : Oyali OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğil-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

Verantwortung

Die in diesem technischen Dokument enthaltenen Daten beruhen auf unseren wissenschaftlichen und praktischen Kenntnissen. FOX BAU YAPI KİMYASALLARI A.Ş. ist nur für die Qualität des Produkts verantwortlich. Unser Unternehmen kann nicht für die Ergebnisse verantwortlich gemacht werden, die durch unsachgemäße und/oder nicht den schriftlichen Empfehlungen entsprechende Verwendung des Produkts entstehen können. Für ausführliche Informationen sollten das Sicherheitsdatenblatt und das technische Datenblatt konsultiert oder unsere Unternehmensvertreter kontaktiert werden.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax : 0(242) 221 42 55
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2 : Oyali OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğil-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com