

INNO-DECO FOX BINDER-A FD602

Liant et colle pour écorce d'arbre, gravier et pierre ponce

Description

FOX BINDER-A FD602 est un liant et une colle spécialement formulés pour fixer les revêtements de sol tels que le sable, l'écorce d'arbre, le gravier et la pierre ponce (scories) utilisés dans les aménagements paysagers secs. Ce produit protège la surface contre les intempéries comme la pluie et le vent, tout en permettant au sol de respirer et en favorisant la perméabilité à l'eau ainsi que le drainage. Il contribue à maintenir votre jardin ordonné tout en réduisant les besoins d'entretien.

Domaines d'application

- Aménagements paysagers secs,
- Travaux paysagers intérieurs et extérieurs,
- Entretien et aménagement paysager,
- Bordures, trottoirs, plates-bandes d'arbres et de plantes, pentes, tas de feuilles,
- Applications d'écorce d'arbre et de copeaux,
- Sols sablonneux et terreux,
- Graviers,
- Fixation de tuf volcanique et de pierre ponce (scories).

Avantages

- Facile à appliquer et pratique à utiliser.
- À base d'eau.
- Séchage rapide.
- Offre une finition transparente et éclatante une fois sec.
- Permet à la surface de respirer.
- Sans danger pour les plantes et les animaux.
- Respectueux de l'environnement.
- Peut être appliqué à l'aide d'un pulvérisateur.

Spécifications techniques

Densité	1,00±0,05 gr/cm ³
Couleur	État humide : Blanc – État sec : Transparent
Pourcentage de matière sèche	%30±1
pH	5,5 ±0,1
Temps de séchage	12-48 heures
Température du support à l'application	+10°C/+30°C



Les valeurs ci-dessus sont données pour une température de +23°C et une humidité relative de 50%. Des températures élevées réduisent la durée, tandis que des températures plus basses l'allongent.

Procédure d'application

Préparation du support

Avant l'application, réalisez un test sur une petite zone (au moins 2 m²) afin de vérifier la compatibilité du produit et d'obtenir les résultats souhaités. Testez le taux de couverture du produit. Pendant toute l'application, utilisez les mêmes préparations, équipements et conditions que ceux prévus pour l'ensemble du projet. En raison de la grande variété de surfaces, de méthodes de préparation, de techniques d'application et d'environnements, le client doit tester le produit dans une zone discrète afin de vérifier sa pénétration et sa compatibilité avant l'application complète.

Avant l'application, la poussière et la saleté présentes sur la surface existante doivent être nettoyées à l'aide d'un pistolet à air. Si l'application se fait sur un agrégat, un lavage supplémentaire peut être effectué pour assurer une absorption homogène de l'agrégat et éliminer la poussière de la surface.

Conditions d'application

- Attention à la formation de rosée et à la condensation !
- L'application sur un sol non encore durci ou fraîchement recouvert peut être endommagée par la rosée ou la condensation de la vapeur d'eau. Pour éviter cela, la température du support doit être supérieure d'au moins +3 °C au point de rosée.
- Aucun risque de vent fort ni de pluie ne doit être prévu dans les 24 heures suivant l'application.
- L'application doit être réalisée à une température comprise entre +10 °C et +30 °C, et uniquement si aucune pluie ou vent n'est attendu dans les 24 heures. (Le temps de séchage sera plus long à des températures plus basses et plus court à des températures plus élevées.)



Points importants à respecter lors de l'application

Température de la surface	; Minimum +10°C – Maximum +30°C
Température ambiante	; Minimum +10°C – Maximum +30°C
Température du matériau	; Minimum +10°C – Maximum +30°C

Application

Mélange

Écorce d'arbre et pierre ponce (scories)

1 kg d'écorce d'arbre ou de pierre ponce (scories)

0,25 kg de **FOX BINDER-A FD602** dilué dans un rapport 1:1 avec de l'eau

Mélanger à l'aide d'un embout de malaxeur/mixeur pendant 2 à 3 minutes. Verser le mélange sur la surface et procéder à l'application. Le lendemain, pulvériser **FOX BINDER-A FD602** non dilué sur la surface traitée.

Gravier / Agrégats

1 kg de gravier/agrégats (tailles 1-3 / 2-4 / 3-6 / 6-9 / 7-15 mm)

0,50 kg de **FOX BINDER-A FD602**

Mélanger avec un embout de malaxeur/mixeur pendant 2 à 3 minutes. Verser le mélange sur la surface et procéder à l'application. Le lendemain, pulvériser **FOX BINDER-A FD602** non dilué sur la surface traitée.

Pulvérisation

L'écorce d'arbre, la pierre ponce, les graviers ou les agrégats sont disposés selon la zone et l'épaisseur souhaitées. Les zones ne devant pas être traitées doivent être protégées. **FOX BINDER-A FD602** est appliqué en une couche uniforme à l'aide d'un pulvérisateur. Une fois la première couche sèche, une deuxième couche peut être appliquée. Des couches supplémentaires peuvent être ajoutées si nécessaire.

Nettoyage des outils

Après l'application, les outils et équipements utilisés doivent être nettoyés à l'eau chaude avec un détergent neutre.

Consommation

100-200 mL/m² (pour une application par pulvérisation)

Points à prendre en compte

- Lors de l'application de **FOX BINDER-A FD602**, veiller à assurer une bonne ventilation. Il est impératif de porter des lunettes de protection, un masque et des gants pendant l'application.
- Les graviers/agrégats utilisés doivent impérativement être propres et secs.

Emballages

Bidon de 5 L

Spray de 1 L

Durée de Conservation

12 mois à compter de la date de fabrication dans des conditions de stockage appropriées.

Stockage et Conservation

Il doit être stocké dans son emballage d'origine non ouvert, dans un endroit frais et sec, à l'abri des intempéries. Dans le cas d'un stockage à court terme, 2 palettes maximum peuvent être superposées les unes sur les autres et l'expédition doit être effectuée avec un système premier entré, premier sorti. Dans le cas d'un stockage de longue durée, les palettes ne doivent pas être placées les unes sur les autres.

Précautions et Consignes de Sécurité

Il est dangereux de s'approcher des zones de stockage et d'application avec du feu. Les zones de stockage et d'application doivent être aérées. Lors de l'application, des vêtements de travail, des gants de protection, des lunettes et des masques conformes aux règles de santé au travail et des travailleurs doivent être utilisés. Pendant le stockage et l'application, il ne doit pas être en contact avec la peau et les yeux, en cas de contact, vous devez vous laver à l'eau et au savon. En cas d'ingestion, un médecin doit être consulté immédiatement. Les aliments et les boissons ne doivent pas être introduits dans les zones d'applications. Il doit être conservé hors de la portée des enfants.

Pour des informations détaillées et supplémentaires, la fiche de données de sécurité (Fiche de données de sécurité) doit être consultée.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube 1: Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2: Oyali OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğil-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

Responsabilité

Les données contenues dans ce document technique sont basées sur nos connaissances scientifiques et pratiques. Matériaux de construction Fox Bau Yapı Kimyasalları A.Ş. est seul responsable de la qualité du produit. Notre société ne peut être tenue responsable des conséquences qui pourraient survenir en raison d'une mauvaise utilisation et/ou autres que les recommandations écrites concernant où et comment utiliser le produit. Pour des informations détaillées, vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité et au formulaire de données techniques ou contacter les responsables de notre entreprise.



FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ