

INNO-DECO**FOX BINDER-A FD602****Lijm & Bindmiddel voor Boomschors, Grind en Puimsteen****Definitie**

FOX BINDER-A FD602 is een speciaal geformuleerde binder en lijm die wordt gebruikt om droge landschapselementen zoals zand, boomschors, kiezel en puimsteen (slak) te stabiliseren. Dit product beschermt het oppervlak tegen externe factoren zoals regen en wind, terwijl het de ondergrond laat ademen en de waterdoorlaatbaarheid en drainage ondersteunt. Het zorgt ervoor dat uw tuin netjes blijft en vermindert tegelijkertijd de onderhoudstijd.

Gebruiksplaatsen

- Droge landschapontwerpen
- Binnen- en buitenbeplanting en tuinprojecten
- Landschapsonderhoud en -aanleg
- Randen, borders, plantvakken en hellingen
- Boomschors-, zaagseloppervlakken
- Zand- en grondoppervlakken
- Grind
- Puimsteen en vulkanisch gesteente

Voordelen

- Eenvoudige toepassing
- Waterbasis formule
- Sneldrogend
- Transparant, geeft het oppervlak een frisse, natuurlijke look
- Laat de ondergrond ademen
- Veilig voor planten en dieren
- Milieuvriendelijk
- Aan te brengen met spray of spuitmachine

Technische Specificaties

Dichtheid	1,00±0,05 gr/cm ³
Kleur	Nat: Wit Droog: Transparant
Vastestofgehalte	%30±1
pH	5,5 ±0,1
Droogtijd	12-48 uur
Ondergrondtemperatuur	+10°C/+30°C



De bovenstaande waarden zijn vastgesteld bij +23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid. Hogere temperaturen verkorten de tijden; lagere temperaturen verlengen deze.

Verwerkingsprocedure**Oppervlaktevoorbereiding**

Voer vóór de toepassing een testgebied uit (minimaal 2 m²) met het product om de geschiktheid en het gewenste resultaat te controleren. Test de verbruikshoeveelheid voor de toepassing. Gebruik tijdens de volledige toepassing dezelfde voorbereiding, uitrusting en omstandigheden. Vanwege de grote variatie in ondergronden, voorbereidingsmethoden, toepassingsmethoden en omgevingen, moet de klant het product vooraf op een onopvallende plaats testen om de penetratie en compatibiliteit te beoordelen.

Vóór de toepassing moet stof en vuil op het bestaande oppervlak met behulp van een luchtpistool worden verwijderd. Indien er op aggregaten wordt gewerkt, kan een extra wasbeurt worden uitgevoerd om een gelijkmatige absorptie van de aggregaten te verzekeren en stof van het oppervlak te verwijderen.

Toepassingsvoorwaarden

- Let op voor condensatie en dauwvorming!
- Condensatie of waterdamp op onbehandelde of pas gecoate oppervlakken kan schade veroorzaken. Om dit te voorkomen moet de ondergrondtemperatuur minimaal 3°C boven het dauwpunt liggen.
- Binnen 24 uur na de toepassing mag er geen wind of regen verwacht worden.
- De toepassing moet worden uitgevoerd bij temperaturen boven +10°C en onder +30°C, en wanneer er binnen 24 uur geen wind of regen wordt verwacht. (De droogtijd is langer bij lagere temperaturen en korter bij hogere temperaturen.)



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube 1: Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2: Oyali OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Etil-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

Belangrijke aandachtspunten tijdens de toepassing,

Ondergrondtemperatuur ; Min. +10°C – Max. +30°C
Omgevingstemperatuur ; Min. +10°C – Max. +30°C
Materiaaltemperatuur ; Min. +10°C - Max. +30°C

Plaatsing

Mengen

Boomschors en Puimsteen (Slak)

1 kg boomschors of puimsteen (slak)

0,25 kg **FOX BINDER-A FD602**, verdund in een verhouding 1:1 met water, wordt 2–3 minuten gemengd met een mengkop/mixer. Het mengsel wordt op het oppervlak gegoten en aangebracht. De volgende dag wordt op het behandelde oppervlak onverdunde **FOX BINDER-A FD602** met een spuit aangebracht.

Kiezel/Aggregaat

1 kg kiezel/aggregaat (in de afmetingen 1–3/2–4/3–6/6–9/7–15 mm)

0,50 kg **FOX BINDER-A FD602** wordt 2–3 minuten gemengd met een mengkop/mixer. Het mengsel wordt op het oppervlak gegoten en aangebracht. De volgende dag wordt op het behandelde oppervlak **onverdunde FOX BINDER-A FD602** met een spuit aangebracht.

Spray

Boomschors/puimsteen/kiezel/aggregaat wordt naar wens en passende laagdikte geplaatst. Gebieden waar geen toepassing gewenst is, worden afgedekt. **FOX BINDER-A FD602** wordt met een spray gelijkmatig in 1 laag aangebracht. Na droging van de eerste laag wordt een tweede laag aangebracht. Indien nodig kunnen extra lagen worden toegepast.

Reinigen

Gereedschap en apparatuur moeten na de toepassing worden gereinigd met warm water en een neutraal detergent.

Verbruik

100-200 mL/m² (voor toepassing met spray)

Attentie

- Let er bij de toepassing van **FOX BINDER-A FD602** altijd op dat er een goede ventilatie aanwezig is; draag tijdens de toepassing altijd een veiligheidsbril, masker en handschoenen.
- De gebruikte grind/aggregaten moeten altijd schoon en droog zijn.

Verpakking

5 L jerrycan

1 L Spray

Houdbaarheid

Bij juiste opslagomstandigheden is de houdbaarheid 12 maanden vanaf de productiedatum.

Opslag

Moet worden bewaard in de ongeopende originele verpakking, in een koele en droge omgeving, beschermd tegen vorst. Bij kortdurende opslag dienen maximaal 3 pallets op elkaar te worden geplaatst en dient de verzending te gebeuren met een first-in, first-out systeem. Bij langdurige opslag mogen pallets niet op elkaar worden geplaatst.

Veiligheidsmaatregelen

Het is gevaarlijk om opslag- en toepassingsgebieden met vuur te benaderen. Opslag- en toepassingsgebieden moeten worden geventileerd. Tijdens de toepassing moeten werkkleding, beschermende handschoenen, brillen en maskers worden gebruikt in overeenstemming met de arbeids- en gezondheidsregels voor werknemers. Tijdens opslag en toepassing mag het niet in contact komen met de huid en ogen, in geval van contact moet het worden gewassen met zeep en veel water spoelen, en bij het inslikken direct een arts consulteren. Voedsel- en drankmaterialen mogen niet in de toepassingsgebieden worden gebracht. Uit de buurt van kinderen bewaren.

Voor verdere informatie raadpleeg het veiligheidsblad.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube 1: Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2: Oyali OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Etil-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

Verantwoordelijkheid

De gegevens in dit technische document zijn gebaseerd op onze wetenschappelijke en praktische kennis FOX BAU YAPI KİMYASALLARI A.Ş. alleen verantwoordelijk voor de kwaliteit van het product. Ons bedrijf kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen die kunnen optreden als gevolg van misbruik en/of andere dan de schiftelijke suggesties over waar en hoe het product zal worden gebruikt. Voor gedetailleerde informatie moeten het veiligheidsinformatieblad en het technische gegevensblad worden geraadpleegd of moet contact worden opgenomen met onze bedrijfsfunctionarissen.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax : 0(242) 221 42 55
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2 : Oyali OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğil-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com