

INNO-DECO FOX BINDER-A FD602

Клей и Связующий Материал Для Гальки, Кору Дерева и Щебня

Ознакомления

FOX BINDER-A FD602, связующее и клей, специально разработанный для фиксации грунтовых покрытий, таких как галька, песок, кора и щебень, пемза (шлак), используемых в сухом ландшафтном дизайне. Хотя этот продукт защищает поверхность от внешних факторов, таких как дождь и ветер, он позволяет земле дышать и поддерживает водопроницаемость и дренаж. Поддерживает порядок в саду и сокращает время на уход.

Область Применения

- Организация сухого ландшафтного дизайна.
- Работы по благоустройству внутренних и наружных территорий.
- Уход и обустройство ландшафта
- Края, бордюры, клумбы с деревьями и растениями, склоны, кучи листьев.
- Применение древесной коры и опилок.
- Песчаные и грунтовые поверхности.
- Галька.
- Фиксация вулканической пемзы (шлак) и щебня.

Преимущества

- Легко наносится и практично в использовании.
- Имеет водную основу.
- Имеет функцию быстрого высыхания.
- Прозрачно высыхает и придает яркий внешний вид.
- Позволяет поверхностям дышать.
- Безопасно для растений и животных.
- Экологичен.
- Может наноситься распылителем.

Технические Особенности

Плотность	1,00±0,05 г/см ³
Цвет	Влажный: Белый; Высохший: Прозрачный
Твердая материя	30%±1
pH	5,5±0,1
Длительность Высыхания	12-48 часов
Применимая температура грунта	+10°C/+30°C



Указанные выше значения приведены для +23°C и относительной влажности 50%. Высокие температурные режимы сокращают, низкие температурные режимы расширяют

Процедура Нанесения

Подготовка Поверхности

Перед применением проведите небольшое испытание продукта (не менее 2 м²), чтобы убедиться в его пригодности и желаемых результатах. Проверьте уровень покрытия приложения. Используйте тот же препарат, оборудование и условия, что и ожидалось, в течение всего периода применения. Из-за большого разнообразия оснований, методов подготовки, методов нанесения и сред клиент должен проверить продукт на незаметном месте на проникновение и совместимость перед полным применением.

Перед нанесением пыль и грязь на имеющейся поверхности следует очистить пневматическим пистолетом. Если нанесение осуществляется на заполнители, можно провести дополнительную промывку, чтобы обеспечить равномерную впитываемость заполнителей и удалить пыль с поверхности.

Условия Нанесения

- Будьте осторожны с росой и конденсатом!
- Конденсация и конденсация водяного пара на неокрашенных или вновь покрытых поверхностях повредят покрытие. Чтобы этого не произошло, температура грунта должна быть выше +3°C.
- В течение 24 часов после нанесения не должно быть ветра или дождя.
- Нанесение следует производить при температуре выше +10°C и ниже +30°C, а также при отсутствии ветра или дождя в течение 24 часов. (Время высыхания увеличится при более низких температурах и уменьшится при более высоких температурах).



Условия Нанесения

Температура Поверхности ; Минимум +10°C - Максимум +30°C
Температура Среды ; Минимум +10°C - Максимум +30°C
Температура Материала ; Минимум +10°C - Максимум +30°C

Нанесение

Смешивание

Кора Дерева и Пемза (Шлак)

1 кг древесной коры или пемзы (шлака) разбавляют 0,25 кг воды в соотношении 1:1 и перемешивают с помощью Т насадки-миксера **FOX BINDER-A FD602** в течение 2–3 минут. Нанесение осуществляется путем выливания смеси на поверхность. На следующий день на обработанную поверхность распыляется неразбавленный **FOX BINDER-A FD602**.

Гравий/Заполнитель

1 кг гравия/заполнителя (размерами 1-3/2-4/3-6/6-9/7-15) смешивается с 0,50 кг **FOX BINDER-A FD602** Т-образным смесителем/миксером в течение 2-3 минут. Нанесение осуществляется путем выливания смеси на поверхность. На следующий день на обработанную поверхность распыляется неразбавленный **FOX BINDER-A FD602**.

Спрей

Кора дерева/пемза/галька/заполнитель располагаются в соответствии с желаемым местоположением и толщиной. Зоны, где обработка нежелательна, необходимо закрыть. **FOX BINDER-A FD602** наносится равномерно в 1 слой методом распыления. После высыхания первого слоя наносится второй слой. При необходимости можно нанести дополнительные слои.

Очистка Инструментов

После нанесения используемые инструменты и оборудование следует очистить горячей водой с нейтральным моющим средством.

Расход

100-200 мл/м² (для распыления спреем)

Вопросы Подлежащие Для Рассмотрения

- При нанесении **FOX BINDER-A FD602** всегда следует следить за хорошей вентиляцией и носить защитные очки, маску и перчатки во время нанесения.
- Используемый гравий/заполнитель должен быть чистым и сухим.

Упаковка

5 л бидон
1 л спрей

Срок и Условия Хранения

12 месяцев со дня производства при соблюдении условий хранения.

Место Хранения

После открытия упаковки, хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от пониженных температур. При кратковременном хранении максимум 3 поддона должны быть размещены друг над другом, и отгрузка должна осуществляться с использованием системы «первым пришел - первым вышел». При длительном хранении поддоны не следует размещать друг над другом

Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применение. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратится за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации



Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. Fox Bau Yapı Kimyasalları A.S. несет ответственность только за качество продукта. Наша компания не может нести ответственность за последствия, которые могут возникнуть из-за неправильного использования и/или за исключением письменных предложений о том, где и как будет использоваться продукт. Для получения подробной информации следует обратиться к паспорту безопасности и техническому паспорту или связаться с представителями нашей компании.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube 1: Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2: Oyali OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğin-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com