

INNO-DECO FOX BINDER-A FD602

Ağaç Kabuğu, Çakıl Taşı ve Ponza Taşı Bağlayıcı ve Tutkal

Tanımı

FOX BINDER-A FD602, kuru peyzaj uygulamalarında kullanılan kum, ağaç kabuğu, çakıl taşı ve ponza taşı (cüruf) gibi zemin kaplamalarını sabitlemek için özel olarak formüle edilmiş bir bağlayıcı ve tutkaldır. Bu ürün, yağmur ve rüzgar gibi dış etkenlere karşı, yüzeyi korurken, zeminin nefes almasını sağlar ve su geçirimsizliği ile drenajı destekler. Bahçenizin düzenli kalmasını sağlarken, bakım süresini de azaltır.

Kullanım Yerleri

- Kuru peyzaj düzenlemeleri,
- İç ve dış mekan peyzaj çalışmaları,
- Peyzaj bakımı ve düzenlemeleri,
- Kenarlar, bordürler, ağaç ve bitki yatakları, eğimler, yaprak yığınları,
- Ağaç kabuğu ve talaş uygulamaları,
- Kum ve toprak zeminler,
- Çakıl taşları,
- Volkanik tüf ve ponza taşı (cüruf) sabitleme gibi yerlerde kullanılır.

Avantajları

- Kolay uygulanır ve kullanımı pratiktir.
- Su bazlıdır.
- Hızlı kuruma özelliğine sahiptir.
- Kurduğunda şeffaf ve canlı bir görünüm sağlar.
- Yüzeylerin nefes almasına imkan tanır.
- Bitkiler ve hayvanlar için güvenlidir.
- Çevre dostudur.
- Püskürtme makinesi ile uygulanabilir.

Teknik Özellikleri

Yoğunluk	1,00±0,05 gr/cm ³
Renk	Islak Hali: Beyaz Kuru Hali: Şeffaf
Katı Madde Yüzdesi	%30±1
pH	5,5 ±0,1
Kuruma Süresi	12-48 saat
Uygulanacak Zemin Sıcaklığı	+10°C/+30°C

Yukarıdaki değerler +23°C'de ve %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır.



Uygulama Prosedürü

Yüzey Hazırlığı

Uygulamadan önce uygunluğu ve istenen sonuçları sağlamak için ürünü kullanarak küçük bir test alanı (en az 2 m²) gerçekleştirin. Uygulama kapsama oranını test edin. Tüm uygulama sırasında beklenen aynı hazırlık, ekipman ve koşulları kullanın. Çok çeşitli yüzeyler, hazırlama yöntemleri, uygulama yöntemleri ve ortamlar nedeniyle, müşteri tam uygulamadan önce penetrasyon ve uyumluluk için ürünü göze çarpmayan bir noktada test etmelidir.

Uygulamadan önce mevcut yüzeydeki toz ve kir bir hava tabancası yardımıyla temizlenmelidir. Agregası üzeri uygulama yapılacağı agregaların homojen emiciliğini sağlamak ve yüzeydeki tozunu temizlemek için ayrıca yıkama işlemi yapılabilir.

Uygulama Koşulları

- Çiğleşmeye ve yoğuşmaya dikkat ediniz!
- Uygulama yapılmaması veya yeni kaplama yapılmış zemin üzerinde çiğleşme ve su buharı yoğuşması kaplamaya zarar verir. Bunu engellemek için zemin sıcaklığının +3°C üzerinde olması gerekmektedir.
- Uygulama sonrası 24 saat içerisinde rüzgar ve yağmur yağma olasılığı olmamalıdır.
- Sıcaklık +10°C üzerinde, +30°C altındayken ve 24 saat içinde rüzgar veya yağmur beklenmiyorsa uygulama yapılmalıdır. (Kuruma süresi daha düşük sıcaklıklarda daha uzun, daha yüksek sıcaklıklarda daha kısa olacaktır).



Uygulamada Dikkat edilmesi gerekli hususlar,

Yüzey Sıcaklığı ; Minimum +10°C - Maksimum +30°C
Ortam Sıcaklığı ; Minimum +10°C - Maksimum +30°C
Malzemenin Sıcaklığı ; Minimum +10°C - Maksimum +30°C

Uygulama

Karıştırma

Ağaç Kabuğu ve Ponza Taşı (Cüruf)

1 kg Ağaç kabuğu veya Ponza taşı (Cüruf)
0,25 kg 1:1 oranında su ile inceltilmiş **FOX BINDER-A FD602** T karıştırıcı ucu/mikser ile 2-3 dakika karıştırılır. Karışım yüzeye dökülerek uygulama yapılır. Ertesi gün uygulama yapılan yüzeye inceltilmemiş **FOX BINDER-A FD602** püskürtülerek uygulanır.

Çakıl Taşı/Agrega

1 kg Çakıl taşı/Agrega (1-3/2-4/3-6/6-9/7-15 boyutlarında)
0,50 kg **FOX BINDER-A FD602** T karıştırıcı ucu/mikser ile 2-3 dakika karıştırılır. Karışım yüzeye dökülerek uygulama yapılır. Ertesi gün uygulama yapılan yüzeye inceltilmemiş **FOX BINDER-A FD602** püskürtülerek uygulanır.

Sprey

Ağaç kabuğu/Ponza Taşı/Çakıl Taşı/Agrega istenen yere ve kalınlığa göre düzenlenir. İşlem yapılması istenmeyen alanlar kapatılır. **FOX BINDER-A FD602**, sprej ile eşit şekilde 1 kat uygulanır. İlk kat kuruduktan sonra 2. Kat uygulaması yapılır. Gerekirse ilave katlar uygulanabilir.

Uygulama Aletlerinin Temizlenmesi

Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar sıcak su ve nötr deterjan ile temizlenmelidir.

Sarfiyat

100-200 mL/m² (sprej uygulaması için)

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

- **FOX BINDER-A FD602** uygulaması yapılırken daima iyi bir havalandırma olmasına dikkat edilmeli, uygulama sırasında mutlaka gözlük, maske ve eldiven takmaya özen gösterilmelidir.
- Kullanılan çakıl taşı/agrega mutlaka temiz ve kuru olmalıdır.

Ambalaj

5 L Bidon
1 L Sprej

Raf Ömrü

Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Kısa süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise, paletler üst üste konulmamalıdır.

Güvenlik Önlemleri

Depolama ve uygulama alanlarına ateşle yaklaşmak tehlikelidir. Depolama ve uygulama alanları havalandırılmalıdır. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük, maske kullanılmalıdır. Depolama ve uygulama esnasında cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (Material Safety Data Sheet) bakılmalıdır.

Sorumluluk

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Fox Bau Yapı Kimyasalları A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan firmamız sorumlu tutulamaz. Ayrıntılı bilgi için güvenlik bilgi formuna ve teknik bilgi formuna başvurulmalı veya firmamız yetkilileri ile temas kurulmalıdır.

