

# INNO-FLOOR

## FOX BOND FF288

### Акрилового Основания Клей Для ПВХ Покровтий

#### Ознакомление

**FOX BOND FF288** - дисперсионный клей на основе акрила, без растворителя, содержит органические и неорганические добавки, повышающие адгезию, и используется для напольных покрытий из ПВХ, винила и текстильных напольных покрытий

#### Область Применения

- Гомогенное и гетерогенное соединение напольных покрытий из ПВХ,
- Для склеивания ковров с ПВХ, пеной и латексной основой,
- На выровненных, впитывающих поверхностях,
- На бытовых и коммерческих этажах,
- Для закрытых помещений, тонкий клей.

#### Преимущества

- Легко наносится.
- Высокая прочность.
- Высокая особенность покрытия.
- Большой рабочий диапазон.
- Обеспечивает высокую производительность при первой и окончательной адгезии.
- Устойчив к нагрузкам на колясках.
- Также подходит для полов с подогревом.
- Не содержит растворителя.

#### Технические Особенности

Материальная Основа	Полиакрилатная дисперсия, содержащая органические и неорганические добавки
Конкретный Вес	1,25 кг/л
Цвет	Белый
Рабочая Длительность	25-30 минут
Рабочая Температура	+10°C / +30°C
Первое Высыхание	4 часа
Последнее Высыхание	72 часа



Указанные выше значения приведены для +23°C и относительной влажности 50%. Высокие температурные режимы сокращают, низкие температурные режимы расширяют

#### Качество Поверхности

Применяемые бетонные основания должны быть прочными и иметь достаточную прочность на сжатие (минимум 25 Н/мм<sup>2</sup>), предел прочности при растяжении должен составлять минимум 1,5 Н/мм<sup>2</sup>, влажность должна составлять максимум 4%, температура грунта должна составлять минимум +10°C. Кроме того, следует отметить, что точка росы земли выше +3°C. Основание должно быть чистым, сухим и не содержать всевозможных загрязнений, масел, смазок, покрытий и материалов для поверхностного отверждения и т.д.

#### Процедура Нанесения

##### Подготовка Поверхности

Бетонные основания для нанесения должны быть подготовлены таким образом, чтобы удалить открытую пористую поверхность путем удаления цементного раствора с помощью абразивного оборудования (дробеструйная обработка, фрезерование, алмазная полировка и т.д.). Слабые бетонные части должны быть удалены с поверхности, небольшие зазоры, отверстия должны быть полностью открытыми. Полученная пыль должна быть очищена с помощью промышленного пылесоса. Готовые выравнивающие стяжки серии **FOX SSL®** следует использовать для неровных поверхностей

#### Применяемые Условия

- Содержание влаги в субстрате должно быть ниже 4%
- Метод испытания: CM - измерение или сушка в духовке
- В соответствии с ASTM не должно быть повышения влажности (Тест на полиэтиленовое покрытие)
- Относительная влажность воздуха должна быть не более 80%
- Будьте осторожны, чтобы не было росы и конденсата!
- Роса и конденсация водяного пара на полу, который не был нанесен или недавно покрыт, повредит покрытие. Чтобы этого не случилось, температура пола должна быть выше +3°C



### Вопросы, Которые Следует Учитывать На Практике

Температура поверхности: Минимум +10°C - Максимум +30°C  
Температура окружающей среды: Минимум +10°C - Максимум +30°C  
Температура материала: Минимум +10°C - Максимум +30°C

### Смешивание

**FOX BOND FF288** необходимо хорошо перемешать в отдельной упаковке перед использованием

### Нанесение

**FOX BOND FF288** следует вылить на поверхность и распределить по земле с помощью подходящего зубчатого гребня (A2). Покрытие можно приклеить к полу через 15-20 минут. Сварка швов покрытия возможна только через 24 часа после нанесения. В полах с подогревом система отопления должна работать за 10 дней до нанесения покрытия и должна быть отключена во время нанесения покрытия. Система может быть перезапущена через 72 часа после установки

### Очистка Инструментов

Инструменты и оборудование, используемые после нанесения, должны быть очищены растворителем, пока продукт еще влажный. **FOX BOND FF288** можно удалить только с поверхности механическими методами после отверждения

### Расход

250-450 г/м<sup>2</sup>

### Упаковка

20 кг пластиковое ведро

### Срок и Условия Хранения

12 месяцев с даты производства при подходящих условиях хранения. Открытые упаковки можно использовать в течение всего срока годности, снова закрывая крышки. **Беречь от мороза**

### Место Хранения

После открытия упаковки, хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от пониженных температур. При кратковременном хранении максимум 2 поддона должны быть размещены друг над другом, и отгрузка должна осуществляться с использованием системы «первым пришел - первым вышел». При длительном хранении поддоны не следует размещать друг над другом

### Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применения. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратиться за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации

### Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. несет полную ответственность за качество продукции. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. не может нести ответственность за результаты, которые могут возникнуть в результате неправильного использования и/или использования, за исключением письменных рекомендаций относительно того, где и как будет использоваться продукт. Ответственность за правильное применение нашего продукта лежит на пользователе. Наша компания несет ответственность только за качество продукции. Этот каталог делает недействительной информацию в предыдущем каталоге. Наша компания имеет право вносить изменения во все виды информации и содержания в этом каталоге. Важно убедиться, что информация в каталоге является актуальной и действительной. Все права защищены

