

INNO-FLOOR FOX BOND FF288

Basınca Dayanıklı, Islak Sertleşen, Güçlü Dispersiyon Yapıştırıcısı

Tanımı

FOX BOND FF288, Akrilik esaslı, uzun çalışma zamanlı, yapışmayı arttırıcı organik ve inorganik katkılar içeren, PVC, Vinil ve tekstil yer döşemelerinin zemine kaplamasında kullanılan, basınca duyarlı, ıslak sertleşen, solvent içermeyen iç mekan dispersiyon yapıştırıcısıdır.

Kullanım Yerleri

- Homojen ve heterojen PVC zemin kaplamaları yapıştırmasında,
- PVC, köpük ve lateks arkılığı bulunan halıların yapıştırılmasında,
- Tesviye edilmiş, emici yüzeylerde,
- 3,2 mm'ye kadar Linolyum plakalarda,
- Eysel ve ticari zeminlerde,
- Alttan ısıtılmalı yüzeylerde,
- İç mekanlarda yapılacak ince uygulamalar için üretilmiştir.

Avantajları

- Kolay uygulanabilme,
- Yüksek dayanım,
- Yüksek kaplama özelliği,
- Uzun çalışma aralığı,
- İlk ve nihai yapışmada yüksek performans sağlar,
- Tekerlekli sandalye yüküne dayanıklıdır,
- Yerden ısıtılmalı zeminler için de uygundur,
- Solvent içermez.

Teknik Özellikler

Özgül Ağırlığı	1,40 kg/lt.
Renk	Sarımsı-Beyaz
Kuruma Süresi	35-40 dakika
Çalışma Süresi	45-50 dakika
Çalışma Isısı	+10°C / +30°C
Sarfiyat	180-380 gr/m ²
İlk Kuruma	24 saat sonra
Son Kuruma	72 saat sonra



Yukarıdaki değerler +23°C'de ve %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır.

Yüzey Kalitesi

Uygulama yapılacak beton alt yüzeyler sağlam ve yeterli basınç dayanımına sahip olmalıdır (en az 25 N/mm²), çekme dayanımı en az 1,5 N/mm², nem oranı maksimum %4, zemin sıcaklığı minimum +10°C olmalıdır. Ayrıca zeminin çığ noktasının +3°C üzerinde olmasına dikkat edilmelidir. Alt yüzey temiz, kuru ve her türlü kir, yağ, gres, kaplama ve yüzey kür malzemeleri vb. gibi yabancı maddelerden arındırılmış olmalıdır.

Uygulama Prosedürü

Yüzey hazırlığı

Uygulama yapılacak beton alt yüzeyler aşındırıcı ekipmanlar (Shot Blasting, freze, elmas silim vb.) kullanılarak çimento şerbetini kaldırarak açık gözenekli bir yüzey elde edecek şekilde hazırlanmalıdır. Zayıf beton parçaları yüzeyden uzaklaştırılmalı, küçük boşluklar, delikler tamamen açık hale getirilmelidir. Meydana gelen toz endüstriyel süpürge yardımı ile temizlenmelidir. Düzgün olmayan yüzeyler için uygun **INNO-LINE** astar ve **FOX SSL®** serisi hazır tesviye şapları kullanılmalıdır.

Uygulama Koşulları

- Yüzey rutubet içeriği %4'ün altında olmalıdır.
- Test yöntemi: CM - ölçümü veya etüvde kurutma yöntemi.
- ASTM'ye göre yükselen nem olmamalıdır. (Polietilen örtü testi).
- Bağıl hava nemi %80 maksimum olmalıdır.
- Çiğleşmeye ve yoğuşmaya dikkat ediniz!
- Uygulama yapılmamış veya yeni kaplama yapılmış zemin üzerinde çiğleşme ve su buharı yoğunlaşması kaplamaya zarar verir. Bunu engellemek için zemin sıcaklığının +10°C üzerinde olması gerekmektedir.



www.foxbau.com

SARTECH YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı/ANTALYA
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax : 0(242) 221 42 55
Şube 1 : Kargalı Hanbaba OSB. 10. Sok. No:6 Hendek / Sakarya -TÜRKİYE
Şube 2 : Oyali OSB Mah. 3. Cad.No:21 Eğin / Diyarbakır-TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

Uygulamada Dikkat edilmesi gerekli hususlar,

Yüzey Sıcaklığı ; Minimum +10°C - Maksimum +30°C
Ortam Sıcaklığı ; Minimum +10°C - Maksimum +30°C
Malzemenin Sıcaklığı ; Minimum +10°C - Maksimum +30°C

Karıştırma

FOX BOND FF288 kullanılmadan önce kendi ambalajı içerisinde iyice karıştırılmalıdır.

Uygulama

FOX BOND FF288 yüzeye dökülüp, uygun dişli tarak ile zemine yayılmalıdır. 10-20 dakika sonra kaplama zemine yapıştırılabilir. Sonrasında eşit bir ağırlık ile baskı uygulayarak ürünün iyice yapışmasını sağlayın. Kaplama türüne ve yüzeye bağlı belirtilen sarfiyatlardan daha fazla ürün kullanmayınız. Kaplama birleşim kaynağı ancak uygulamadan 24 saat sonra yapılabilir. Zeminden ısıtılmalı döşemelerde ısıtma sistemi kaplamadan 10 gün önce çalıştırılmalı ve kaplama sırasında kapatılmalıdır. Döşemeden 72 saat sonra sistem tekrar çalıştırılabilir. Yapıştırıcı henüz ıslakken oda sıcaklığındaki su ve sünger ile temizlenmelidir.

Uygulama Aletlerinin Temizlenmesi

Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar ürün henüz yaş iken solvent ile temizlenmelidir. **FOX BOND FF288** sertleştikten sonra ancak mekanik yöntemlerle yüzeyden temizlenebilir.

Sarfiyat Tablosu

Ürün Tipi	Mala/Spatula Tipi	Tüketim
Pürüzsüz, Vinil Kaplama Ürünleri, 2 mm Kauçuk Zemin Kaplamaları	A5	180-200 g/m ²
Pürüzsüz, Cushion Vinil Kaplama Ürünleri, PVC Lüks Karolar	A1	200-280 g/m ²
PVC zemin kaplamalar, kauçuk döşemeler, 2-4 mm PVC Lüks Vinil Karolar	A2	250-320 g/m ²
Tekstil Zemin Ürünleri, Linolyum vb Kaplama Ürünleri	B1	320-380 g/m ²
Dokuma Halı vb Karo Kaplamalar	B2	350-400 g/m ²

Ambalaj

6 kg'lık plastik kova
14 kg'lık plastik kova

Raf Ömrü

Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajların kapakları tekrar kapatılarak raf ömrü boyunca kullanılabilir. **Dondan koruyunuz.**

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Kısa süreli depolamalarda, en fazla 2 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise paletler üst üste konulmamalıdır.

Güvenlik Önlemleri

Depolama ve uygulama alanlarına ateşle yaklaşmak tehlikelidir. Depolama ve uygulama alanları havalandırılmalıdır. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük, maske kullanılmalıdır. Depolama ve uygulama esnasında cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (Material Safety Data Sheet) bakılmalıdır.

Sorumluluk

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. SARTECH Yapı Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan firmamız sorumlu tutulamaz. Ayrıntılı bilgi için güvenlik bilgi formuna ve teknik bilgi formuna başvurulmalı veya firmamız yetkilileri ile temas kurulmalıdır.



www.foxbau.com

SARTECH YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı/ANTALYA
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax : 0(242) 221 42 55
Şube 1 : Kargalı Hanbaba OSB. 10. Sok. No:6 Hendek / Sakarya -TÜRKİYE
Şube 2 : Oyali OSB Mah. 3. Cad.No:21 Eğil / Diyarbakır-TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com