

## INNO-PAINT FOX CHANTIER FB12

**Peinture décorative aqueuse à finition mate, flexible, haut pouvoir couvrant, pour mur intérieur.**

### Définition

**FOX CHANTIER FB12** est une peinture de finition flexible pour revêtement mural intérieur, à base de copolymère acrylique, à haut pouvoir couvrant et d'aspect mat.

### Lieux d'Application

- Surfaces en enduit et béton des murs intérieurs

### Avantages

- Couverture élevée,
- Ne jaunit pas,
- Ne retient pas la poussière et la saleté,
- Inodore et flexible,
- Haute résistance aux éraflures,
- Résistant,
- Prévient les cloques et les retraits dans les environnements humides

### Caractéristiques Techniques

Structure du matériau	Copolymère acrylique modifié
Densité	1,56±0,05 kg/ litre
Taux de solides	60,0±5 %
pH	8,62±0,5
Sec au toucher	15±5 minutes
Séchage superficiel	60±5 minutes
Temps d'attente entre les couches	4-6 heures
Séchage final	4-6 heures
Amincissement	10% Max avec de l'eau
Température de service	+5°C /+30°C



Les valeurs ci-dessus sont données à +23°C et pour 50% d'humidité relative. Les températures élevées raccourcissent le temps, les températures basses prolongent le temps.

### Procédure d'Application

#### Préparation de la surface

Veillez à ce que la surface d'application soient solides, propres, exemptes d'huile, de moisissure, de particules libres, de poussière et des matériaux qui peuvent nuire à l'adhérence de l'enduit. Réparez les surfaces non homogènes avec **FOX SILK MORTAR FC125**. Fraîchement enduit (absolument sans chaux, ils doivent être faits avec les adjuvants **FOX MIXPLUS FM201** ou **FOX BINDER FM125**) et les surfaces en béton armé doivent avoir terminé la période de durcissement de 28 jours.

#### Mélange

Mélangez **FOX CHANTIER FB12** avec un malaxeur électrique à la vitesse de 400-600 tr/min avant utilisation.

#### Dilution

L'on peut ajouter à **FOX CHANTIER FB12** 10% d'eau. Pour des travaux de peinture intérieure de haute qualité, il faudra veiller à diluer les produits au même taux pour éviter les différences de tons.

#### Application

##### Primaire et revêtement

**Surface en plâtre satiné:** Le plâtre satiné étant un matériau anti-poussière et absorbant, le primaire **FOX DECODUR PRIMER** est appliqué sur ces surfaces avant l'application de la peinture et du mastic. Après 12 heures, **FOX CHANTIER FB12** peut être appliqué en au moins deux couches.



www.foxbau.com

#### SARTECH YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı/ANTALYA-TÜRKİYE  
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55  
Şube 1 : Kargalıhanbaba OSB. Mah. Organize Sanayi 10. Sk. No:6 Hendek/Sakarya-TÜRKİYE  
Şube 2 : Oyalı OSB Mah. 3. Cad No:21 Eğin/Diyarbakır-TÜRKİYE  
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

**Surface en plâtre brut:** Tout d'abord, la surface en plâtre doit être préparée pour la peinture. Pour cela, avant d'appliquer de la peinture et du mastic, du ruban adhésif transparent doit être appliqué sur la surface et retiré. S'il reste des grains de sable denses ou du coulis de ciment sur la bande, la surface du plâtre a une texture fragile. Dans un tel cas, cette texture fragile doit être éliminée de la surface en la ponçant d'abord avec la pierre mosaïque. Après le processus de ponçage de la surface, une seule couche du primaire **FOX DECODUR PRIMER** (une deuxième couche peut être appliquée en fonction du pouvoir absorbant de la surface) doit être appliquée, suivie de l'application de la couche finale de peinture. Après l'application du primaire, **FOX CHANTIER FB12** peut être appliqué en au moins deux couches.

**Anciennes surfaces peintes et masticées en phase aqueuse:** Si du plâtre doit être appliqué sur une vieille peinture, la surface doit être rendue rugueuse. Dans le cas contraire, après la dernière couche de peinture, la surface se détachera avec l'enduit. Une fois les préparations du support terminées et l'ancienne peinture si brillante doit être poncée et dépolie avec un chiffon humide ensuite procédé à l'application du primaire **FOX DECODUR PRIMER** en une seule couche. **FOX CHANTIER FB12** peut être ensuite appliqué en au moins deux couches.

**Ancienne surface en peinture solvantée:** Une fois les préparations de la sous-couche terminées et la surface en peinture solvanté poncé, appliqué **FOX UNIPRIMER FL555** en une seule couche et dépolie avec un chiffon humide. Après l'application du primaire, **FOX CHANTIER FB12** appliqué en au moins deux couches.

### Nettoyage des Outils d'application

Les outils et l'équipement utilisés après l'application doivent être nettoyés à l'eau. Après durcissement **FOX CHANTIER FB12** ne peut être nettoyé que mécaniquement de la surface.

### Consommation

Pour une épaisseur de 200-300 microns il faut 0,30-0,50 kg/m<sup>2</sup> (obtenu en 2 couches)

### Emballage

Seau en plastique de 22,5 kg

### Durée de conservation

La durée de conservation est de 12 mois à compter de la date de production lorsque le produit est correctement stocké à température ambiante, à l'abri de la lumière directe du soleil entre +5°C et +30°C. **FOX CHANTIER FB12** gèle à des températures inférieures à 0°C. Les emballages entamés doivent être bien fermés et stockés dans des conditions de stockage appropriées et utilisés dans un délai d'une semaine.

### Stockage

Il doit être stocké dans son emballage d'origine intact et non entamé, dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel. Dans le cas d'un stockage à court terme, 3 palettes maximum doivent être placées les unes sur les autres et l'expédition doit être effectuée avec un système premier entré, premier sorti. Dans le cas d'un stockage de longue durée, les palettes ne doivent pas être placées les unes sur les autres.

### Précautions de sécurité

Il est dangereux de s'approcher des zones de stockage et d'application avec du feu. Les zones de stockage et d'application doivent être ventilées. Lors de l'application, des vêtements de travail, des gants de protection, des lunettes et des masques conformes aux règles de santé au travail et des travailleurs doivent être utilisés. Pendant le stockage et l'application, le produit ne doit pas entrer en contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, il doit être lavé abondamment à l'eau et au savon, et en cas d'ingestion, un médecin doit être consulté immédiatement. Les aliments et les boissons ne doivent pas être introduits dans les zones d'application. Il doit être conservé hors de la portée des enfants.

Pour des informations détaillées, la fiche de données de sécurité (Material Safety Data Sheet) doit être consultée.

### Responsabilité

Les informations techniques données dans cette fiche technique sont basées sur l'état actuel de nos meilleures connaissances scientifiques et pratiques. SARTECH Yapi Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. est uniquement responsable de la qualité du produit. L'entreprise n'est pas responsable des résultats qui peuvent survenir suite à une utilisation autre que conseillée et/ou en dehors des instructions concernant le lieu et la méthode d'application. Pour des informations détaillées, veuillez consulter la fiche de données de sécurité et la fiche technique ou contactez les responsables technique.

