

INNO-PAINT FOX DECODUR MAXIMA

Акрилового Основания, Силиконовая Фасадная Краска

Ознакомление

FOX DECODUR MAXIMA, акриловая краска с добавлением силикона, обладающая высокой водоотталкивающей способностью и подходящая для широкого спектра поверхностей.

Область Применения

- Системы теплоизоляции (ETICS),
- Бетон, валовой бетон,
- Газобетон, кирпич,
- Штукатурка и подобные минеральные поверхности,
- ДСП и может использоваться на многих других поверхностях.
- Особенно подходит для обновления старых несущих покрытий из газобетона и сборочных элементов из газобетона.

Преимущества

- Обеспечивает высокую водоотталкиваемость благодаря силиконовой добавке.
- Обладает максимальной водостойкостью и воздухопроницаемостью.
- Обеспечивает нанесение на различные поверхности.
- Обеспечивает поверхность, защищенную от образования мха и грибка благодаря специальным добавкам.
- Устойчив к суровым наружным условиям и долговечен.
- Хорошо сцепляется с большинством фасадных поверхностей.
- Устойчив к щелочам, поэтому не омыляется.

Технические Особенности

Плотность		1,50 г/см ³
Размер зерна	EN ISO 1524	S ₁ / S <100 мкм
Толщина Сухой Пленки	EN 1062-1	E ₂ / ≥ 50 и <100 мкм
Капиллярное водопоглощение	EN 1062-3	W ₃ / W ≤ 0,1 кг/(м ² h ^{1/2})
Паропроницаемость	EN ISO 7783-2	V ₂ / S _d <0,5 м
Глянцевость	EN ISO 2813	G ₃ (Матовый)- Угол измерения 85°, Необходимость ≤10

Указанные выше значения приведены для +23°C и относительной влажности 50%. Высокие температурные режимы сокращают, низкие температурные режимы расширяют

Процедура Нанесения

Подготовка Поверхности

Поверхность, на которую наносится покрытие, должна быть прочной, сухой, без пыли и чистой. На поверхности не должно быть свободных частиц; она должна быть очищена от любых остатков, которые могут снизить адгезию, таких как масло, жир и грязь. Для получения однородного цветного покрытия впитывающая способность основания должна быть одинаковой по всей поверхности.

Грунтование

Старые Минеральные Штукатурки, Бетоны

Слабо впитывающие, гладкие поверхности следует грунтовать грунтовкой **FOX DECODUR PRIMER**. Пористые, впитывающие, слегка песчаные поверхности следует грунтовать грунтовкой **FOX PRIMERA® FL220** или **FOX UNIPRIMER FL555**.

Старые Матовые Покрытия

Поверхности со средней впитываемостью следует грунтовать **FOX DECODUR PRIMER**, разбавленным максимум 3% воды. Пористые, впитывающие, слегка песчаные поверхности следует грунтовать **FOX PRIMERA® FL220** или **FOX UNIPRIMER FL555**.

Блестящие и Водоотталкивающие (Гидрофобные) Поверхности

При необходимости поверхность следует механически зашероховать и грунтовать **FOX UNIPRIMER FL555**.

Несущий Старый Газобетон С Покрытием

После очистки поверхности ее следует грунтовать **FOX DECODUR PRIMER** или **FOX UNIPRIMER FL555**.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
 Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
 Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
 Şube 2 : Oyali OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğil-Diyarbakır/TÜRKİYE
 Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

Смешивание

FOX DECODUR MAXİMA перед использованием его следует перемешать электрическим миксером на скорости 400–600 об/мин.

Распределение

FOX DECODUR MAXİMA можно добавлять максимум 10% воды. Чтобы избежать разницы в тоне, следует разбавлять все продукты в одинаковой пропорции.

Нанесение

Не менее чем через 6 часов после грунтования поверхности **FOX DECODUR MAXİMA** разбавляется максимум 10% воды для промежуточного слоя и максимум 5% для конечного слоя и наносится подходящим валиком или распылительной машиной. Для окраски углов и краев рекомендуется использовать кисть. В зависимости от погодных условий процесс завершается нанесением второго слоя тем же методом примерно через 6 часов. Чтобы предотвратить образование полос, нанесите покрытие мокрым по мокрому за один проход. Нанесение не следует производить в дождливую погоду.

Длительность Высыхания

Время высыхания напрямую зависит от циркуляции воздуха, температуры, толщины пленки и количества нанесенных слоев. Повторное нанесение можно производить примерно через 6 часов при температуре 20°C и относительной влажности 65%. Полностью высыхает примерно через 3 дня. При более низких температурах и более высокой влажности это время увеличивается.

Очистка Инструментов

Все инструменты и оборудование, используемые после нанесения, следует промыть водой. После затвердевания **FOX DECODUR MAXİMA** можно удалить с поверхности только механическим способом. Во время перерывов храните инструменты в краске или под водой.

Расход

На гладких поверхностях расходуется около 200 мл/м² продукта за одно нанесение. На шероховатых поверхностях этот показатель еще выше. Точный расход должен определяться опытным путем в зависимости от состояния поверхности. Для обеспечения наилучшей защиты от мха и грибков следует наносить два слоя общим расходом не менее 400 мл/м². Средняя толщина слоя должна составлять не менее 200 мкм. Каждое дополнительное покрытие с расходом не менее 200 мл/м² увеличивает толщину слоя примерно на 100 мкм.

Вопросы Подлежащие Рассмотрению

- Для предотвращения следов и наложений нанесение «мокрый по мокрому» следует выполнять за один проход.
- Риск образования грибков и мха увеличивается для поверхностей, подвергающихся более высокой влажности, чем обычно, из-за естественных погодных воздействий. Добавляется защитная пленка **FOX DECODUR MAXİMA**. Эта защитная пленка защищает материал от заражения в течение длительного времени, эффективность которой зависит от условий объекта, например, степени заражения и влажности. Поэтому постоянная профилактика заражения мхом и грибками невозможна.
- В темных тонах механическое воздействие может привести к появлению светлых линий (эффект росписи). Это особенность продукта всех матовых фасадных красок. На плотных, холодных поверхностях или в случае замедленного высыхания из-за погодных условий добавки могут образовывать желтоватые/прозрачные, слегка блестящие и липкие капельные следы на поверхности покрытия из-за воздействия влаги (дождь, роса, туман). Эти добавки водорастворимы и автоматически удаляются достаточным количеством воды, например, после нескольких сильных дождей.
- Не наносите на внешние фасады в дождливую погоду. Защищайте поверхности от дождя в течение 12 часов до и после нанесения краски. В прохладную погоду этот период должен составлять до 48 часов.
- Когда вы делаете перерыв в течение дня, обязательно закрывайте крышки упаковки.
- Необходимо соблюдать пропорции разбавления, указанные в информации на этикетке продукта. Разбавление продукта больше необходимого приводит к проблемам с укрывистостью, следам от валика и волнистости. Разбавление продукта меньше необходимого создает риск толстого нанесения. При толстом нанесении краски могут возникнуть трещины.
- Всегда используйте один и тот же номер партии на больших поверхностях.

Упаковка

10 л ведро

12,5 л ведро



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2 : Oyacı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğil-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

Срок и Условия Хранения

Срок хранения в закрытой упаковке 3 года, в сухом и прохладном месте, защищенном от мороза и прямых солнечных лучей. Сразу после использования герметично закройте крышку упаковки.

Место Хранения

Его следует хранить в нераспечатанной оригинальной упаковке, в прохладном и сухом месте, защищенном от мороза. При краткосрочном хранении можно укладывать друг на друга не более 3 поддонов, а отгрузка должна осуществляться по принципу «первым пришел — первым ушел». При долгосрочном хранении поддоны нельзя укладывать друг на друга.

Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применения. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратиться за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации

Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. Fox Bau Yapı Kimyasalları A.Ş. несет ответственность только за качество продукта. Наша компания не может нести ответственность за последствия, которые могут возникнуть из-за неправильного использования и/или за исключением письменных предложений о том, где и как будет использоваться продукт. Для получения подробной информации следует обратиться к паспорту безопасности и техническому паспорту или связаться с представителями нашей компании.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2 : Oyali OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğil-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com