

INNO-PAINT

FOX DECODUR PRIMER

Extra dekkende, watergedragen acrylaatprimer voor muren en plafonds

Definite

FOX DECODUR PRIMER is een watergedragen acrylaat primer die extra dekking biedt voor muren en plafonds. Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen, bevat geen oplosmiddelen, heeft een lichte geur en droogt snel. Het voorkomt glansverschillen en verbetert de hechting en dekking van afwerkklagen zoals **FOX DECODUR SILICONE FB960 Glad** en **FOX DECODUR SILICONE FB960 Gestructureerd**. Door de zuigkracht van de ondergrond te verminderen, verhoogt het de efficiëntie en prestaties van de eindlagen.

Gebruiksplaatsen

- Op bestaande buitengevelcoatings en licht zuigende minerale ondergronden, vóór het schilderen
- Binnen en buiten, op muren en plafonds, op verf-, cement- en pleisterlagen, beton, baksteen, gipskarton enz.

Voordelen

- Extra dekkend
- Verbetert de dekking en hechting van de afwerklaag
- Vermindert glansverschillen
- Oplosmiddelvrij
- Hoog presterend en snel drogend
- Vermindert de zuigkracht van de ondergrond

Technische Specificaties

Materiaalstructuur	Acrylaat polymeerdispersie
Dichtheid	1,55 kg/lt
Kleur	Wit
Consistentie	Vloeibaar
Vaste-stofgehalte	±%70
Ondergrondtemperatuur	+5°C /+30°C
Verwerkingstemperatuur	+5°C /+30°C
Uithardingstijd	4 uur
Gevaarlijke stoffen	Zie SDS



Bovenstaande waarden gelden voor +23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid. Hoge temperaturen verkorten de tijd, lage temperaturen verlengen de tijd.

Verwerkingsprocedure

Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond moet stevig, dragend, stofvrij en schoon zijn. Scheuren moeten worden hersteld. Het oppervlak mag geen losse deeltjes bevatten en moet vrij zijn van alle verontreinigingen die de hechting kunnen verminderen, zoals olie, vet, roest en paraffineresten. Bij buitentoepassingen moeten algen en mosvorming worden verwijderd en verdere aangroei worden voorkomen.

Mengen

FOX DECODUR PRIMER is gebruiksklaar en moet vóór gebruik goed worden gemengd.

Verdunning

FOX DECODUR PRIMER kan indien nodig tot 10% water worden toegevoegd.

Plaatsing

Toepassing op nieuwe, onbehandelde ondergronden

- Verwijder stof en losse deeltjes zorgvuldig van het oppervlak.
- Breng **FOX DECODUR PRIMER** aan met een roller.
- Na droging afwerken met **FOX DECODUR SILICONE FB960 Glad** of **FOX DECODUR SILICONE FB960 Gestructureerd** als eindlaag.



Toepassing op bestaande, stabiele muurverf

- Reinig het bestaande verflagenoppervlak.
- Na droging **FOX DECODUR PRIMER** met een roller aanbrengen.
- Na droging afwerken met **FOX DECODUR SILICONE FB960** Glad of **FOX DECODUR SILICONE FB960** Gestructureerd.

Toepassing op bestaande, niet-elastische ondergronden

- Verwijder loszittende lagen volledig.
- Reinig het oppervlak grondig van stof en laat drogen.
- Herstel beschadigde delen en scheuren.
- Na droging **FOX DECODUR PRIMER** met een roller aanbrengen.
- Na droging afwerken met **FOX DECODUR SILICONE FB960** Glad of **FOX DECODUR SILICONE FB960** Gestructureerd.

WAARSCHUWING: Als de ondergrond sterk zuigend is, eerst gronderen met **FOX PRIMERA FL220** vóór het aanbrengen van **FOX DECODUR PRIMER**. Na droging één laag **FOX DECODUR PRIMER** aanbrengen.

Bovenstaande systemen zijn algemene richtlijnen voor de meest voorkomende ondergronden. Voor specifieke toepassingen en/of uitgebreid technisch advies, neem contact op met onze technische dienst.

Drogings tijden

De droogtijd is direct afhankelijk van luchtcirculatie, temperatuur, filmdikte en het aantal aangebrachte lagen. De in de tabel vermelde waarden zijn gebaseerd op de volgende voorwaarden:

1. De opgegeven waarden gelden wanneer de overschildering wordt uitgevoerd met hetzelfde type verf.
2. Bij meerlaagse applicaties wordt de droogtijd beïnvloed door het aantal eerdere lagen en de totale laagdikte.
3. Het oppervlak moet droog en volledig vrij van vuil zijn voordat de volgende laag wordt aangebracht.

Relatieve luchtvochtigheid (RV)	50%	50%	50%
Ondergrondtemperatuur	10°C	23°C	40°C
Stofdroog	6 uur	4 uur	2 uur
Volledig droog	10 uur	6 uur	4 uur
Overschilderbaar	6 uur	4 uur	2 uur

Reiniging Gereedschap

Na de toepassing moeten gebruikte gereedschappen en apparatuur met water worden gereinigd. Na uitharding kan **FOX DECODUR PRIMER** alleen mechanisch van het oppervlak worden verwijderd.

Verbruik

Afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond kan met 1 liter product ongeveer 12 m² worden bedekt. Het werkelijke verbruik is afhankelijk van de structuur en toestand van de ondergrond en van de toegepaste werkwijze.

Attentie

- Bij de toepassing van **FOX DECODUR PRIMER** moet worden gewacht tot geschikte omstandigheden wanneer de omgeving- en ondergrondtemperatuur lager is dan +5°C of hoger dan +30°C.
- De ondergrondtemperatuur moet minimaal +3°C boven het dauwpunt liggen.
- Bij buitentoepassingen moet het oppervlak tijdens de eerste 24 uur worden beschermd tegen zon, regen, wind en vorst.
- Hoge temperaturen versnellen de hydratatie en verkorten daardoor de verwerkingstijd. Lage temperaturen vertragen de hydratatie en verlengen de verwerkingstijd. Om een correcte uitharding van het materiaal te waarborgen, mogen ondergrond- en omgevingstemperatuur niet onder de minimale toegestane waarden dalen.
- Zorg voor een goede ventilatie tijdens binnentoepassingen.

Verpakking

10 L emmer

Houdbaarheid

Houdbaarheid is 12 maanden vanaf de productiedatum indien correct bewaard bij kamertemperatuur +5°C en +30°C. Geopende verpakkingen dienen binnen 1 week geconsumeerd te worden mits gesloten verpakking.

Opslag

Moet worden bewaard in de ongeopende originele verpakking, in een koele en droge omgeving, beschermd tegen vorst. Bij kortdurende opslag dienen maximaal 3 pallets op elkaar te worden geplaatst en dient de verzending te gebeuren met een first-in, first-out systeem. Bij langdurige opslag mogen pallets niet op elkaar worden geplaatst.



Veiligheidsmaatregelen

Het is gevaarlijk om opslag- en toepassingsgebieden met vuur te benaderen. Opslag- en toepassingsgebieden moeten worden geventileerd. Tijdens de toepassing moeten werkkleding, beschermende handschoenen, brillen en maskers worden gebruikt in overeenstemming met de arbeids- en gezondheidsregels voor werknemers. Tijdens opslag en toepassing mag het niet in contact komen met de huid en ogen, in geval van contact moet het worden gewassen met zeep en veel water spoelen, en bij het inslikken direct een arts consulteren. Voedsel- en drankmaterialen mogen niet in de toepassingsgebieden worden gebracht. Uit de buurt van kinderen bewaren.

Voor verdere informatie raadpleeg het veiligheidsblad.

Verantwoordelijkheid

De gegevens in dit technische document zijn gebaseerd op onze wetenschappelijke en praktische kennis. Fox Bau Yapı Kimyasalları A.Ş. alleen verantwoordelijk voor de kwaliteit van het product. Ons bedrijf kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen die kunnen optreden als gevolg van misbruik en/of andere dan de schiftelijke suggesties over waar en hoe het product zal worden gebruikt. Voor gedatildeerde informatie moeten het veiligheidsinformatieblad en het technische gegevensblad worden geraadpleegd of moet contact worden opgenomen met onze bedrijfsfunctionarissen.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube 1: Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2: Oyali OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğil-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com