

## INNO-PAINT

# FOX DECODUR PUTZGRUND FB310

### Gevulde speciale hechtprimer op waterbasis

#### Definitie

**FOX DECODUR PUTZGRUND FB310** is een op waterbasis gevulde kleurbare primer, voor binnen- en buiten, die wordt gebruikt om de hechting te vergroten voordat topcoats worden aangebracht op gewapend beton en gepleisterde oppervlakken.

#### Gebruiksplaatsen

- Voor binnen en buiten,
- Voor wand,
- Op pleister, minerale pleister en gipsplaten die binnen en buiten worden gebruikt,
- Onder Fox Decodur K- en R-serie sierpleisters,
- Onder pleisters op siliconen-, silicaat-, emulsie- en mineraalbasis,
- Maakt direct gebruik van satijnpleister en egalisatiepasta mogelijk door aan te brengen op blootgestelde betonnen oppervlakken.

#### Voordelen

- Dringt diep door.
- Verbetert de hechting van de ondergrond
- Hoge dekking
- Verhoogt de UV-bestendigheid.
- Hoge performantie
- Waterdampdoorlatend
- Kan op vochtige ondergronden worden aangebracht
- Vergemakelijkt applicatie en textuur.
- Vermindert het binnendringen van water.
- Oplosmiddelvrij.
- Ecologisch compatibel en licht geurend.

#### Technische Specificaties

Materiaalstructuur	Kunsthars, op emulsiebasis
Intensiteit	1,52±0,05 kg/l
Kleur	Wit (kan worden gekleurd)
Consistentie	Pasteus
pH	8,10-8,25
Vaste Stofgehalte	58-59%
Ondergrondtemperatuur	+5°C / +35°C
Verwerkingstemperatuur	+5°C / +35°C
Droogtijd	2-4 uur



Bovenstaande waarden zijn gegeven bij +23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid. Hoge temperaturen verkorten de tijd, lage temperaturen verlengen de tijd.

#### Verwerkingsprocedure

##### Ondergrondvoorbereiding

De ondergrond moet draagkrachtig, droog en proper zijn. De ondergrond waarop wordt aangebracht moet hard zijn, vrij van olie-, vet-, roest- en paraffineresten die de hechting aan de ondergrond verhinderen, en alle losse onderdelen moeten gereinigd zijn.

##### Mengen

**FOX DECODUR PUTZGRUND FB310** is gebruiksklare. Meng echter goed voor gebruik. Bij temperaturen boven de 25°C kan 10% water worden toegevoegd.

##### Plaatsing

Breng een laag **FOX PRIMERA® FL220** primer aan op zeer poreuze, licht geschuurde of zuigende ondergronden. **FOX DECODUR PUTZGRUND FB310** wordt vervolgens aangebracht met een geschikte roller. Na ongeveer 4 uur wordt papieren tape (masking) aangebracht om te controleren of het oppervlak klaar is om gecoat te worden. Als de **FOX DECODUR PUTZGRUND FB310** voldoende oppervlakteconditie heeft gegeven, mag er geen stof op het tape-oppervlak zitten wanneer de papieren tape wordt verwijderd.



## Reinigen

Het gebruikte gereedschap moet met water worden gereinigd voor het product uitdroogt. **FOX DECODUR PUTZGRUND FB310** kan alleen na uitharding mechanisch van het oppervlak worden verwijderd.

## Verbruik

250-300 gr/m<sup>2</sup> afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond

\* Verbruik kan toenemen afhankelijk van de poreuze/korrelige structuur van de ondergrond.

## Attentie

- Als de omgevings- en oppervlaktetemperatuur lager is dan +5°C of hoger dan +35°C, moeten geschikte temperaturen worden overwogen. Beïnvloed door vorst. Niet bewaren of transporteren beneden 0°C.
- Om het materiaal volledig te laten uitharden, mogen de temperatuur van het aan te brengen oppervlak en de omgevingstemperatuur niet onder de minimaal toegestane temperatuur komen.

## Verpakking

16 kg ve 25 kg Emmer

## Opslag

Moet worden bewaard in de ongeopende originele verpakking, in een koele en droge omgeving, beschermd tegen vorst. Bij kortdurende opslag dienen maximaal 3 pallets op elkaar te worden geplaatst en dient de verzending te gebeuren met een first-in, first-out systeem. Bij langdurige opslag mogen pallets niet op elkaar worden geplaatst

## Houdbaarheid

Houdbaarheid is 12 maanden vanaf de productiedatum indien correct bewaard. Geopende verpakkingen dienen binnen 1 week geconsumeerd te worden mits gesloten verpakking.

## Veiligheidsmaatregelen

Het is gevaarlijk om opslag- en toepassingsgebieden met vuur te benaderen. Opslag- en toepassingsgebieden moeten worden geventileerd. Tijdens de toepassing moeten werkkleding, beschermende handschoenen, brillen en maskers worden gebruikt in overeenstemming met de arbeids- en gezondheidsregels voor werknemers. Tijdens opslag en toepassing mag het niet in contact komen met de huid en ogen, in geval van contact moet het worden gewassen met zeep en veel water spoelen, en bij het inslikken direct een arts consulteren. Voedsel- en drankmaterialen mogen niet in de toepassingsgebieden worden gebracht. Uit de buurt van kinderen bewaren. Voor verdere informatie raadpleeg het veiligheidsblad.

## Verantwoordelijkheid

De gegevens in dit technische document zijn gebaseerd op onze wetenschappelijke en praktische kennis. SARTECH Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. alleen verantwoordelijk voor de kwaliteit van het product. Ons bedrijf kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen die kunnen optreden als gevolg van misbruik en/of andere dan de schiftelijke suggesties over waar en hoe het product zal worden gebruikt. Voor gedatildeerde informatie moeten het veiligheidsinformatieblad en het technische gegevensblad worden geraadpleegd of moet contact worden opgenomen met onze bedrijfsfunctionarissen.

