

# INNO-PAINT FOX DECODUR PUTZGRUND FB310

## Усилитель Адгезии на Водной Основе Специальный Грунт с Заполнителем

### Ознакомление

**FOX DECODUR PUTZGRUND FB310** представляет собой цветную грунтовку с наполнителем на водной основе, подходящую для внутренних и наружных работ, используемую для повышения прочности сцепления перед нанесением финишных покрытий на железобетонные и оштукатуренные поверхности.

### Область Применения

- Внутри и снаружи помещения,
- На вертикальных аппликациях,
- На штукатурке, минеральной штукатурке и гипсокартонных плитах, используемых внутри и снаружи помещений,
- Под штукатурками Fox Decodur K и R,
- Под штукатурки на силиконовой, силикатной, эмульсионной и минеральной основе,
- Позволяет непосредственно использовать сатиновую штукатурку и корректирующую пасту, нанося ее на открытые бетонные поверхности.

### Преимущества

- Глубоко проникает.
- Увеличивает сцепление с поверхностью.
- Обладает высокой укрывистостью.
- Повышает устойчивость к ультрафиолетовому излучению.
- Обладает высокой производительностью.
- Проницаем для водяного пара.
- Может наноситься на влажные поверхности.
- Облегчает нанесение и текстурирование.
- Уменьшает проникновение воды.
- Без растворителей.
- Экологически совместим и имеет легкий запах.

### Технические Особенности

Материальная Основа	Синтетическая смола, на основе эмульсии
Плотность	1,52±0,05 кг/л
Цвет	Белый (можно колеровать)
Консистенция	Жидкая
pH	8,10-8,25
Соотношение Твердых Частиц	58-59%
Применение Температура пола	+5°C / +35°C
Температура Использования	+5°C / +35°C
Длительность Высыхания	2-4 часа



Указанные выше значения приведены для +23°C и относительной влажности 50%. Высокие температурные режимы сокращают, низкие температурные режимы расширяют

### Процедура Нанесения

#### Подготовка Поверхности

Следует позаботиться о том, чтобы наносимые поверхности были твердыми, сухими, очищенными от пыли и чистыми. Поверхность должна быть тщательно очищена от всех видов масел, жиров, ржавчины и остатков парафина, которые ослабят ее сцепление, и должна быть свободна от отслоившихся частиц.

#### Смешивание

**FOX DECODUR PUTZGRUND FB310** готов к применению. Однако перед использованием его следует хорошо перемешать. 10% воды можно добавить при температуре выше 25°C.



www.foxbau.com

#### SARTECH YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı/ANTALYA  
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55  
Şube 1 : Kargali Hanbaba OSB. 10. Sok. No:6 Hendek / Sakarya -TÜRKİYE  
Şube 2 : Oyali OSB Mah. 3. Cad No:21 Etil / Diyarbakır-TÜRKİYE  
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

## Нанесение

На очень пористые, слегка отшлифованные или впитывающие поверхности нанесите слой грунтовки **FOX PRIMERA® FL220**. Затем с помощью подходящего валика наносится **FOX DECODUR PUTZGRUND FB310**. Бумажная (малярная) лента наносится примерно через 4 часа, чтобы убедиться, что поверхность готова к нанесению покрытия. Если **FOX DECODUR PUTZGRUND FB310** обеспечил достаточное состояние поверхности, при удалении ленты на поверхности ленты не должно быть пыли.

## Очистка Инструментов

Инструменты и оборудование, используемые после нанесения, следует промыть водой. **FOX DECODUR PUTZGRUND FB310** можно удалять с поверхности только механическим способом после затвердевания.

## Расход

250-300 г/м<sup>2</sup> в зависимости от впитывающей способности поверхности

\* Расход может увеличиться в зависимости от пористой/текстурированной структуры поверхности.

## Вопросы Подлежащие Рассмотрению

- Если температура наносимого пола ниже +5°C и выше +35°C, нанесение не следует проводить и следует ожидать подходящей температуры. Может быть поврежден морозом. Его нельзя хранить или транспортировать при температуре ниже 0°C.
- Для полного отверждения материала температура пола и окружающей среды не должна опускаться ниже минимально допустимой температуры.

## Упаковка

16 кг и 25 кг пластиковое ведро

## Место Хранения

После открытия упаковки, хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от пониженных температур. При кратковременном хранении максимум 3 поддона должны быть размещены друг над другом, и отгрузка должна осуществляться с использованием системы «первым пришел - первым вышел». При длительном хранении поддоны не следует размещать друг над другом

## Срок и Условия Хранения

12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения. Вскрытую упаковку следует плотно закрыть, хранить в складских условиях и использовать в течение 1 недели.

## Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применения. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратится за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации

## Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. SARTECH Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. несет ответственность только за качество продукта. Наша компания не может нести ответственность за последствия, которые могут возникнуть из-за неправильного использования и/или за исключением письменных предложений о том, где и как будет использоваться продукт. Для получения подробной информации следует обратиться к паспорту безопасности и техническому паспорту или связаться с представителями нашей компании.

