

# INNO-PAINT FOX DECODUR PUTZGRUND FB310

## Su Bazlı, Aderans Arttırıcı, Dolgulu Özel Astar

### Tanımı

**FOX DECODUR PUTZGRUND FB310**, iç ve dış mekanlar için uygun, son kat kaplamaların betonarme ve sıvalı yüzeylere uygulanmasından önce aderans mukavemetini artırmak için kullanılan su bazlı dolgulu renklendirilebilir astar malzemesidir.

### Kullanım Yerleri

- İç ve dış mekanlarda,
- Düşey uygulamalarda,
- İç ve dış mekanda kullanılan sıva, mineral sıva ve alçı levhaların üzerine,
- Fox Decodur K ve R serisi sıvaların altında,
- Silikon bazlı, silikat bazlı, emülsiyon bazlı ve mineral esaslı sıvaların altında,
- Brüt beton yüzeyler üzerine uygulanarak, saten sıva ve düzeltme macununun doğrudan kullanımına olanak sağlar.

### Avantajları

- Derinlemesine nüfuz eder.
- Yüzeyin aderansını artırır.
- Yüksek örtücülüğe sahiptir.
- UV direncini artırır.
- Yüksek performanslıdır.
- Su buharı geçirimlidir.
- Nemli yüzeylere uygulanabilir.
- Uygulamayı ve tekstüre etmeyi kolaylaştırır.
- Su penetrasyonunu azaltır.
- Solvent içermez.
- Ekolojik olarak uyumlu ve hafif kokuludur.

### Teknik Özellikleri

Malzemenin Yapısı	Sentetik reçine, emülsiyon bazlı
Yoğunluk	1,52±0,05 kg/lit
Renk	Beyaz(renklendirilebilir)
Kıvam	Sıvı
pH	8,10-8,25
Katı Madde Oranı	58-59%
Uygulama Zemin Sıcaklığı	+5°C / +35°C
Kullanım Sıcaklığı	+5°C / +35°C
Kuruma Süresi	2-4 Saat



*Yukarıdaki değerler +23°C'de ve %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır.*

### Uygulama Prosedürü

#### Yüzey hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzeylerin sağlam, kuru taşıyıcı, tozsuz ve temiz olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey, aderansını zayıflatacak her türlü yağ, gres, pas ve parafin kalıntılarında iyice temizlenmeli ve gevşek parçacıklardan arındırılmalıdır.

#### Karıştırma

**FOX DECODUR PUTZGRUND FB310**, kullanıma hazırdır. Ancak kullanmadan önce iyice karıştırılmalıdır. 25°C'den sıcak havalarda %10 su ilave edilebilir.

#### Uygulama

Çok gözenekli, hafif zımparalanmış veya emici yüzeylerde bir kat **FOX PRIMERA® FL220** astarı uygulayın. Ardından **FOX DECODUR PUTZGRUND FB310** uygun rulo ile uygulanır. Yüzeyin kaplamaya hazır olup olmadığını anlamak için yaklaşık 4 saat sonra kağıt (maskeleme) bant yapıştırılır. Eğer **FOX DECODUR PUTZGRUND FB310** yüzeyde yeterli kondisyonu sağlamış ise, bant söküldüğünde bandın yüzeyinde hiç toz olmamalıdır.

#### Uygulama Aletlerinin Temizlenmesi

Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir. **FOX DECODUR PUTZGRUND FB310** sertleştikten sonra ancak mekanik olarak yüzeyden temizlenebilir.



## Sarfiyat

Yüzey emiciliğine bağlı olarak 250-300 gr/m<sup>2</sup>

\*Yüzeyin gözenekli/dokulu yapısına bağlı olarak sarfiyat artabilir.

## Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

- Uygulanacak zemin sıcaklığı +5°C'nin altında ve +35°C'nin üzerinde ise uygulama yapılmamalı, uygun sıcaklıklar beklenmelidir. Dondan etkilenir. 0°C'nin altında depolanmamalı ve taşınmamalıdır.
- Malzemenin kürünü tamamlaması için, uygulanacak zemin sıcaklığı ve ortam sıcaklığı izin verilen minimum sıcaklığın altına düşmemelidir.

## Ambalaj

16 kg ve 25 kg plastik kova

## Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Kısa süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sitemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise, paletler üst üste konulmamalıdır.

## Raf Ömrü

Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajlar ağızları sıkıca kapatılarak depo koşullarında saklanmalı ve 1 hafta içinde kullanılmalıdır.

## Güvenlik Önlemleri

Depolama ve uygulama alanlarına ateşle yaklaşmak tehlikelidir. Depolama ve uygulama alanları havalandırılmalıdır. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük, maske kullanılmalıdır. Depolama ve uygulama esnasında cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (Material Safety Data Sheet) bakılmalıdır.

## Sorumluluk

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. SARTECH Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan firmamız sorumlu tutulamaz. Ayrıntılı bilgi için güvenlik bilgi formuna ve teknik bilgi formuna başvurulmalı veya firmamız yetkilileri ile temas kurulmalıdır.

