

INNO-PAINT FOX DECODUR ST SATEN Декоративная Штукатурка на Акриловой Основе

Ознакомление

FOX DECODUR ST SATEN - самоочищающееся, фотокаталитическое, устойчивое к ультрафиолетовому излучению, декоративное и защитное финишное покрытие на основе силикона, акрила, сополимера для многослойных структур, подходящих для уникальных поверхностей.

Соответствует Стандарту TS 7847 /G₃-E₅-S₄-V₂-W₃ условия.

Область Применения

- Внутри и снаружи здания,
- На всех видах бетонных стяжек, штукатурки и поверхностей на цементной основе,
- На наружных теплоизоляционных системах,
- На старых поверхностях (обратитесь к нам за предложениями по проблемам и решениям)
- На поверхности с нанесенной штукатуркой из газобетона

Преимущества

- Обладает высокой паропроницаемостью.
- Имеет идеальное время применения.
- Обладает водоотталкивающими свойствами.
- Готов к использованию.
- Обеспечивает защиту от трещин и ударопрочность.
- Можно окрашивать всеми цветовыми тонами системы **Fox Bau**.

Технические Особенности

Материальная Основа	Акрил, Минеральные наполнители, Полимерные добавки	
Плотность		1,70-1,90 г/см ³
Цвет		Белый, Цветной
Прочность Сцепления	28 дней	>1 Н/мм ²
Глянцевость	EN ISO 2813	G ₃
Толщина Сухой Пленки	EN 1062-1	E ₄
Размер Зерна	EN ISO 787-7	S ₁
Скорость переноса водяного пара	EN ISO 7783-2	V ₂ 0,40-044 м
Скорость передачи воды	EN 1062-3	W ₃ (≤0,05 кг/(м ² h ^{0,5}))
Температура Применяемой Поверхности		+5°C / +30°C
Время Созревания		3-5 минут
Длительность Применения		1 час
Устойчивость к Огню	EN 13501-1	A2-s1,d0

Указанные выше значения приведены для +23°C и относительной влажности 50%. Высокие температурные режимы сокращают, низкие температурные режимы расширяют

Процедура Нанесения

Подготовка Поверхности

Для поверхностей на цементной основе наносимые поверхности должны быть прочными, свободными от всех видов пыли и грязи и сбалансированными. Пылящие, осыпающиеся поверхности на минеральной основе поверхности, подверженные воздействию ветра и жары, поверхности на цементной основе, перед нанесением, необходимо укрепить с помощью грунтовочного материала **FOX DECODUR PRIMER**.

Смешивание

Перед нанесением материал следует тщательно перемешать, пока он не станет однородным.

Нанесение

Площади 20 м² следует разграничить бумажными лентами, чтобы на больших поверхностях не было стыков и переходы цветов были гармоничными. **FOX DECODUR ST SATEN** следует тщательно перемешать до получения однородной массы. **FOX DECODUR ST SATEN** следует равномерно распределить по поверхности шпателем из нержавеющей стали на **FOX DECODUR M** серии. На поверхность можно нанести узор шпателем из нержавеющей стали диагональными и прямыми движениями. Прежде чем **FOX DECODUR ST SATEN** затвердеет, клейкие ленты должны быть тщательно удалены



www.foxbau.com

SARTECH YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı/ANTALYA
Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube : Yaytaş Mah. Organize Sanayi 7. Cadde No:21 Yenişehir/DIYARBAKIR
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

Очистка Инструментов

Инструменты и оборудование, используемые после нанесения, следует промыть водой

Расход

На покрытие Decodur M 1. Заполняющий слой 1,20-1,60 кг/м²

На покрытие Decodur M 2. Заполняющий слой 0,20-0,50 кг/м²

На покрытие Decodur M 3. Заполняющий слой 0,20-0,50 кг/м² (Для гладкой поверхности)

Приведенный объем потребления является средним значением. Количество расхода может варьироваться в зависимости от погодных условий, поверхности нанесения и впитывающей способности поверхности.

Вопросы Подлежащие Рассмотрению

- При нанесении **FOX DECODUR ST SATEN**, если температура окружающей среды и поверхности ниже +5°C или выше +30°C, следует ожидать соответствующих температур. Не следует наносить в очень жаркую, дождливую и очень ветреную погоду.
- При наружном применении его следует защищать от солнца, дождя, ветра и мороза в течение первых 24 часов.
- Высокие температуры ускоряют гидратацию, и соответственно сокращается рабочее время. Низкие температуры замедляют гидратацию, что продлевает время работы. Для полного отверждения материала температура пола и окружающей среды не должна быть ниже минимально допустимой температуры.

Упаковка

25 кг пластиковое ведро

Срок и Условия Хранения

В теплом помещении, без попадания прямых солнечных лучей, при приемлемом температурном режиме от +5°C до +30°C, в течении 12 месяцев от начала даты хранения указанной на упаковке. Вскрытые упаковки должны быть плотно закрыты и храниться в соответствующих условиях хранения и использоваться в течение 1 недели

Место Хранения

Следует хранить в не вскрытой оригинальной упаковке, в прохладном и сухом месте, защищенном от мороза.

Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применения. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратится за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации

Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. несет полную ответственность за качество продукции. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. не может нести ответственность за результаты, которые могут возникнуть в результате неправильного использования и/или использования, за исключением письменных рекомендаций относительно того, где и как будет использоваться продукт. Ответственность за правильное применение нашего продукта лежит на пользователе. Наша компания несет ответственность только за качество продукции. Каталог делает недействительной информацию в предыдущем каталоге. Наша компания имеет право вносить изменения во все виды информации и содержания в этом каталоге. Важно убедиться, что информация в каталоге является актуальной и действительной. Все права защищены



www.foxbau.com

SARTECH YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı/ANTALYA
Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube : Yayaş Mah. Organize Sanayi 7. Cadde No:21 Yenişehir/DIYARBAKIR
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com