

INNO-PAINT FOX DECODUR ST SATEN

Akrilik Esaslı Dekoratif Sıva

Tanımı

FOX DECODUR ST SATEN Silikonlu, akrilik, kopolimer emülsiyon esaslı, kendi kendini temizleyebilen, fotokatalitik, UV dayanımlı, özgün yüzeyler için uygun, ince dokulu, çok katmanlı yapılarda dekoratif ve koruyucu son kat kaplamasıdır.

TS 7847 standardı /G₃-E₅-S₄-V₂-W₃ şartlarını sağlar.

Kullanım Yerleri

- Tüm yapıların iç ve dış cephelerinde,
- Her türlü beton şap, sıva, şap ve çimento bazlı yüzeylerde,
- Dış cephe ısı yalıtım sistemleri üzerinde,
- Eski yüzeylerde (Problem ve çözüm önerileri için bize danışın)
- Gazbeton sıvası uygulanmış yüzeylerde,

Avantajları

- Yüksek su buharı geçirgenliğine sahiptir.
- İdeal uygulama süresine sahiptir.
- Su itici özelliğe sahiptir.
- Kullanıma hazırdır.
- Çatlak kontrolü sağlar ve darbeye dayanıklıdır.
- **Fox Bau** sisteminin tüm renk tonları ile renklendirilebilir.

Teknik Özellikleri

Malzemenin Yapısı		Akrilik, Mineral dolgular, Polimer katkılar
Yoğunluk		1,70-1,90 g/cm ³
Renk		Beyaz, Renkli
Yapışma Mukavemeti	28 gün	>1 N/mm ²
Parlaklık	TS EN ISO 2813	G ₃
Kuru Film Kalınlığı	TS EN 1062-1	E ₄
Tane Büyüklüğü	TS EN ISO 787-7	S ₁
Su Buharı Aktarım Hızı	TS EN ISO 7783-2	V ₂ 0,40-044 m
Su Aktarım Hızı	TS EN 1062-3	W ₃ (≤0,05 kg/(m ² h ^{0,5}))
Uygulama Zemin Sıcaklığı		+5°C / + 30°C
Olgunlaştırma Süresi		3-5 dakika
Kullanma Süresi		1 saat
Yangına Dayanım	TS EN 13501-1	A2-s ₁ ,d0

Yukarıdaki değerler +23°C'de ve %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır.



Uygulama Prosedürü

Yüzey hazırlığı

Çimento esaslı yüzeyler için, uygulama yapılacak yüzeylerin sağlam ve her türlü toz ve pislikten arındırılmış ve terazisinde olmalıdır. Tozuyan, ufalanan mineral esaslı yüzeyler, rüzgarlı ve sıcak havaya maruz kalan yüzeyler, çimento esaslı yüzeyler uygulama öncesi dekoratif sıva astarı olarak **FOX DECODUR PRIMER** kullanılarak sağlamlaştırılması gereklidir.

Karıştırma

Uygulama öncesi homojen bir hale gelene kadar malzeme iyice karıştırılmalıdır.

Uygulama

Geniş yüzeylerde ek yeri olmaması ve renk geçişlerinin uyumlu olabilmesi için 20'şer m²'lik alanlar kağıt bantlarla belirlenmelidir. **FOX DECODUR ST SATEN** homojen bir hale gelene kadar iyice karıştırılmalıdır. **FOX DECODUR M** serisi üzerine **FOX DECODUR ST SATEN** paslanmaz çelik mala ile yüzeye eşit kalınlıkta yayılmalıdır. Yüzeye çapraz ve düz hareketlerle paslanmaz çelik mala ile desen verilebilir. **FOX DECODUR ST SATEN** sertleşmeden yapışkan bantlar dikkatlice sökülmelidir.

Uygulama Aletlerinin Temizlenmesi

Uygulama sonrasında kullanılan tüm alet ve ekipmanlar kurumadan su ile temizlenmelidir.



Sarfiyat

Decodur M üzeri 1. Dolgu Katı	1,20-1,60 kg/m ²
Decodur M üzeri 2. Dolgu Katı	0,20-0,50 kg/m ²
Decodur M üzeri 3. Dolgu Katı	0,20-0,50 kg/m ² (Pürüzsüz Bitiş İçin)

Verilen tüketim miktarı ortalama değerlerdir. Tüketim miktarı uygulamanın yapıldığı hava koşullarına, uygulama yüzeyine ve yüzeyin emiciliğine göre değişkenlik gösterebilir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

- **FOX DECODUR ST SATEN** uygulamasında, ortam ve yüzey sıcaklığı +5°C'nin altında ya da +30°C'nin üzerinde ise uygun sıcaklıklar beklenmelidir. Aşırı sıcak, yağışlı ve çok rüzgarlı havalarda da uygulama yapılmamalıdır.
- Dış mekanda yapılan uygulamalarda ilk 24 saat güneşten, yağmurdan, rüzgardan ve dondan korunmalıdır.
- Yüksek sıcaklıklar hidrasyonu hızlandırır ve çalışma süresi buna bağlı olarak kısalmır. Düşük sıcaklıklar hidrasyonu yavaşlatır ve buda çalışma süresini uzatır. Malzemenin kürünü tamamlaması için, uygulanacak zemin sıcaklığı ve ortam sıcaklığı izin verilen minimum sıcaklığın altına düşmemelidir.

Ambalaj

25 kg'lık kova

Raf Ömrü

Oda sıcaklığında, direkt güneş ışığından uzak +5°C ile +30°C arasında doğru bir şekilde depolandığında, raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajların ağızları kapatılmak suretiyle 1 hafta içinde tüketilmelidir.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır.

Güvenlik Önlemleri

Depolama ve uygulama alanlarına ateşle yaklaşmak tehlikelidir. Depolama ve uygulama alanları havalandırılmalıdır. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük, maske kullanılmalıdır. Depolama ve uygulama esnasında cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (Material Safety Data Sheet) bakılmalıdır.

Sorumluluk

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. SARTECH Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan SARTECH Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz. Ürününüzün doğru şekilde uygulanması sorumluluğu kullanıcıya aittir. Firmamız sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Bu katalog bir önceki katalogda yer alan bilgileri geçersiz kılmaktadır. Firmamız bu katalogdaki her türlü bilgi ve içerik detayında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Katalogda yer alan bilgilerin güncel ve geçerli olduğunu kontrol edilmesi zaruridir. Her hakkı saklıdır.



www.foxbau.com

SARTECH YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı/ANTALYA
Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube : Yaytaş Mah. Organize Sanayi 7. Cadde No:21 Yenişehir/DIYARBAKIR
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com