

INNO-LINE

FOX DECOPRIMER FL204

Primaire chargé, polyvalent et à séchage rapide

Description

FOX DECOPRIMER FL204 est un primaire à base de dispersion acrylique, à séchage rapide et polyvalent, utilisé pour augmenter la résistance d'adhérence avant l'application de revêtements décoratifs de finition sur des surfaces telles que le béton, le bois, les composites, etc..

Domaines d'application

- À l'intérieur et à l'extérieur,
- Pour les applications horizontales et verticales,
- Pour augmenter l'adhérence de surface avant les revêtements décoratifs tels que **FOX BETONAGE®**, **FOX OLYMPOS**, **FOX OLYMPOS STUCCO**, etc.,
- Pour réduire l'absorption d'eau des surfaces destinées à recevoir un revêtement décoratif,
- Appliqué sur des surfaces en béton brut, il permet l'application directe d'un enduit satiné et d'un enduit de ragréage.

Avantages

- Pénètre profondément dans le support.
- Augmente l'adhérence de la surface.
- Haute performance.
- Perméable à la vapeur d'eau.
- Peut être appliqué sur des surfaces humides.
- Sans solvants.
- Application facile et rapide.

Caractéristiques Techniques

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Structure du matériau | Dispersion acrylique |
| Densité | 1,42±0,05 kg/l |
| pH | 8±1 |
| Couleur | Blanc |
| Consistance | Liquide |
| Teneur en matières solides | 68%±1 |
| Température du support d'application | +5°C/+30°C |
| Température d'utilisation | +5°C/+30°C |
| Temps de séchage | ~30 minutes |

Les valeurs ci-dessus sont données pour une température de +23°C et une humidité relative de 50 %. Les températures élevées réduisent la durée, tandis que les températures basses l'allongent.

Procédure d'Application

Préparation de la Surface

Les surfaces à traiter doivent être solides, sèches, porteuses, propres et exemptes de poussière. La surface doit être soigneusement nettoyée de toute trace d'huile, de graisse, de rouille et de paraffine pouvant réduire l'adhérence, et débarrassée de toutes les particules détachées.

Mélange

FOX DECOPRIMER FL204 est prêt à l'emploi. Cependant, il doit être soigneusement mélangé avant utilisation. Il ne faut en aucun cas ajouter de l'eau.

Application

Pour une pénétration maximale, les surfaces doivent d'abord être légèrement humidifiées. **FOX DECOPRIMER FL204** est appliqué à l'aide d'un rouleau ou d'une brosse appropriée. Afin de vérifier si la surface est prête à recevoir le revêtement, un ruban adhésif en papier (ruban de masquage) est appliqué environ 4 heures plus tard. Si **FOX DECOPRIMER FL204** a assuré un conditionnement suffisant de la surface, aucune poussière ne doit rester sur le ruban lorsqu'il est retiré.



Nettoyage des Outils d'Application

Les outils et équipements utilisés doivent être nettoyés à l'eau immédiatement après l'application. Une fois durci, **FOX DECOPRIMER FL204** ne peut être retiré de la surface que mécaniquement.

Consommation

Selon l'absorption du support : 0,30–0,35 kg/m²

Consignes à Respecter

- L'application ne doit pas être effectuée si la température du support est inférieure à +5°C ou supérieure à +30°C ; il convient d'attendre des conditions de température appropriées. Sensible au gel. Ne doit pas être stocké ni transporté à des températures inférieures à 0°C.
- Afin que le matériau puisse compléter son processus de durcissement, la température du support et la température ambiante ne doivent pas descendre en dessous de la température minimale autorisée.
- Pour les applications en extérieur, la surface doit être protégée du soleil, de la pluie, du vent et du gel pendant les premières 24 heures. Pendant et après l'application, il convient d'éviter toute contamination du primaire.

Emballage

Seau en plastique de 3 kg
Seau en plastique de 8 kg

Durée de conservation et stockage

Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine non ouvert, dans un endroit sec et frais (entre +5°C et +30°C), à l'abri du soleil et du gel. **FOX DECOPRIMER FL204** gèle à des températures inférieures à 0°C. Si les conditions de stockage indiquées sont respectées, la durée de conservation est de 12 mois à compter de la date de production. Les emballages ouverts doivent être bien refermés et utilisés dans un délai d'une semaine. Les palettes ne doivent en aucun cas être empilées les unes sur les autres pendant le stockage. Les expéditions doivent être effectuées selon le principe du premier entré, premier sorti.

Teneur en COV

La limite de l'UE pour la teneur en COV de ce produit (catégorie IIA/g type WB) est de max. 30 g/l (2010). Ce produit contient <30 g/l de COV.

Consignes de sécurité

Il est dangereux d'approcher une flamme des zones de stockage et d'application. Les zones de stockage et d'application doivent être bien ventilées. Pendant l'application, des vêtements de travail conformes aux règles de santé et de sécurité au travail, ainsi que des gants de protection, des lunettes et un masque doivent être utilisés. Pendant le stockage et l'application, éviter tout contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, laver immédiatement avec beaucoup d'eau et de savon. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin. Les aliments et les boissons ne doivent pas être introduits dans les zones d'application. Le produit doit être stocké hors de portée des enfants. Pour des informations détaillées, veuillez consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS) / Material Safety Data Sheet (MSDS).

Responsabilité

Les données figurant dans ce document technique sont basées sur nos connaissances scientifiques et notre expérience pratique. Fox Bau Yapı Kimyasalları A.Ş. est uniquement responsable de la qualité du produit. Notre société ne peut être tenue responsable des conséquences résultant d'utilisations incorrectes et/ou d'applications autres que celles recommandées par écrit concernant l'endroit et la manière d'utiliser le produit. Pour des informations détaillées, veuillez consulter la fiche de données de sécurité et la fiche technique ou contacter les représentants de notre société.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax : 0(242) 221 42 55
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2 : Oyalı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Etil-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com