

INNO-LINE FOX DECOPRIMER FL204

Polimer Dispersiyon Esaslı, Dekoratif Kaplama Malzemesi Astarı

Tanımı

FOX DECOPRIMER FL204, Polimer dispersiyon esaslı, son kat dekoratif kaplamaların beton, ahşap, kompozit vb. yüzeylere uygulanmasından önce aderans mukavemetini artırmak için kullanılan astar malzemesidir.

Kullanım Yerleri

- İç ve dış mekanlarda,
- Yatay ve dikey uygulamalarda,
- **BETONAGE BC, DOMINO MULTIFD786 vb. dekoratif kaplamalar** öncesi yüzey adrensının artırılmasında,
- Dekoratif kaplama yapılacak yüzeyin su emiciliğinin azaltılmasında,
- Brüt beton yüzeyler üzerine uygulanarak, saten sıva ve düzeltme macununun doğrudan kullanımına olanak sağlar.

Avantajları

- Derinlemesine nüfuz eder,
- Yüzeyin aderansını artırır,
- UV direncini artırır.
- Yüksek performanslıdır,
- Su buharı geçirimlidir,
- Nemli yüzeylere uygulanabilir,
- Solvent içermez.
- Kolay ve hızlı uygulanır.

Teknik Özellikleri

Malzemenin Yapısı	Polimer Dispersiyon
Yoğunluk	± 1,50 kg/lt
pH	7-9
Renk	Beyaz
Kıvam	Sıvı
Katı Madde Oranı	± 57 %
Uygulama Zemin Sıcaklığı	+5°C / +35°C
Kullanım Sıcaklığı	+5°C / +35°C
Kuruma Süresi	1-2 Saat



Yukarıdaki değerler +23°C'de ve %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır.

Uygulama Prosedürü

Yüzey hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzeylerin sağlam, kuru taşıyıcı, tozsuz ve temiz olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey, aderansını zayıflatacak her türlü yağ, gres, pas ve parafin kalıntılarında iyice temizlenmeli ve gevşek parçacıklardan arındırılmalıdır.

Karıştırma

FOX DECOPRIMER FL204, kullanıma hazırdır. Ancak kullanmadan önce iyice karıştırılmalıdır. Kesinlikle su ilave edilmemelidir.

Uygulama

Maksimum penetrasyon için yüzeyler önce nemlendirilir. **FOX DECOPRIMER FL204** uygun rulo ile uygulanır. Yüzeyin kaplamaya hazır olup olmadığını anlamak için yaklaşık 4 saat sonra kağıt (maskeleme) bant yapıştırılır. Eğer **FOX DECOPRIMER FL204** yüzeyde yeterli kondisyonu sağlamış ise, bant söküldüğünde bandın yüzeyinde hiç toz olmamalıdır.

Uygulama Aletlerinin Temizlenmesi

Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir. **FOX DECOPRIMER FL204** sertleştikten sonra ancak mekanik olarak yüzeyden temizlenebilir.

Sarfiyat

Yüzey emiciliğine bağlı olarak 100-500 gr/m²

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

- Uygulanacak zemin sıcaklığı +5°C'nin altında ve +25°C'nin üzerinde ise uygulama yapılmamalı, uygun sıcaklıklar beklenmelidir. Dondan etkilenir. 0°C'nin altında depolanmamalı ve taşınmamalıdır.
- Malzemenin kürünü tamamlaması için, uygulanacak zemin sıcaklığı ve ortam sıcaklığı izin verilen minimum sıcaklığın altına düşmemelidir.

Ambalaj

8 kg plastik kova

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Kısa süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sitemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise, paletler üst üste konulmamalıdır.

Raf Ömrü

Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 6 aydır. Açılmış ambalajlar ağızları sıkıca kapatılarak depo koşullarında saklanmalı ve 1 hafta içinde kullanılmalıdır.

Güvenlik Önlemleri

Depolama ve uygulama alanlarına ateşle yaklaşmak tehlikelidir. Depolama ve uygulama alanları havalandırılmalıdır. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük, maske kullanılmalıdır. Depolama ve uygulama esnasında cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (Material Safety Data Sheet) bakılmalıdır.

Sorumluluk

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. SARTECH Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan SARTECH Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz. Ürünümüzün doğru şekilde uygulanması sorumluluğu kullanıcıya aittir. Firmamız sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Bu katalog bir önceki katalogda yer alan bilgileri geçersiz kılmaktadır. Firmamız bu katalogdaki her türlü bilgi ve içerik detayında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Katalogda yer alan bilgilerin güncel ve geçerli olduğunu kontrol edilmesi zaruridir. Her hakkı saklıdır.