

## INNO-DECO

# FOX DOMINO® AC SEALER FD790

## Акриловый, Однокомпонентный, Водорастворимый Противопылевой, Водоотталкивающий Защитный Материал для Верхнего Слоя Покрытия

### Ознакомление

**FOX DOMINO® AC SEALER FD790** - защитный материал на акриловой основе, используемый для предотвращения пылеобразования на всех типах бетонных полов и обеспечения глянцевого блеска.

### Область Применения

- На всех типах старого и нового бетона, открытых бетонных плитах,
- На цементных напольных покрытиях и террасах,
- На полах и стенах, где желателен глянцевый вид,
- На поверхностях, обработанных упрочнителями поверхности

### Преимущества

- Повышает износостойкость и предотвращает пылеобразование.
- Обеспечивает водонепроницаемость и предотвращает образование трещин, которые могут возникнуть из-за замерзания.
- Может использоваться в качестве полироли благодаря создаваемому глянцевому слою.
- Сохраняет естественный вид поверхности, на которую наносится.
- Легко наносится и используется.
- Обеспечивает гладкую поверхность, которую очень легко чистить.
- Обладает водоотталкивающими свойствами.
- Не содержит растворителей.

### Технические Особенности

Материальная Основа	Жидкая дисперсия акрилового сополимера
Цвет	Непрозрачно-белый
Плотность	1,0±0,05 г/см <sup>3</sup>
pH показатели	12,0±0,5
Твердое содержимое	13%±1
Разжижение	Не разжижается
Длительность высыхания	6 часов
Температура применяемой поверхности	+5°C/+30°C
Время нанесения второго слоя	4 часа

Приведенные выше значения рассчитаны для температуры +23°C и относительной влажности 50%. Более высокие температуры сокращают время, более низкие – увеличивают.

### Качество Поверхности

Для нанесения на свежеложенные цементные напольные покрытия поверхность должна быть полностью затвердевшей, прочной и обладать достаточной прочностью на сжатие (не менее 25 Н/мм<sup>2</sup>). При нанесении на старый бетон необходимо убедиться, что он соответствует требуемым значениям прочности. Влажность поверхности не должна превышать 4%, а температура основания должна быть в пределах от +5°C до 30°C. Кроме того, точка росы основания должна быть выше +3°C.

### Процедура Нанесения

#### Подготовка Поверхности

Если герметик **FOX DOMINO® AC SEALER FD790** наносится на старый цементный пол, необходимо заделать трещины и удалить рыхлые частицы с поверхности. Затем поверхность следует отшлифовать и подмести промышленным пылесосом. Если пол представляет собой недавно уложенное самовыравнивающееся цементное покрытие и трещин нет, нанесение герметика **FOX DOMINO® AC SEALER FD790** можно начинать после шлифовки.

#### Условия Нанесения

- При нанесении на свежеслитый бетон бетон должен выдержаться не менее 28 дней.
- Температура поверхности, материала и окружающей среды должна быть в пределах от +5°C до 30°C.
- Содержание воды и влаги в бетоне на глубине 2 см должно быть ниже 4%. Метод испытания: С-акваметр, СМ-устройство, метод Дарра.



www.foxbau.com

#### FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE  
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax : 0(242) 221 42 55  
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE  
Şube 2 : Oyali OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eşil-Diyarbakır/TÜRKİYE  
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

- Не должно быть повышения влажности в соответствии с ASTM (испытание полиэтиленовой пленкой).
- Относительная влажность воздуха должна составлять не более 80%.
- Обратите внимание на образование росы и конденсацию!
- Образование росы и конденсация водяного пара на необработанных или свежеекрашенных поверхностях повреждают покрытие. Для предотвращения этого температура поверхности должна быть выше +3°C.

#### Смешивание

**FOX DOMINO® AC SEALER FD790**, готов к применению; смешивание не требуется.

#### Нанесение

**FOX DOMINO® AC SEALER FD790**, наносится коротким валиком из белого бархата. Интенсивность нанесения следует регулировать в зависимости от состояния поверхности. В зависимости от состояния поверхности, герметик **FOX DOMINO® AC SEALER FD790** можно наносить в 2 или более слоев.

#### Очистка Инструментов

Инструменты и оборудование, используемые после нанесения покрытия, следует очистить растворителем.

#### Расход

100-200 г/м<sup>2</sup> (для 2 слоев)

#### Упаковка

5 кг/бидон

#### Срок Годности

При правильном хранении при комнатной температуре, вдали от прямых солнечных лучей, в диапазоне от +5°C до +30°C, срок годности составляет 12 месяцев с даты изготовления.

#### Условие Хранения

Хранить в невскрытой оригинальной упаковке следует в прохладном и сухом месте, защищенном от мороза. Для краткосрочного хранения допускается штабелирование не более 3 поддонов друг на друга, а отгрузка должна осуществляться по принципу «первым поступил — первым выдан». Для долгосрочного хранения поддоны не следует штабелировать друг на друга.

#### Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применения. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратиться за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации.

#### Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. Fox Bau Yapı Kimyasalları A.Ş. несет ответственность только за качество продукта. Наша компания не может нести ответственность за последствия, которые могут возникнуть из-за неправильного использования и/или за исключением письменных предложений о том, где и как будет использоваться продукт. Для получения подробной информации следует обратиться к паспорту безопасности и техническому паспорту или связаться с представителями нашей компании.



www.foxbau.com

#### FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE  
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax : 0(242) 221 42 55  
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE  
Şube 2 : Oyallı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eşil-Diyarbakır/TÜRKİYE  
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com