

## INNO-FLOOR

# FOX DOMINO® FILLER FD775

## Цементного Основания, Высокой Устойчивости, Быстрого Нанесения, Материал Шовного Наполнителя

### Ознакомление

**FOX DOMINO® FILLER FD775** – высокопрочная, быстро наносимая и быстро схватывающаяся шпатлевка на цементной основе, специально разработанная для системы **FOX DOMINO® PLUS TERRAZZO**

### Область Применения

- Внутри и снаружи помещения,
- Аэропорты,
- Больницы
- Галереи,
- Торговый Центры,
- Супермаркеты,
- Магазины и Шоурумы,
- Отели.

### Преимущества

- Быстрое нанесение.
- Через 8 часов можно выходить на поверхность.
- Очень быстрое схватывание: спустя 24 часа можно использовать.
- Не горит.
- Открыт для быстрого движения.
- Имеет эстетический внешний вид.

### Технические Особенности

|                           |          |         |                           |
|---------------------------|----------|---------|---------------------------|
| Материальная Основа       |          |         | Цементная смесь           |
| Плотность                 |          |         | 2,2-2,5 г/см <sup>3</sup> |
| Прочность на Сжатие       | EN 12190 | 7 дней  | >50 Н/мм <sup>2</sup>     |
|                           |          | 28 дней | >60 Н/мм <sup>2</sup>     |
| Прочность на Растягивание | EN 12190 | 7 дней  | >6 Н/мм <sup>2</sup>      |
|                           |          | 28 дней | >6 Н/мм <sup>2</sup>      |
| Температура Применения    |          |         | +5°C / +35°C              |
| Рабочая Длительность      |          |         | 60 минут                  |
| Класс Пожара              | EN 13501 |         | A1                        |

Указанные выше значения приведены для +23°C и относительной влажности 50%. Высокие температурные режимы сокращают, низкие температурные режимы расширяют

### Качество Поверхности

Укладываемые бетонные основания должны обладать прочной и достаточной прочностью на сжатие (не менее 25 Н/мм<sup>2</sup>), пределом прочности на разрыв не менее 1,5 Н/мм<sup>2</sup>, максимальной влажностью 4% и минимальной температурой пола +8°C. Также следует следить за тем, чтобы точка росы земли была выше +3°C. Основание должно быть чистым, сухим и свободным от любых посторонних материалов, таких как грязь, масло, жир, других покрытий и материалов.

### Процедура Нанесения

#### Подготовка Поверхности

Устанавливаемые бетонные поверхности должны быть подготовлены для получения открытой пористой поверхности путем удаления раствора с помощью абразивного оборудования (дробеструйная обработка, фрезерование, алмазная очистка и т.д.). Слабые бетонные детали следует удалить с поверхности, а небольшие щели и отверстия полностью очистить. Возникающую пыль следует убирать с помощью промышленного пылесоса. Внутренний ремонт, заполнения зазоров и выравнивание поверхности следует производить ремонтным раствором **FOX MORTAR FC188 T**



### Условия Нанесения

- Содержание влаги на поверхности должно быть ниже 4%.
- Метод испытания: CM – метод измерения или сушки в печи.
- Согласно ASTM не должно быть повышения влажности (Испытание полиэтиленового покрытия)
- Относительная влажность не должна превышать 80%.
- Остерегайтесь росы и конденсата!
- Конденсация водяного пара на необработанном полу или на полу с новым покрытием приведет к повреждению покрытия. Чтобы этого не произошло, температура пола должна быть выше +3°C

### Вопросы Подлежащие Рассмотрению

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Температура Поверхности: | Минимум +10°C – Максимум +30°C |
| Температура Среды:       | Минимум +10°C – Максимум +30°C |
| Температура Материала:   | Минимум +10°C – Максимум +30°C |

### Смешивание

Перед приготовлением смеси убедитесь, что температура продукта составляет от +10°C до +30°C. 25 кг **FOX DOMINO® FILLER FD775** смешать с 8,00 л воды. Избегайте чрезмерного перемешивания, чтобы свести к минимуму вовлечение воздуха.

### Нанесение

Заполнитель швов **FOX DOMINO® FILLER FD775** наносится методом зачистки на цементное покрытие **FOX LYCIA CEMENT TERRAZZO**

### Расход

Изменяется

### Упаковка

20 кг крафт-полиэтиленовый мешок

### Срок и Условия Хранения

В теплом помещении, без попадания прямых солнечных лучей, при приемлемом температурном режиме от +5°C до +30°C, в течении 6 месяцев от начала даты хранения указанной на упаковке

### Место Хранения

После открытия упаковки, хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от пониженных температур. При кратковременном хранении, максимум 3 паллеты могут храниться поверх друг друга и важно, чтобы доставка была в соответствии с системой «первым пришел - первым вышел». При долговременном хранении славивать паллеты один на другой - не рекомендуется

### Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применение. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратится за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации

### Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. Компания Sartech Yarı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. несет полную ответственность за качество продукции. Компания Sartech Yarı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. не может нести ответственность за результаты, которые могут возникнуть в результате неправильного использования и/или использования, за исключением письменных рекомендаций относительно того, где и как будет использоваться продукт. Ответственность за правильное применение нашего продукта лежит на пользователе. Наша компания несет ответственность только за качество продукции. Наша компания имеет право вносить изменения во все виды информации и содержания в этом каталоге. Важно убедиться, что информация в каталоге является актуальной и действительной. Все права защищены

