

INNO-DECO FOX DOMINO® MULTİ FD785

Dekoratif İnce Son Kat Sıva

Tanımı

FOX DOMINO® MULTİ FD785, özel çimento, esnek polimer katkıları ve dolgu maddelerinden imal edilmiş dekoratif ince son kat sıva olarak kullanılır.

Kullanım Yerleri


- İç ve dış mekanlardaki tuğla, briket duvar, beton, brüt beton, gaz beton, alçı sıva, alçı beton ve tavan yüzeylerde sıva yapılmasında kullanılır.

Avantajları

- Renklendirilebilir,
- Dekoratif bitiş sağlar,
- Darbeye dayanıklıdır, ek yeri olmayan sağlam yüzeyler oluşturur,
- Mükemmel aderans sağlar,
- Uygulaması kolaydır,

Teknik Özellikler

Malzemenin Yapısı	Mineral dolgular, polimer takviyeli özel çimento		
Yoğunluk	1,65-1,70 kg/lt		
Renk	Gri, Beyaz, Mimari Gri		
Basma Mukavemeti	Gri	28 gün	33,5 N/mm ²
Basma Mukavemeti	Beyaz	28 gün	25 N/mm ²
Eğilme Mukavemeti	Gri	28 gün	9 N/mm ²
Eğilme Mukavemeti	Beyaz	28 gün	7 N/mm ²
Yapışma Mukavemeti	2,5 N/mm ²		
Elastisite Modülü	28 gün		20 KN/mm ²
Uygulama Kalınlığı	Min. 1 mm - Max. 10 mm (Her Katta)		
Uygulama Zemin Sıcaklığı	+5°C / +30°C		
Tam Kürlenme Süresi	+20°C 28 gün		



Yukarıdaki değerler +23°C'de ve %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır.

Uygulama Prosedürü

Yüzey Hazırlığı

Sıva yapılacak yüzeyler, kalıp yağı, gevşek parçacıklar, toz, ve sıvanın aderansını olumsuz etkileyecek durumlardan arındırılmalı, yüzeydeki çatlak ve deliklerin tamiri uygun **INNO-CRETE** serisi tamir harçları ile yapılmalıdır. Sıcak hava koşullarında yüzeyler mutlaka su ile nemlendirilmelidir. Gaz beton duvarlarda, **FOX MORTAR FC188 T** tamir harcı ile sıva uygulamasından 72 saat önce serpmeye sıva yapılmalıdır. Parlak brüt beton yüzeyler, beton tavan ve duvarlarda, uygulama öncesinde, **FOX CONTACT PRIMER FL101** astar, mercan rulo ile uygulanmalıdır. 24 saat sonra sıva uygulamasına geçilmelidir.

Karıştırma

Uzun süre çalışılacak büyük alanlarda iki gün arasında renk farkı oluşmaması için renk pigmentleri karışım suyuna eklenir. Bu karışım suyu içerisinde ambalaj üzerinde belirtilen uygun su miktarı temiz bir karıştırma kabının içine boşaltılır. **FOX DOMINO® MULTİ FD785** su içerisine yavaş yavaş ilave edilirken 400 - 600 devirli bir elektrikli karıştırıcı ile homojen oluncaya kadar yaklaşık 3-4 dakika karıştırılır. Malzeme içinde topak kalmamalıdır. Malzeme 30 saniye kadar dinlendirildikten sonra tekrar 1 dakika karıştırılarak uygulamaya hazır hale getirilir.

Karıştırma oranları

7 kg/1trb **FOX DOMINO® MULTİ FD785** için yaklaşık 1,90±0,07 lt su kullanılmalıdır.

1 kg/1trb **FOX DOMINO® MULTİ FD785** için yaklaşık 270±10 ml su kullanılmalıdır.



www.foxbau.com

SARTECH YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı/ANTALYA
Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube : Yaytaş Mah. Organize Sanayi 7. Cadde No:21 Yenişehir/DIYARBAKIR
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

Uygulama

Uygulama kalınlığı, tek katta 1 mm ile 3 mm arasında olmalıdır. Kalınlık 3 mm'den fazla ise, ikinci kat, ilk kat prizini aldıktan sonra yine en fazla 3 mm kalınlığında uygulanır. Çatlama riskini önlemek amacı ile 2 kat uygulama yapılmalıdır. Hazırlanan harç, sıva küreği veya mala ile uygulanır. Takip eden uygulamalar oda sıcaklığında yarım saat sonra yapılabilir. Yüzey nemli bir sünger ile ıslatıldıktan sonra mala ile perdah işlemi tamamlanmalıdır. Yüzey en az 5 saat sonra kurduğunda eksantrik zımpara makinesi ile 120'lik zımpara kağıdı ile zımparalanır. Zımpara işleminden sonra yüzeye **FOX DOMINO® AC SEALER FD791** uygulanarak cilalanır.

Uygulama Aletlerinin Temizlenmesi

Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir. **FOX DOMINO® MULTI FD785** sertleştikten sonra ancak mekanik olarak yüzeyden temizlenebilir.

Sarfiyat

1 mm kalınlık elde etmek için yaklaşık 1-1,2 kg/m² toz ürün kullanılmalıdır.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Sıva uygulamasının +5°C ile +35°C arası sıcaklıklarda yapılması tavsiye edilir. Rüzgarlı havalarda hızlı kurumaya karşı korunmalıdır. Ürünün mukavemeti açısından uygulama sonrası 7 gün içinde yüzey belirli aralıklarla sulanmalıdır. Ürün içerisine hiçbir kireç, çimento, alçı vb. ilave edilmemelidir. Sıcak havalarda yapılacak uygulamalarda hızlı kuruma ile oluşabilecek çatlama riskini önlemek amacı ile 2 kat uygulama tavsiye edilir.

Ambalaj

7 kg Polietilen takviyeli kraft torba

Raf Ömrü

Oda sıcaklığında, direkt güneş ışığından uzak +5°C ile +30°C arasında doğru bir şekilde depolandığında, raf ömrü üretim tarihinden itibaren 6 aydır. Açılmış ambalajların ağızları kapatılmak suretiyle 1 hafta içinde tüketilmelidir.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Kısa süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise, paletler üst üste konulmamalıdır.

Güvenlik Önlemleri

Depolama ve uygulama alanlarına ateşle yaklaşmak tehlikelidir. Depolama ve uygulama alanları havalandırılmalıdır. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük, maske kullanılmalıdır. Depolama ve uygulama esnasında cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (Material Safety Data Sheet) bakılmalıdır.

Sorumluluk

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. SARTECH Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan SARTECH Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz. Ürününüzün doğru şekilde uygulanması sorumluluğu kullanıcıya aittir. Firmamız sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Bu katalog bir önceki katalogda yer alan bilgileri geçersiz kılmaktadır. Firmamız bu katalogdaki her türlü bilgi ve içerik detayında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Katalogda yer alan bilgilerin güncel ve geçerli olduğunu kontrol edilmesi zaruridir. Her hakkı saklıdır.

