

INNO-DECO

FOX DOMINO® PLUS 10 FD771

Цементного Основания , Высокой Прочности, Быстрое Нанесение, Ранняя Настройка, Материал Толщиной 10-15 мм

Ознакомление

FOX DOMINO® PLUS 10 FD771 - это самовыравнивающийся материал на цементной основе, который можно наносить толщиной 10-15 мм, используется в промышленных и декоративных целях в помещениях и на открытом воздухе, высокопрочный, быстро наносится, имеет раннюю настройку, легкий в уходе

Область Применения

- В помещении и на улице,
- Аэропорты,
- В больницах,
- Галереи,
- В торговых центрах,
- В супермаркетах,
- В магазинах и выставочных залах,
- Используется в отелях.

Преимущества

- Возможное быстрое применение.
- Через 2-3 часа возможно пеше хождение по поверхности.
- Быстрое отвердевание, полностью подвластен эксплуатации уже через 24 часа.
- Быстрое открытие для движения.
- Не возгорается.
- Дает эстетический вид поверхности.
- Можно использовать в качестве связующего в цементных terrazzo толщиной от 10 мм и выше.
- Возможность окрашивания.
- Очищаемо, возможность приобретения глянцевого внешнего вида.
- Гладкая поверхность.
- Обладает высокой адгезионной прочностью.

Технические Особенности

Материальная Основа			Цементная смесь
Плотность			2,0±0,05 г/см ³
Прочность на Сжатие	EN 12190	Через 4 часа	≥21 Н/мм ²
		Через 1 день	≥35 Н/мм ²
		Через 7 дней	≥39 Н/мм ²
		Через 28 дней	≥45 Н/мм ²
Прочность на Изгиб	EN 12190	Через 4 часа	≥5,5 Н/мм ²
		Через 1 день	≥9 Н/мм ²
		Через 7 дней	≥10 Н/мм ²
		Через 28 дней	≥13 Н/мм ²
Применяемая Температура			+5°C / +30°C
Рабочая Длительность			20-25 минут
Реакция на Огонь	EN 13501		A1

Указанные выше значения приведены для +23°C и относительной влажности 50%. Высокие температурные режимы сокращают, низкие температурные режимы расширяют

Качество Поверхности

Применяемые бетонные основания должны иметь прочную и достаточную прочность на сжатие (не менее 25 Н/мм²), предел прочности при растяжении не менее 1,5 Н/мм², влажность должна быть не более 4%, температура грунта минимум +8°C. Кроме того, следует отметить, что точка росы земли выше +3°C. Основание должно быть чистым, сухим и не содержать всевозможных загрязнений, масел, смазок, покрытий и материалов для поверхностного отверждения и т.д.



www.foxbau.com

SARTECH YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı/ANTALYA
Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube : Yayıtaş Mah. Organize Sanayi 7. Cadde No:21 Yenişehir/DIYARBAKIR
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

Процедура Нанесения

Подготовка Поверхности

Применяемые бетонные поверхности должны быть подготовлены, необходимо удалить открытую пористую поверхность путем удаления цементного раствора с помощью абразивного оборудования (дробеструйная обработка, фрезерование, алмазная полировка и т.д.). Слабые бетонные части должны быть удалены с поверхности, небольшие зазоры, отверстия должны быть сделаны полностью открытыми. Полученная пыль должна быть очищена с помощью промышленного пылесоса. Поверхностный ремонт, заполнение зазоров и выравнивание поверхности следует выполнять с помощью ремонтного раствора **FOX MORTAR FC188 T** или эпоксидного ремонтного раствора **FOX EPC MORTAR FC255**

Применяемые Условия

- Содержание влаги в субстрате должно быть ниже 4%.
- Метод испытания: CM - измерение или сушка в духовке.
- В соответствии с ASTM не должно быть повышения влажности. (Тест на полиэтиленовое покрытие).
- Относительная влажность воздуха должна быть не более 80%.
- Будьте осторожны, чтобы не было росы и конденсата!
- Роса и конденсация водяного пара на полу, который не был нанесен или недавно покрыт, повредит покрытие. Чтобы предотвратить это, температура пола должна быть выше +5°C.

Вопросы, Которые Следует Учитывать На Практике

Температура поверхности: Минимум +5°C - Максимум +30°C
Температура окружающей среды: Минимум +5°C - Максимум +30°C
Температура материала: Минимум +10°C - Максимум +30°C

Нанесение

Грунтование

FOX DOMINO® PLUS 10 FD771, наносимые поверхности должны быть предварительно загрунтованы акриловой грунтовкой **FOX UNIPRIMER FL555**. Следует обратить внимание на температуру пола (минимум +8°C). **FOX DOMINO® PLUS 10 FD771** следует наносить в течение времени после нанесения грунтовки

Смешивание

Перед началом смешивания обратите внимание, чтобы температура продукта составляла от +10°C до +30°C

Применение Для TERRAZZO

Для 10 мм **FOX LYCIA CEMENT TERRAZZO**: 12 кг **FOX DOMINO® PLUS 10 FD771** смешивается в растворной машине с наполнителем 18 кг, 2,4±0,12 л воды. Избегайте чрезмерного смешивания, чтобы минимизировать захват воздуха

Для Глянцевых Внешних Видов Стяжки

25 кг **FOX DOMINO® PLUS 10 FD771** смешивают с 5,0±0,25 л воды. Если будет выполнено цветное нанесение, во время смешивания следует добавить **FOX DOMINO COLOR PACK**. Избегайте чрезмерного смешивания, чтобы минимизировать захват воздуха

Пожалуйста, проконсультируйтесь с нашим техническим отделом для применения полировки

Расход

Приблизительно 2,0 кг/м²- необходимо для 1 мм

Упаковка

25 кг крафт мешок

Срок и Условия Хранения

В теплом помещении, без попадания прямых солнечных лучей, при приемлемом температурном режиме от +5°C до +30°C, в течении 12 месяцев от начала даты хранения указанной на упаковке. Открытые упаковки можно использовать в течение всего срока годности, снова закрывая крышки

Место Хранения

После открытия упаковки, хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от пониженных температур. При кратковременном хранении, максимум 3 паллеты могут храниться поверх друг друга и важно, чтобы доставка была в соответствии с системой «первым пришел - первым вышел». При долговременном хранении сложивать паллеты один на другой - не рекомендуется



www.foxbau.com

SARTECH YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı/ANTALYA
Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube : Yayıtaş Mah. Organize Sanayi 7. Cadde No:21 Yenişehir/DIYARBAKIR
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применения. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратиться за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации

Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. несет полную ответственность за качество продукции. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. не может нести ответственность за результаты, которые могут возникнуть в результате неправильного использования и/или использования, за исключением письменных рекомендаций относительно того, где и как будет использоваться продукт. Ответственность за правильное применение нашего продукта лежит на пользователе. Наша компания несет ответственность только за качество продукции. Наша компания имеет право вносить изменения во все виды информации и содержания в этом каталоге. Важно убедиться, что информация в каталоге является актуальной и действительной. Все права защищены



www.foxbau.com

SARTECH YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı/ANTALYA
Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube : Yaytaş Mah. Organize Sanayi 7. Cadde No:21 Yenişehir/DIYARBAKIR
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com