

## INNO-FEES

# FOX DOMINO® WALL FD786

## Штукатурочный Декоративный Завершающий Слой

### Ознакомление

**FOX DOMINO® WALL FD786** - используется в качестве декоративной отделочной штукатурки из специального цемента, эластичных полимерных добавок и наполнителей.


### Область Применения

- Используется для штукатурки внутренних и наружных кирпичей, стен из брикетов, бетона, железобетона, газобетона, гипсовой штукатурки, гипсобетона и потолочных поверхностей.

### Преимущества

- Обеспечивает декоративную отделку.
- Ударопрочный, создавая твердые поверхности без стыков.
- Обеспечивает отличную приверженность.
- Легко применять.

### Технические Особенности

Материальная Основа		Минеральные наполнители, армированный специальный цемент	полимерный
Плотность		1,7 кг/л	
Цвет		Серый	
Прочность на Сжатие	28 дней	25 Н/мм <sup>2</sup>	
Прочность на Изгиб	28 дней	7 Н/мм <sup>2</sup>	
Прочность Сцепления		1 Н/мм <sup>2</sup>	
Модуль Эластичности	28 дней	20 КН/мм <sup>2</sup>	
Применяемая Толщина			
Температура Применяемой Поверхности		+5°C / +30°C	
Длительность Полного Отвердевания	28 дней	+20°C	

Указанные выше значения приведены для +23°C и относительной влажности 50%. Высокие температурные режимы сокращают, низкие температурные режимы расширяют

### Процедура Нанесения

#### Подготовка Поверхности

Поверхности, подлежащие под нанесение штукатурки, должны быть очищены от плесневого масла, рыхлых частиц, пыли и условий, которые могут отрицательно повлиять на сцепление штукатурки. Трещины и отверстия на поверхности должны быть отремонтированы с помощью соответствующих ремонтных растворов **INNO-CRETE**. В жаркую погоду поверхности необходимо увлажнить водой. В стенах из газобетона следует нанести шпаклевку за 72 часа до нанесения ремонтного раствора **FOX MORTAR FC188 T**. На яркие бетонные поверхности, бетонные потолки и стены грунтовку **FOX CONTACT PRIMER FL101** следует наносить с помощью кораллового валика перед нанесением. Нанесение штукатурки следует начинать через 24 часа

#### Смешивание

Соответствующее количество воды, указанное на упаковке, выливается в чистую миску. Хотя **FOX DOMINO® WALL FD786** медленно добавляется в воду, его смешивают с электрическим миксером 400 - 600 об/мин в течение 3-4 минут, пока он не станет однородным. В материале не должно быть комков. После того, как материал отдыхает в течение 30 секунд, его снова перемешивают в течение 1 минуты и готовят к применению.

#### Соотношение Смешивания

Приблизительно 7,50-8,00 л воды следует использовать для 25 кг/1 упаковка **FOX DOMINO® WALL FD786**. На 1 кг **FOX DOMINO® WALL FD786** следует использовать примерно 300-320 мл воды.

#### Нанесение

Толщина нанесения должна быть от 5 мм до 2,0 см в один слой. Нанесение производится плоским шпателем. Затем его пропускают с помощью валика с кораллами/нитками в соответствии с желаемой текстурой. После того, как поверхность станет матовой, ее увлажняют влажной губкой, а текстуру получают, пропуская шпателем из калетерацита.



### Очистка Инструментов

Инструменты и оборудование, используемые после нанесения, следует промыть водой. **FOX DOMINO® WALL FD786** можно удалить механическим способом только с поверхности, после того как она затвердеет

### Расход

Приблизительно 1,7-2,0 кг/м<sup>2</sup> необходимо использовать для получения толщины 1 мм.

### Вопросы Подлежащие Рассмотрению

Рекомендуется наносить штукатурку при температуре от +5°C до +35°C. Следует защищать от быстрого высыхания в ветреную погоду. С точки зрения прочности продукта поверхность следует поливать через определенные интервалы в течение 7 дней после нанесения. Не следует добавлять известь, цемент, гипс и т.д. В приложениях, которые должны выполняться в жаркую погоду, рекомендуется наносить 2 слоя, чтобы предотвратить риск растрескивания из-за быстрого высыхания.

### Упаковка

25 кг полиэтиленовая усиленная крафт-мешок

### Срок и Условия Хранения

В теплом помещении, без попадания прямых солнечных лучей, при приемлемом температурном режиме от +5°C до +30°C, в течении 12 месяцев от начала даты хранения указанной на упаковке. Открытые упаковки следует употреблять в течение 1 недели, закрыв упаковку.

### Место Хранения

После открытия упаковки, хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от пониженных температур. При кратковременном хранении, максимум 3 паллеты могут храниться поверх друг друга и важно, чтобы доставка была в соответствии с системой «первым пришел - первым вышел». При долговременном хранении сдвигать паллеты один на другой - не рекомендуется

### Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применения. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратиться за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации

### Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. несет полную ответственность за качество продукции. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. не может нести ответственность за результаты, которые могут возникнуть в результате неправильного использования и/или использования, за исключением письменных рекомендаций относительно того, где и как будет использоваться продукт. Ответственность за правильное применение нашего продукта лежит на пользователе. Наша компания несет ответственность только за качество продукции. Этот каталог делает недействительной информацию в предыдущем каталоге. Наша компания имеет право вносить изменения во все виды информации и содержания в этом каталоге. Важно убедиться, что информация в каталоге является актуальной и действительной. Все права защищены

