

INNO-FEES FOX DOMINO® WALL FD786

Dekoratif Son Kat Sıva

Tanımı

FOX DOMINO® WALL FD786, özel çimento, esnek polimer katkıları ve dolgu maddelerinden imal edilmiş dekoratif son kat sıva olarak kullanılır.

Kullanım Yerleri


- İç ve dış mekanlardaki tuğla, briket duvar, beton, brüt beton, gaz beton, alçı sıva, alçı beton ve tavan yüzeylerde sıva yapılmasında kullanılır.

Avantajları

- Dekoratif bitiş sağlar.
- Darbeye dayanıklıdır, ek yeri olmayan sağlam yüzeyler oluşturur.
- Mükemmel aderans sağlar.
- Uygulaması kolaydır.

Teknik Özellikler

Malzemenin Yapısı	Mineral dolgular, polimer takviyeli özel çimento
Yoğunluk	1,7 kg/lt
Renk	Gri
Basma Mukavemeti	28 gün 25 N/mm ²
Eğilme Mukavemeti	28 gün 7 N/mm ²
Yapışma Mukavemeti	1 N/mm ²
Elastisite Modülü	28 gün 20 KN/mm ²
Uygulama Kalınlığı	Min. 5 mm - Max. 20 mm (Her Katta)
Uygulama Zemin Sıcaklığı	+5°C / +30°C
Tam Kurlenme Süresi	+20°C 28 gün



Yukarıdaki değerler +23°C'de ve %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır.

Uygulama Prosedürü

Yüzey Hazırlığı

Sıva yapılacak yüzeyler, kalıp yağı, gevşek parçacıklar, toz ve sıvanın aderansını olumsuz etkileyecek durumlardan arındırılmalı, yüzeydeki çatlak ve deliklerin tamiri uygun **INNO-CRETE** serisi tamir harçları ile yapılmalıdır. Sıcak hava koşullarında yüzeyler mutlaka su ile nemlendirilmelidir. Gaz beton duvarlarda, **FOX MORTAR FC188 T** tamir harcı ile sıva uygulamasından 72 saat önce serpmeye sıva yapılmalıdır. Parlak brüt beton yüzeyler, beton tavan ve duvarlarda, uygulama öncesinde, **FOX CONTACT PRIMER FL101** astar, mercan rulo ile uygulanmalıdır. 24 saat sonra sıva uygulamasına geçilmelidir.

Karıştırma

Ambalaj üzerinde belirtilen uygun su miktarı temiz bir karıştırma kabının içine boşaltılır. **FOX DOMINO® WALL FD786** su içerisine yavaş yavaş ilave edilirken 400 - 600 devirli bir elektrikli karıştırıcı ile homojen oluncaya kadar yaklaşık 3-4 dakika karıştırılır. Malzeme içinde topak kalmamalıdır. Malzeme 30 saniye kadar dinlendirildikten sonra tekrar 1 dakika karıştırılarak uygulamaya hazır hale getirilir.

Karıştırma oranları

25 kg/1trb **FOX DOMINO® WALL FD786** için yaklaşık 7,50-8,00 lt su kullanılmalıdır.
1 kg **FOX DOMINO® WALL FD786** için yaklaşık 300-320 ml su kullanılmalıdır.

Uygulama

Uygulama kalınlığı, tek katta 5 mm ile 2,0 cm arasında olmalıdır. Uygulama düz mala ile yapılır. Sonrasında istenen dokuya göre mercan/ipliksi rulo ile üzerinden geçilir. Yüzeyin matlaşmasından sonra nemli sünger ile nemlendirilerek kaleterasit mala ile üzerinden geçilerek doku elde edilir.

Uygulama Aletlerinin Temizlenmesi

Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir. **FOX DOMINO® WALL FD786** sertleştikten sonra ancak mekanik olarak yüzeyden temizlenebilir.

Sarfiyat

1 mm kalınlık elde etmek için yaklaşık 1,7-2,0 kg/m² ürün kullanılmalıdır.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Sıva uygulamasının +5°C ile +35°C arası sıcaklıklarda yapılması tavsiye edilir. Rüzgarlı havalarda hızlı kurumaya karşı korunmalıdır. Ürünün mukavemeti açısından uygulama sonrası 7 gün içinde yüzey belirli aralıklarla sulanmalıdır. Ürün içerisine hiçbir kireç, çimento, alçı vb. ilave edilmemelidir. Sıcak havalarda yapılacak uygulamalarda hızlı kuruma ile oluşabilecek çatlama riskini önlemek amacı ile 2 kat uygulama tavsiye edilir.

Ambalaj

25 kg Polietilen takviyeli kraft torba

Raf Ömrü

Oda sıcaklığında, direkt güneş ışığından uzak +5°C ile +30°C arasında doğru bir şekilde depolandığında, raf ömrü üretim tarihinden itibaren 12 aydır. Açılmış ambalajların ağızları kapatılmak suretiyle 1 hafta içinde tüketilmelidir.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Kısa süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise, paletler üst üste konulmamalıdır.

Güvenlik Önlemleri

Depolama ve uygulama alanlarına ateşle yaklaşmak tehlikelidir. Depolama ve uygulama alanları havalandırılmalıdır. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük, maske kullanılmalıdır. Depolama ve uygulama esnasında cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (Material Safety Data Sheet) bakılmalıdır.

Sorumluluk

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. SARTECH Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan SARTECH Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz. Ürünümüzün doğru şekilde uygulanması sorumluluğu kullanıcıya aittir. Firmamız sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Bu katalog bir önceki katalogda yer alan bilgileri geçersiz kılmaktadır. Firmamız bu katalogdaki her türlü bilgi ve içerik detayında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Katalogda yer alan bilgilerin güncel ve geçerli olduğunu kontrol edilmesi zaruridir. Her hakkı saklıdır.