

INNO-DECO

FOX DOMINO® WALL FD787

Dekorativer, eingefärbter Oberputz

Beschreibung

FOX DOMINO® WALL FD787, ist ein dekorativer, eingefärbter Oberputz, hergestellt aus Spezialzement, flexiblen Polymerzusätzen und Füllstoffen.

Anwendungsbereiche

- Zur Anwendung im Innen- und Außenbereich auf Ziegelmauerwerk, Bruchsteinmauerwerk, Beton, Sichtbeton, Porenbeton, Gipsputz, Gipsbeton sowie Deckenflächen.

Vorteile

- Sorgt für eine dekorative Endoberfläche,
- Schlagfest, bildet fugenlose und robuste Oberflächen,
- Hervorragende Haftung,
- Einfache Verarbeitung.

Technische Daten

Dichte		1,8±0,05 kg/lit
Druckfestigkeit	EN 1015-11/28 Tage	≥6 N/mm ²
Biegezugfestigkeit	EN 1015-11/28 Tage	≥2 N/mm ²
Haftzugfestigkeit zum Untergrund	EN 1015-12	≥1 N/mm ²
Auftragsdicke		3 mm – 5 mm
Verarbeitungszeit		~30 min.
Vollständige Aushärtung		28 Tage
Farbe		Natural White, Tortora, Cappuccino, Smoky
Brandverhalten	EN 13501-1	A1

Die oben genannten Werte gelten bei +23°C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen verlängern die Zeiten.

Verarbeitungshinweise

Vorbereitung der Oberfläche

Die zu verputzenden Flächen müssen frei von Schalöl, losen Bestandteilen, Staub sowie haftungsmindernden Stoffen sein. Risse und Fehlstellen im Untergrund sind mit geeigneten Reparaturmörteln der **INNO-CRETE** Serie zu reparieren. Auf den gereinigten und vorbereiteten Untergrund wird **FOX PRIMERA® FL220** mit Pinsel oder Rolle gleichmäßig aufgetragen. Die Auftragsmenge ist dem Zustand des Untergrundes anzupassen. Bei Untergründen mit erhöhtem Haftungsrisiko ist der Verbrauch zu erhöhen. Pfützenbildung auf der Oberfläche ist zu vermeiden.

Grundierung

Auf den mit Grundierung vorbereiteten Untergrund wird **FOX DECOPRIMER FL204** mit geeigneter Rolle oder Pinsel aufgetragen. Zur Kontrolle der Belegreife wird nach ca. 4 Stunden ein Papier- (Abkleb-) Band aufgebracht. Hat **FOX DECOPRIMER FL204** ausreichend konditioniert, darf beim Entfernen des Bandes kein Staub am Band haften bleiben.

Mischung

Die auf der Verpackung angegebene Wassermenge wird in einen sauberen Mischbehälter gefüllt. **FOX DOMINO® WALL FD787** wird langsam unter ständigem Rühren mit einem elektrischen Rührwerk (400–600 U/min) zugegeben und ca. 3–4 Minuten homogen gemischt. Klumpenbildung ist zu vermeiden. Nach einer Reifezeit von ca. 30 Sekunden wird das Material nochmals 1 Minute aufgerührt und ist anschließend verarbeitungsbereit.

Mischungsverhältnisse

Für 25 kg/1 Sack **FOX DOMINO® WALL FD787** werden ca. 6,0±0,25 Liter Wasser benötigt.

Für 1 kg **FOX DOMINO® WALL FD787** werden ca. 240±10 ml Wasser benötigt.



Anwendung

Die vorbereitete Mischung **FOX DOMINO® WALL FD787** wird mit einer Stahlkelle gleichmäßig auf die Oberfläche aufgetragen. Nach dem gleichmäßigen Auftrag wird die Oberfläche mit einer glatten Kunststoffkelle in kreisenden Bewegungen strukturiert. Während der Strukturierung ist die Kunststoffkelle regelmäßig zu reinigen. Nach der gewünschten Strukturierung wird **FOX DOMINO® AC PRIMER FD790** mit einer kurzflorigen, weißen Veloursrolle aufgetragen. Die Auftragsmenge ist dem Zustand der Oberfläche anzupassen. Je nach Untergrund kann **FOX DOMINO® AC PRIMER FD790** in zwei Schichten aufgetragen werden.

Reinigung der Werkzeuge

Werkzeuge und Geräte sind unmittelbar nach der Anwendung mit Wasser zu reinigen.

Verbrauch

2 kg/m²

Zu berücksichtigende Angelegenheiten

Die Verarbeitung des Putzes wird bei Temperaturen zwischen +5°C und +30°C empfohlen. Bei windigen Bedingungen ist die Oberfläche vor zu schnellem Austrocknen zu schützen. Zur Sicherstellung der Festigkeit sollte die Oberfläche innerhalb der ersten 7 Tage nach der Anwendung in regelmäßigen Abständen befeuchtet werden. Dem Produkt dürfen keinerlei Zusätze wie Kalk, Zement, Gips o. Ä. beigemischt werden. Bei Anwendungen bei hohen Temperaturen wird zur Vermeidung von Rissbildungen infolge schneller Austrocknung eine zweilagige Applikation empfohlen.

Verpackung

25 kg/Sack

Lagerfähigkeit

Bei sachgerechter Lagerung bei Raumtemperatur, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung und bei Temperaturen zwischen +5°C und +30°C beträgt die Lagerfähigkeit 6 Monate ab Herstellungsdatum. Angebrochene Gebinde sind dicht verschlossen innerhalb von 1 Woche zu verbrauchen.

Lagerung

In ungeöffneter Originalverpackung, kühl, trocken und frostfrei lagern. Bei kurzfristiger Lagerung dürfen maximal 3 Paletten übereinander gestapelt werden; der Versand erfolgt nach dem FIFO-Prinzip. Bei langfristiger Lagerung dürfen Paletten nicht übereinander gestapelt werden.

Hinweise zur sicheren Verwendung

Es ist gefährlich, sich Lager und Anwendungsbereichen mit Feuer zu nähern. Lager und Anwendungsbereiche sollten belüftet sein. Bei der Anwendung sind Arbeitskleidung, Schutzhandschuhe, Brillen und Masken gemäß den arbeits- und arbeitsmedizinischen Regeln zu verwenden. Während der Lagerung und Anwendung sollte es nicht mit Haut und Augen in Kontakt gebracht werden, bei Kontakt mit viel Wasser und Seife gewaschen und bei Verschlucken sollte sofort ein Arzt aufgesucht werden. Lebensmittel- und Getränkematerialien sollten nicht in die Anwendungsbereiche gebracht werden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Das Fox-Sicherheitsdatenblatt sollte für detaillierte Informationen konsultiert werden.

Haftung

Die in diesem technischen Dokument enthaltenen Daten beruhen auf unseren wissenschaftlichen und praktischen Kenntnissen. FOX BAU YAPI KİMYASALLARI A.Ş. ist nur für die Qualität des Produkts verantwortlich. Unser Unternehmen kann nicht für die Ergebnisse verantwortlich gemacht werden, die durch unsachgemäße und/oder nicht den schriftlichen Empfehlungen entsprechende Verwendung des Produkts entstehen können. Für ausführliche Informationen sollten das Sicherheitsdatenblatt und das technische Datenblatt konsultiert oder unsere Unternehmensvertreter kontaktiert werden.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2 : Oyali OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğin-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com