

INNO-DECO

FOX DOMINO® WALL FD787

Штукатурочный Декоративный Завершающий Слой

Ознакомление

FOX DOMINO® WALL FD787, используется в качестве декоративной цветной штукатурки, изготавливаемой из специального цемента, гибких полимерных добавок и наполнителей.

Область Применения

- Используется для штукатурки внутренних и наружных кирпичей, стен из брикетов, бетона, железобетона, газобетона, гипсовой штукатурки, гипсобетона и потолочных поверхностей.

Преимущества

- Обеспечивает декоративное покрытие,
- Ударопрочный, создает бесшовные, сплошные поверхности,
- Обеспечивает превосходную адгезию,
- Легко наносится.

Технические Особенности

Плотность		1,8±0,05 кг/л
Прочность нажатия	EN 1015-11/28 дней	≥6 Н/мм ²
Прочность на изгиб	EN 1015-11/28 дней	≥2 Н/мм ²
Прочность сцепления с основанием	EN 1015-12	≥1 Н/мм ²
Толщина нанесения		3 мм– 5 мм
Время использования		~30 минут
Длительность полного отверждения		28 дней
Цвет		Natural White, Tortora, Cappuccino, Smoky
Реакция на огонь	EN 13501-1	A1

Указанные выше значения приведены для +23°C и относительной влажности 50%. Высокие температурные режимы сокращают, низкие температурные режимы расширяют

Процедура Нанесения

Подготовка Поверхности

Оштукатуриваемые поверхности должны быть очищены от разделительных составов, рыхлых частиц, пыли и любых веществ, которые могут негативно повлиять на адгезию штукатурки. Трещины и отверстия на поверхности следует заделать соответствующими ремонтными растворами серии **INNO-CRETE. FOX PRIMERA® FL220** равномерно наносится на очищенную и подготовленную поверхность кистью или валиком. Плотность нанесения следует регулировать в зависимости от состояния поверхности. Расход следует увеличить на поверхностях с высоким риском адгезии. Следует избегать скопления штукатурки на поверхности.

Грунтование

После грунтования поверхности нанесите грунтовку **FOX DECOPRIMER FL204** с помощью подходящего валика или кисти. Чтобы определить, готова ли поверхность к нанесению покрытия, наклейте малярную ленту примерно через 4 часа. Если грунтовка **FOX DECOPRIMER FL204** достаточно высохла, после снятия ленты на ней не должно быть пыли.

Смешивание

Влейте необходимое количество воды, указанное на упаковке, в чистую емкость для смешивания. Медленно добавляя **FOX DOMINO® WALL FD787** в воду, перемешивайте электрическим миксером со скоростью 400-600 об/мин в течение примерно 3-4 минут до получения однородной массы. В смеси не должно быть комков. После того, как смесь постоит около 30 секунд, снова перемешайте в течение 1 минуты до готовности к нанесению.

Соотношение Смешивания

Для 25 кг/1 столовой ложки **FOX DOMINO® WALL FD787** потребуется приблизительно 6,0±0,25 литров воды.

Для 1 кг **FOX DOMINO® WALL FD787** потребуется приблизительно 240±10 мл воды.



Нанесение

Приготовленная смесь **FOX DOMINO® WALL FD787** равномерно наносится на поверхность стальным шпателем. После равномерного нанесения **FOX DOMINO® WALL FD787** на поверхность следует создать узор с помощью плоского пластикового шпателя круговыми движениями. Поверхность пластикового шпателя следует часто очищать во время создания узора. После создания желаемого узора на поверхность наносится грунтовка **FOX DOMINO® AC PRIMER FD790** с помощью короткощетинного белого бархатного валика. Интенсивность нанесения следует регулировать в зависимости от состояния поверхности. В зависимости от состояния поверхности грунтовку **FOX DOMINO® AC PRIMER FD790** можно наносить в 2 слоя.

Очистка Инструментов

Инструменты и оборудование, используемые после нанесения, следует промыть водой.

Расход

2 кг/м²

Вопросы Подлежащие Рассмотрению

Рекомендуется наносить штукатурку при температуре от +5°C до +30°C. Следует защищать от быстрого высыхания в ветреную погоду. С точки зрения прочности продукта поверхность следует поливать через определенные интервалы в течение 7 дней после нанесения. Не следует добавлять известь, цемент, гипс и т.д. В приложениях, которые должны выполняться в жаркую погоду, рекомендуется наносить 2 слоя, чтобы предотвратить риск растрескивания из-за быстрого высыхания.

Упаковка

25 кг крафт-мешок

Срок и Условия Хранения

В теплом помещении, без попадания прямых солнечных лучей, при приемлемом температурном режиме от +5°C до +30°C, в течении 6 месяцев от начала даты хранения указанной на упаковке. Открытые упаковки следует употреблять в течение 1 недели, закрыв упаковку.

Место Хранения

После открытия упаковки, хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от пониженных температур. При кратковременном хранении, максимум 3 паллеты могут храниться поверх друг друга и важно, чтобы доставка была в соответствии с системой «первым пришел - первым вышел». При долгосрочном хранении слагивать паллеты один на другой - не рекомендуется.

Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применения. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратиться за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации.

Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. Fox Bau Yapı Kimyasalları A.S. несет ответственность только за качество продукта. Наша компания не может нести ответственность за последствия, которые могут возникнуть из-за неправильного использования и/или за исключением письменных предложений о том, где и как будет использоваться продукт. Для получения подробной информации следует обратиться к паспорту безопасности и техническому паспорту или связаться с представителями нашей компании.

