

INNO-FEES

FOX FILL&FINISH

Gebrauchsfertige Füll und Feinspachtelmasse Leicht

Beschreibung

FOX FILL&FINISH ist eine gebrauchsfertige, vielseitige Spachtel und Ausgleichsmasse auf Acrylbasis, die für Innenanwendungen entwickelt wurde.

Anwendungsbereiche

- Füllen und Glätten von Gipskartonfugen
- Ausbesserung von Nagel- und Schraubenlöchern sowie Oberflächenfehlern auf Gipskarton
- Als Ausgleichsspachtel vor dem Anstrich oder der Tapezierung auf Gips- oder Zementputz
- Als Feinspachtel für Putz- oder Gipskartonoberflächen
- Oberflächenvorbereitung im Innenbereich vor dem Streichen
- Zum Schließen von Fugen und Rissen in Kombination mit Fugendeckstreifen.

Vorteile

- Gebrauchsfertig
- Multifunktional einsetzbar
- Leicht zu verarbeiten
- Leicht schleifbar
- Leicht
- hohe Haftung
- Staubt nicht nach dem Trocknen.

Technische Daten

Dichte	1,42±0,05 g/cm ³
Farbe	gebrochenes Weiß
Aushärtezeit	~1 Tag

Die oben angegebenen Werte gelten bei +23°C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen verlängern die Trockenzeit.

Verarbeitungshinweise

Vorbereitung der Oberfläche

Die zu behandelnde Oberfläche muss frei von losen Partikeln sein und von Rückständen gereinigt werden, die die Haftung beeinträchtigen könnten, wie Öl, Fett und Schmutz. Materialien wie Spachtelmasse oder Papierreste müssen von der Oberfläche entfernt werden. Trockenbauwände müssen fest auf trockenem, sauberen und staubfreien Untergründen befestigt sein, und Fugen müssen staubfrei sein.

Mischen

FOX FILL&FINISH muss vor der Verwendung mit einem elektrischen Rührgerät bei 400-600 Umdrehungen gemischt werden.

Verdünnen

FOX FILL&FINISH kann mit max. 10% Wasser verdünnt werden.

Anwendung

FOX FILL&FINISH Gipsmesser, breite Spachtel, Schaber usw. sollten zum Auftragen auf die Oberfläche verwendet werden. Gipsplattenfugen, Schrauben und Nagelspuren müssen gleichmäßig ausgefüllt werden. Schraubköpfe müssen ausgefüllt werden. Für Fugenlücken wird die Verwendung von Gipsfugenband empfohlen. Bei mehrmaligem Auftragen muss vor dem nächsten Auftrag gewartet werden, bis die erste Schicht vollständig getrocknet ist.

Reinigung der Anwendungswerkzeuge

Nach der Anwendung müssen die verwendeten Geräte und Ausrüstungen mit Wasser gereinigt werden.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2 : Oyali OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğil-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

Verbrauch

Q1* Fugenfüller in Oberflächenqualität; ~0,200 kg/m²

Q2** Fugenfüller in Oberflächenqualität; ~0,100 kg/m²

Für die gesamte Oberfläche und Q4*** Endputz in Oberflächenqualität (bei einer Dicke von 1 mm) über dem fertigen Fugenfüller mit Q2; ~1,10 kg/m²

*Q1 Oberflächenqualität: Umfasst das Anbringen von Fugenbändern, das Verfüllen von Alçıpan®-Fugen und das Abdecken sichtbarer Schraubenköpfe.

**Q2 Oberflächenqualität: Umfasst die Q1-Anwendung und zusätzliche Oberflächenveredelung (Feinspachtel, Finish), bis ein nahtloser Übergang zwischen den Alçıpan® Oberflächen erreicht ist.

***Q4 Oberflächenqualität: Umfasst die Standard-Oberflächenbehandlung Q3, das Versiegeln von Fugen über eine große Fläche, das Beschichten der gesamten Oberfläche mit einem für diesen Prozess geeigneten Material und das Schleifen (Schichtdicke über 1 mm). Diese Oberflächen können für ebene Flächen wie Tapeten und mittelglänzende Farben geeignet sein.

Zu berücksichtigende Angelegenheiten

- Die Anwendung sollte nicht bei Temperaturen unter +10 °C erfolgen.
- Heißes Wetter verkürzt die Trocknungszeit, während kaltes Wetter die Trocknungszeit verlängert.
- Bei Anwendungen mit dicken Schichten kann es unter Berücksichtigung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu längeren Trocknungszeiten kommen.

Verpackung

20 kg/Eimer

Lagerfähigkeit und Lagerung

In ungeöffneter Verpackung kann es 12 Monate lang an einem kühlen, trockenen Ort vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung geschützt gelagert werden. Verschließen Sie den Deckel der Verpackung unmittelbar nach Gebrauch luftdicht. Das Produkt ist in ungeöffneter Originalverpackung in einem kühlen, trockenen und vor Frost geschützten Bereich zu lagern. Zur Vermeidung von Beschädigungen der Verpackungsintegrität dürfen die Paletten nicht übereinandergestapelt werden und sind in einer einzelnen Reihe anzuordnen. Bei der Auslieferung ist das Prinzip „First In – First Out“ einzuhalten.

Hinweise zur sicheren Verwendung

Es ist gefährlich, sich Lager und Anwendungsbereichen mit Feuer zu nähern. Lager und Anwendungsbereiche sollten belüftet sein. Bei der Anwendung sind Arbeitskleidung, Schutzhandschuhe, Brillen und Masken gemäß den arbeits- und arbeitsmedizinischen Regeln zu verwenden. Während der Lagerung und Anwendung sollte es nicht mit Haut und Augen in Kontakt gebracht werden, bei Kontakt mit viel Wasser und Seife gewaschen und bei Verschlucken sollte sofort ein Arzt aufgesucht werden. Lebensmittel- und Getränkematerialien sollten nicht in die Anwendungsbereiche gebracht werden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Das Fox-Sicherheitsdatenblatt sollte für detaillierte Informationen konsultiert werden.

Haftung

Die in diesem technischen Dokument enthaltenen Daten beruhen auf unseren wissenschaftlichen und praktischen Kenntnissen. Fox Bau Yapı Kimyasalları A.Ş. ist nur für die Qualität des Produkts verantwortlich. Unser Unternehmen kann nicht für die Ergebnisse verantwortlich gemacht werden, die durch unsachgemäße und/oder nicht den schriftlichen Empfehlungen entsprechende Verwendung des Produkts entstehen können. Für ausführliche Informationen sollten das Sicherheitsdatenblatt und das technische Datenblatt konsultiert oder unsere Unternehmensvertreter kontaktiert werden.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax : 0(242) 221 42 55
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2 : Oyali OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğil-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com