

INNO-FEES

FOX FILL&FINISH

Kullanıma Hazır Hafif Dolgu Malzemesi

Tanımı

FOX FILL&FINISH, akrilik esaslı, iç cephe uygulamalar için geliştirilmiş, kullanıma hazır, çok amaçlı dolgu ve yüzey düzeltme malzemesidir.

Kullanım Yerleri

- Alçıpan derzlerinin doldurulması ve düzleştirilmesi,
- Alçıpan üzerindeki çivi, vida izleri ve yüzey kusurlarının onarılmasında,
- Alçı ya da çimento bazlı siva üzerine boya, duvar kağıdı uygulamaları öncesi düzleştirme dolgusu olarak,
- Siva veya alçıpan yüzeyler için perdah sıvası olarak,
- İç mekanlarda boya öncesi yüzey hazırlığı için,
- Derz bandı ile birlikte kullanılarak derz boşlukları ve çatlakların giderilmesi için kullanılır.

Avantajları

- Kullanıma hazırdır.
- Çok amaçlı kullanılır.
- Kolay uygulanır.
- Kolay zımparalanır.
- Hafiftir.
- Aderansı yüksektir.
- Kuruduktan sonra yüzeyde tozuma yapmaz.

Teknik Özellikler

Yoğunluk	1,42±0,05 g/cm ³
Renk	Kırık Beyaz
Kuruma Süresi	~1 gün

Yukarıdaki değerler +23°C'de ve %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır.

Uygulama Prosedürü

Yüzey hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzeyde gevşek parçacıklar bulunmamalı; yağ, gres ve kir gibi aderansı azaltabilecek her türlü kalıntıdan arındırılmalıdır. Macun veya kağıt kalıntıları gibi maddeler yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Alçıpan, kuru, temiz ve tozsuz alt yüzeylere sağlam şekilde sabitlenmeli, derzlerin tozdan arındırıldığından emin olunmalıdır.

Karıştırma

FOX FILL&FINISH kullanmadan önce 400-600 devirli elektrikli bir karıştırıcı ile karıştırılmalıdır.

Sevreltme

FOX FILL&FINISH max. %10 su ile sevreltilbilir.

Uygulama

FOX FILL&FINISH alçı bıçağı, geniş spatula, sıyırma bıçağı vb. aletler ile yüzeye uygulanmalıdır. Alçıpan ek yerleri, vida ve çivi izleri düzgün bir şekilde doldurulmalıdır. Vida başları doldurulmalıdır. Derz boşlukları için alçı derz bandı kullanılması tavsiye edilir. Birden fazla kat uygulanacağına bir sonraki kat uygulamadan önce, ilk katın tamamen kuruması beklenmelidir.

Uygulama Aletlerinin Temizlenmesi

Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir.

Sarfıyat

Q1* yüzey kalite sınıfı derz dolgusu için; ~0,200 kg/m²

Q2** yüzey kalite sınıfı derz dolgusu için; ~0,100 kg/m²

Q2 ile bitmiş derz dolgusu üzerine tüm yüzey ve Q4*** yüzey kalite sınıfı perdah sıvası (1 mm kalınlık için); ~1,10 kg/m²

*Q1 Yüzey Kalitesi; Derz bantlarının yerleştirilmesini, Alçıpan® derzlerinin doldurulmasını, görünürdeki vida başlarının kapatılmasını kapsamaktadır.

**Q2 Yüzey Kalitesi; Q1 uygulamasını ve Alçıpan® yüzeyler arasında basamaksız geçiş sağlanana kadar ek yüzey işlemini (ince spatula, finish) kapsamaktadır.

***Q4 Yüzey Kalitesi; Q3 standart yüzey işlemini kapsar, derzlerin geniş alanlı olarak kapatılmasını, tüm yüzeyin bu işlem için uygun bir malzemeye çekilmesini ve perdahlanmasını (1 mm üzeri tabaka kalınlığı) kapsamaktadır. Bu yüzeyler duvar kağıtları gibi düz yüzeylerde ve orta parlaklık derecesinde boyalarda uygun olabilir.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE

Telefon : 0(242) 221 42 50

Fax: 0(242) 221 42 55

Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE

Şube 2 : Oyali OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğin-Diyarbakır/TÜRKİYE

Web : www.foxbau.com

E-mail : info@foxbau.com

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

- +10°C'nin altında uygulama yapılmamalıdır.
- Sıcak havalar kuruma süresini kısaltır, soğuk havalarda kuruma süresini arttırır.
- Kalın katmanlı uygulamalarda, sıcaklık ve nem göz önüne alınarak daha uzun kuruma süreleri ortaya çıkabilir.

Ambalaj

20 kg/Kova

Raf Ömrü ve Depolama

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 12 ay saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız. Açılmamış orijinal ambalajında, serin, kuru ve dondan korunaklı bir alanda saklanmalıdır. Ambalaj bütünlüğünün bozulmaması için paletler üst üste istiflenmemeli, tek sıra halinde dizilmelidir. Sevkiyatlarda ilk giren ilk çıkar kuralına uyulmalıdır.

Güvenlik Önlemleri

Depolama ve uygulama alanlarına ateşle yaklaşmak tehlikelidir. Depolama ve uygulama alanları havalandırılmalıdır. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük, maske kullanılmalıdır. Depolama ve uygulama esnasında cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (Material Safety Data Sheet) bakılmalıdır.

Sorumluluk

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Fox Bau Yapı Kimyasalları A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan firmamız sorumlu tutulamaz. Ayrıntılı bilgi için güvenlik bilgi formuna ve teknik bilgi formuna başvurulmalı veya firmamız yetkilileri ile temas kurulmalıdır.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2 : Oyali OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğin-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com