

## INNO-FIX

# FOX FUGAMORTAR FX100 XL

## Шовный Flex Наполнитель на Основе Цемента и Полимера для Природного Камня

### Ознакомление

**FOX FUGAMORTAR FX100 XL** - материал для заполнения швов на цементной и полимерной основе, не подверженный воздействию воды, устойчивый к вибрациям, перепадам температур, удлинению и укорачиванию, предназначен для чувствительных щелей из природного камня, кирпича, мрамора и гранита

### Соответствует Требованиям EN 13888 - CG2WA.

### CG2: Наполнитель На Основе Цемента С Улучшенными Дополнительными Свойствами

### W: Водопоглощение Уменьшено

### A: Высокая Стойкость К Истиранию

### Область Применения

- В помещении и на улице, вертикальные и горизонтальные применения,
- В стяжках, на балконах и террасах,
- Полы из натурального камня, такие как мрамор, травертин, гранит, камень солхофен и т.д. для цементации,
- Может использоваться в промежутках между 5-20 мм.

### Преимущества

- Легко готовить и применять.
- Обеспечивает упрочнение без трещин: сустав не трескается и не крошится.
- Обеспечивает быстрое отверждение, имеет возможность быстрого очищения, спустя 6 часов возможно пеше-хождение по поверхности.
- Водонепроницаемый и морозостойкий.
- Может использоваться многоцелевым в помещении и на улице
- Процесс отверждения не зависит от температуры, идеальное время очистки практически одинаково при низких и высоких температурах.
- Не вызывает окрашивания краев на чувствительных натуральных камнях.
- Имеет большой объем наполнения

### Технические Особенности

Материальное Основание		Минеральные наполнители, синтетические добавки, специальные полимеры
Прочность на Сжатие		>16 Н/мм <sup>2</sup>
Прочность на Изгиб		>2,5 Н/мм <sup>2</sup>
Водопоглощение	30 минут	<5 г
	240 минут	<10 г
Прочность на Истирание		<1000 мм <sup>3</sup>
Температура Применяемой Поверхности		+5°C / +25°C
Рабочая Температура		-20°C / +80°C
Время Созревания		3-5 минут
Длительность Использования		40 минут
Пеше-хождение по Поверхности		6 часов

Указанные выше значения приведены для +23°C и относительной влажности 50%. Высокие температурные режимы сокращают, низкие температурные режимы расширяют



### Цвета

Серый, Черный, Кофейный, Бежевый, Кремлевский Красный, Белый, Копченый

### Процедура Нанесения

#### Подготовка Поверхности

Перед началом нанесения шовного наполнителя следует достаточное время выждать для того, чтобы клей приобрел достаточную прочность. Обычно достаточно 48 часов в режиме ожидания. Затирка в швах должна быть очищена, а швы должны быть опорожнены. Соединения материалов с высокой абсорбирующей способностью должны быть увлажнены перед заполнением



### Смешивание

Чистая вода, как описано на упаковке, помещается в чистую емкость для смешивания. В то время как пакет **FOX FUGAMORTAR FX100 XL** открывается и медленно добавляется в воду, его перемешивают с помощью миксера 400 - 600 об/мин в течение примерно 4 минут, пока он не станет однородным. В материале не должно быть комков. После того, как материал отдыхает в течение 30 секунд, его снова перемешивают в течение 1 минуты и готовят к применению. Разные соотношения воды и разные схемы смешивания могут вызвать нежелательные цветовые различия

### Соотношение Смешивания

Приблизительно 6,00±0,25 л воды следует использовать для 20 кг/1 мешка **FOX FUGAMORTAR FX100 XL**.  
На 1 кг **FOX FUGAMORTAR FX100 XL** следует использовать примерно 300±10 мл воды

### Нанесение

Смешанный материал наносят на швы, делая диагональные движения резиновым шпателем. В глубоких швах материал должен осесть, а затем этот процесс следует повторить. В чрезвычайно жаркую погоду и на впитывающих поверхностях материал соединения может внезапно потерять воду и вызвать поверхностное растрескивание. По этой причине, швы должны быть слегка увлажнены влажной губкой перед применением. Когда оставшимся для высыхания материалам становится трудно противостоять давлению пальцев, поверхности обрабатывают влажной губкой, а материал, оставшийся на керамической поверхности, очищают

### Очистка Инструментов

Используемые после нанесения инструменты и оборудование, должны быть очищены водой. **FOX FUGAMORTAR FX100 XL** после отверждения можно очищать только механическим способом

### Расход

Изменяется

### Вопросы Подлежащие Рассмотрению

- Использование разных количеств воды для смешивания во время нанесения вызывает изменения в цветах швов. По этой причине, нанесение должно быть сделано без изменения количества воды. Избыток воды может ослабить материал и стать причиной разливов и трещин. Стружка не должна использоваться для очистки поверхности

### Упаковка

20 кг крафт-мешок усиленный полиэтиленом

### Срок и Условия Хранения

При правильном хранении при комнатной температуре, вдали от прямых солнечных лучей, от +5°C до +30°C, срок годности составляет 12 месяцев с даты изготовления. Открытые упаковки следует употреблять в течение 1 недели, закрыв упаковку

### Место Хранения

После открытия упаковки, хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от пониженных температур. При кратковременном хранении, максимум 3 паллеты могут храниться поверх друг друга и важно, чтобы доставка была в соответствии с системой «первым пришел - первым вышел». При долговременном хранении слагивать паллеты один на другой - не рекомендуется

### Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применения. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратиться за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации



### **Ответственность**

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. несет полную ответственность за качество продукции. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. не может нести ответственность за результаты, которые могут возникнуть в результате неправильного использования и/или использования, за исключением письменных рекомендаций относительно того, где и как будет использоваться продукт. Ответственность за правильное применение нашего продукта лежит на пользователе. Наша компания несет ответственность только за качество продукции. Наша компания имеет право вносить изменения во все виды информации и содержания в этом каталоге. Важно убедиться, что информация в каталоге является актуальной и действительной. Все права защищены

