

INNO-FLOOR

FOX HARDTOP® FF300 RELEASE AGENT

Пресс-Форма Для Прессованного Бетона

Ознакомление

FOX HARDTOP® FF300 RELEASE AGENT - однокомпонентный, в форме порошка, является антиадгезивом в печатных бетонных системах

Область Применения

- В открытых и закрытых помещениях,
- Торговые Центры,
- На пешеходных дорожках,
- Где используется печатная бетонная опалубка.

Преимущества

- Предотвращает прилипание печатных форм бетонных систем.
- Предотвращает разрушение краев печатных форм бетонной системы при выходе из бетона.
- Обеспечивает легкое отделение печатной бетонной системы от опалубки.
- Печатная бетонная система позволяет полностью отражать шаблоны формы на бетонной поверхности.

Технические Особенности

Материальная Основа	Цементного основания
Цвет	Серый
Температура Применяемой Поверхности	+10°C / +30°C

Указанные выше значения приведены для +23°C и относительной влажности 50%. Высокие температурные режимы сокращают, низкие температурные режимы расширяют

Процедура Нанесения

Условия Нанесения

- Содержание влаги в субстрате должно быть ниже 4%.
- В соответствии с ASTM не должно быть повышения влажности (Тест на полиэтиленовое покрытие).
- Относительная влажность воздуха должна быть не более 80%.
- Будьте осторожны, чтобы не было росы и конденсата!
- Роса и конденсация водяного пара на полу, который не был нанесен или недавно покрыт, повредит покрытие. Чтобы предотвратить это, температура пола должна быть выше +3°C.

Вопросы Подлежащие Рассмотрению на Практике

Температура поверхности : Минимум +10°C – Максимум +30°C
Температура окружающей среды : Минимум +10°C - Максимум +30°C
Температура материала : Минимум +10°C - Максимум +30°C

Нанесение

FOX HARDTOP® FF300 RELEASE AGENT является однокомпонентным и готовым к использованию. **FOX HARDTOP® FF300 RELEASE AGENT** равномерно наносится на поверхность после нанесения печатного бетона **FOX HARDTOP® FF300**. Система печати запускается с пресс-форм. Через 1-2 дня начинается процесс мойки под давлением в соответствии с желаемой поверхностью. После высыхания на поверхность, **FOX ALPHA-CILA FF860** наносится слоями с помощью щеточного, валикового или стойкого к растворителям распылительного насоса. Нанесение между слоями следует проводить через 2-3 часа в зависимости от температуры окружающей среды. Чтобы получить идеальную производительность от продукта, необходимо наносить минимум 2 слоя. Слои должны быть увеличены в соответствии с поглощающей способностью поверхности.

Очистка Инструментов

Инструменты и оборудование, использованные после нанесения, следует мыть теплой водой

Расход

0,20-0,40 кг/м²



www.foxbau.com

SARTECH YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı/ANTALYA
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube : Yaytaş Mah. Organize Sanayi 7. Cadde No:21 Yenişehir/DIYARBAKIR
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

Вопросы Подлежащие Рассмотрению

- При нанесении **FOX HARDTOP® FF300 RELEASE AGENT** всегда следует учитывать хорошую вентиляцию и обращать внимание на ношение защитных очков, маски и перчаток во время нанесения.
- Рекомендуется наносить **FOX HARDTOP® FF300 RELEASE AGENT** путем распыления на бетонную поверхность и получения однородной структуры. Необходимые меры должны быть приняты при хранении и применении. Необходимо тщательно проветрить области применения, не курить в окружающей среде и избегать электрических коротких замыканий.
- Никогда не добавляйте воду в реагент **FOX HARDTOP® FF300**

Упаковка

10 кг мешок

Срок и Условия Хранения

12 месяцев с даты производства при подходящих условиях хранения. Открытые упаковки следует употреблять в течение 1 недели, закрыв упаковку

Место Хранения

После открытия упаковки, хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от пониженных температур. При кратковременном хранении, максимум 3 паллеты могут храниться поверх друг друга и важно, чтобы доставка была в соответствии с системой «первым пришел - первым вышел»

Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применения. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратиться за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации

Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. несет полную ответственность за качество продукции. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. не может нести ответственность за результаты, которые могут возникнуть в результате неправильного использования и/или использования, за исключением письменных рекомендаций относительно того, где и как будет использоваться продукт. Ответственность за правильное применение нашего продукта лежит на пользователе. Наша компания несет ответственность только за качество продукции. Наша компания имеет право вносить изменения во все виды информации и содержания в этом каталоге. Важно убедиться, что информация в каталоге является актуальной и действительной. Все права защищены

