

INNO-CRETE FOX HISTOCRETE HORASAN

Декоративная Готовая Штукатурка на Основе Натуральной Гидравлической Извести, Разработанная для Всех Конструкций

Ознакомление

FOX HISTOCRETE HORASAN - это готовая к использованию декоративная штукатурка на основе натуральной гидравлической извести, не содержащая цемента, разработанная для всех зданий и содержащая природный кварцевый наполнитель, неорганические волокна и натуральный кирпичный порошок.

Область Применения

- Благодаря своим гидравлическим свойствам он использовался в цистернах, колодцах, акведуках и банных сооружениях византийского, римского, сельджукского и османского периодов, поэтому его можно использовать в исторических зданиях и местах, где желателен эффект исторического здания.
- При внутренней и наружной штукатурке,
- При ремонте существующих штукатурок,
- При ремонте швов стен из натурального камня и кирпича,
- Используется при ремонте поверхностей.

Преимущества

- Благодаря специальным неорганическим минеральным волокнам, равномерно распределенным в смеси, получается безусадочный раствор. Таким образом, ремонт, который обеспечивает непрерывность наложенной поверхности, получается при работе в том же механизме, что и обычные растворы.
- Использование готового раствора благодаря постоянному контролируемому производству обеспечивает отдельное качество продукта в каждом проекте. Чрезвычайно сложно обеспечить однородность смеси в растворах, приготовленных в полевых условиях.
- Штукатурка **FOX HISTOCRETE HORASAN**, которая не содержит водорастворимых солей, является одним из лучших продуктов, которые можно рекомендовать для восстановления исторических каменных конструкций.
- Сырье кирпича, черепицы и подобных материалов состоит из смеси глины (каолина, иллита и др.), минералов кварца и полевого шпата. Если эту смесь нагревать при 600–900°C, глины имеют разную степень пуццоланности в зависимости от температуры и их минералогического состава (он и др.). При этих температурах структура глинистых минералов разрушается и образуются аморфные алюмосиликаты. Благодаря такой структуре обожженные глины имеют пуццолановую особенность.
- Не содержит асбеста, экологически чист.

Технические Особенности

Материальная Основа			Содержит натуральную гидравлическую известь, кремнеземистый наполнитель и неорганические волокна
Цвет			Кирпично-красный, Розовый
Прочность на Давление	(EN 196)	7 дней	>15 кг/см ²
Размер Зерна			0-3 мм
Минеральные Волокна			Длина: 6 мм
Температура Применяемой Поверхности			+5°C / +30°C
Длительность Использования	+20°C		30 минут
Полное Отвердевание	+20°C		7 дней

Указанные выше значения приведены для +23°C и относительной влажности 50%. Высокие температурные режимы сокращают, низкие температурные режимы расширяют

Процедура Нанесения

Подготовка Поверхности

Следует позаботиться о том, чтобы поверхности, подлежащие ремонту и оштукатуренные исторические каменные конструкции, были прочными, беспыльными и чистыми. Поверхность должна быть очищена от любых посторонних материалов, таких как грязь, масло, жир, материалы для покрытия и поверхностного отверждения и т.д., которые снижают сцепление. Поверхность стены, на которую наносится **FOX HISTOCRETE HORASAN**, должна быть предварительно увлажнена, чтобы улучшить адгезию и время схватывания раствора. Если на поверхности есть утечка воды, ее следует закрыть подходящим клеевым раствором. На поверхности не должно быть свободной воды, чтобы предотвратить адгезию.



www.foxbau.com

SARTECH YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı/ANTALYA-TÜRKİYE
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax : 0(242) 221 42 55
Şube 1 : Kargalıhanbaba OSB. Mah. Organize Sanayi 10. Sk. No:6 Hendek/Sakarya-TÜRKİYE
Şube 2 : Oyali OSB Mah. 3. Cad No:21 Eğil/Diyarbakır-TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

Вопросы, Которые Следует Учитывать на Практике,

Температура поверхности : Минимум +5°C - Максимум +35°C.
Температура окружающей среды : Минимум +5°C - Максимум +35°C.

Смешивание

Соответствующее количество воды выливается в чистую емкость для смешивания с помощью весов. **FOX HISTOCRETE HORASAN** добавляется медленно и смешивается с мешалкой 400-600 об/мин в течение 3-4 минут, пока не будет получена гомогенная и не содержащая комков смесь. После отдыха в течение примерно 4 минут и повторного перемешивания в течение 30 секунд материал готов к использованию.

Соотношение Смешивания

Для 1 кг порошка/**FOX HISTOCRETE HORASAN**, количество воды для смешивания: 0,30-0,32 литра.
Для мешка 20 кг/**FOX HISTOCRETE HORASAN**, количество воды для смешивания: 6,0- 6,4 литра.
Для **FOX HISTOCRETE HORASAN** - плотность смеси: 2,03 кг/литр.

Нанесение

Приготовленный раствор наносится шпателем толщиной 3-10 мм. Предполагается, что строительный раствор впитывает воду, а поверхность при желании покрывают стальным или деревянным шпателем, разбрызгивая воду на раствор, нанесенный штукатурной кистью.

При нанесении более чем в один слой, прежде чем предыдущий слой затвердеет, каждый слой должен наноситься толщиной 3-10 мм. Предыдущий слой должен быть увлажнен перед нанесением нового слоя. Широкие поверхности, открытые для атмосферы, особенно горячие, сухие или ветреные, должны быть защищены от быстрого испарения с помощью ткани или воды в течение 24-48 часов после нанесения.

Очистка Инструментов

Инструменты и оборудование, используемые после нанесения, следует промыть водой. **FOX HISTOCRETE HORASAN** можно удалить только с поверхности механическими методами после отверждения.

Расход

Для получения толщины 1 мм используют порошок продукт 1,7 кг/м².

Вопросы Подлежащие рассмотрению

- Температура окружающей среды и поверхности должна быть ниже +5°C и выше +35°C во время нанесения
- Для того чтобы материал завершил настройку, температура окружающей среды и грунта не должна быть ниже минимально допустимого значения
- При наружных применениях поверхность должна быть защищена от солнца, ветра, дождя или мороза в течение первых 24-48 часов после нанесения.

Упаковка

20 кг крафт-мешок

Срок и Условия Хранения

В теплом помещении, без попадания прямых солнечных лучей, при приемлемом температурном режиме от +5°C до +30°C, в течении 12 месяцев от начала даты хранения указанной на упаковке. Открытые упаковки следует хранить в соответствующих условиях и использовать в течение недели.

Место Хранения

После открытия упаковки, хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от пониженных температур. При кратковременном хранении, максимум 2 паллеты могут храниться поверх друг друга и важно, чтобы доставка была в соответствии с системой «первым пришел - первым вышел». При долговременном хранении слагивать паллеты один на другой - не рекомендуется.

Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применения. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратиться за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации.





Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. SARTECH Yapı Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. несет ответственность только за качество продукта. Наша компания не может нести ответственность за последствия, которые могут возникнуть из-за неправильного использования и/или за исключением письменных предложений о том, где и как будет использоваться продукт. Для получения подробной информации следует обратиться к паспорту безопасности и техническому паспорту или связаться с представителями нашей компании.



www.foxbau.com

SARTECH YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Caddesi No:6 Döşemealtı/ANTALYA-TÜRKİYE

Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax : 0(242) 221 42 55

Şube 1 : Kargalıhanbaba OSB. Mah. Organize Sanayi 10. Sk. No:6 Hendek/Sakarya-TÜRKİYE

Şube 2 : Oyali OSB Mah. 3. Cad No:21 Eğil/Diyarbakır-TÜRKİYE

Web : www.foxbau.com

E-mail : info@foxbau.com