

INNO-PAINT FOX INOVA CHANTIER

Ekonomik Mat İç Cephe Boyası

Tanımı

FOX INOVA CHANTIER, stiren akrilik bağlayıcılı, su bazlı, ekonomik, mat, şantiye ve iç cephe boyasıdır.

Kullanım Yerleri

- İç cephe sıvalarında,
- Beton yüzeylerde,
- İç cephe duvarlarda,
- Oturma odası, yatak odası gibi yaşam alanlarında.

Avantajları

- Kolay uygulanır.
- Yüzeğe iyi yayılır.
- İyi düzeyde örtücülük sağlar.
- Yüzeğin nefes almasını sağlar.
- Sıçrama, damlama yapmaz.
- Çevre dostudur.
- Düşük kokuludur.
- Silinebilir.

Teknik Özellikler

Yoğunluk		1,52 gr/cm ³
Renk		Beyaz
Parlaklık	EN 13300	G4 Ölü Mat
Islak Ovalama Direnci	EN 13300	Sınıf 3
Örtücülük Gücü	EN 13300	Sınıf 3
Dokunma Kuruması		20 dakika
Tam Kuruma		6 saat

Yukarıdaki değerler +23°C'de ve %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır.

Uygulama Prosedürü

Yüzey hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzeyde gevşek parçacıklar bulunmamalı; yağ, gres ve kir gibi aderansı azaltabilecek her türlü kalıntıdan arındırılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey nemli ya da kuru olabilir. Boyalı veya boyasız her türlü yüzeye uygulanabilir. Boyalı yüzeylerde kabaran kısımlar varsa uygulama yapılacak yüzeyler temizlenmeli ve **FOX FASTMORTAR FC245**, **FOX BASEMOR FC205** vb. tamir harcı kullanılarak yüzey düzeltilmelidir.

Astarlama

Eski Mineral Sıvalar, Betonlar

Hafif emici, pürüzsüz yüzeyler; **FOX DECODUR PRIMER** ile,
Gözenekli, emici, hafif kumlu yüzeyler; **FOX PRIMERA® FL220** astarlanmalıdır.

Eski Mat Kaplamalar

Orta derecede emici yüzeyleri maksimum %3 su ile seyreltilmiş **FOX DECODUR PRIMER** ile,
Gözenekli, emici, hafif kumlu yüzeyler; 1:1 sulandırılmış **FOX PRIMERA® FL220** ile astarlanmalıdır.

Parlak Yüzeyler

FOX UNIPRIMER FL555 ile astarlanmalıdır.

Duvar Kağıdı

Duvar kağıdı üzerine direkt boya uygulaması kesinlikle yapılmamalıdır. Duvar kağıdı tamamen yüzeyden kazınmalıdır. Altındaki yüzey tozuma karakterli alçı, kireç, badana türü ise yüzeydeki malzeme tamamen kazınarak sağlam alt yüzeye ulaşılmalı ve yeni taze alçı çekilmelidir. Ardından 1:1 sulandırılmış **FOX PRIMERA® FL220** ile astarlanmalıdır.

Alçılı Yüzey

1:1 sulandırılmış **FOX PRIMERA® FL220** ile astarlanmalıdır.



FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2 : Oyali OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğil-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

Karıştırma

FOX INOVA CHANTIER kullanmadan önce 400-600 devirli elektrikli bir karıştırıcı ile karıştırılmalıdır.

Seyreltme

FOX INOVA CHANTIER içerisine maksimum %10 oranında su ilave edilerek seyreltilir.

Uygulama

Astar kuruduktan sonra **FOX INOVA CHANTIER** uygun rulo veya püskürtme makinesi ile uygulanır. Köşeler ve kenarları boyamak için fırça tavsiye edilir. Birinci kat uygulama kuruduktan sonra (min. 6 saat) aynı yöntemle 2. kat uygulama yapılır.

Uygulama Aletlerinin Temizlenmesi

Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir.

Sarfiyat

Tek için yaklaşık olarak 0,100 L/m² (~0,150 kg/m²), 2 katta yaklaşık olarak 0,150 L/m² (~0,230 kg/m²) ürün tüketilir. Kesin tüketim miktarı, yüzey koşullarına bağlı olarak yapılacak testlerle belirlenmelidir.

Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

- İzleri-bindirmeleri önlemek için tek seferde ıslak üzerine ıslak uygulama yapılmalıdır.
- Uygulama esnasında ve sonrasında yağmur, su, mekanik darbeler vb. tüm dış etkenlerden 24 saat korunmalıdır.
- Gün içinde ara verildiğinde ambalaj kapakları mutlaka kapatılmalıdır.
- Uygulama yapılan mekanların havalandırılması çok iyi yapılmalıdır. Uygulama yapılırken maske, eldiven ve koruyucu gözlük kullanılmalıdır.
- Hiçbir boya kirli ve nemli yüzeylere uygulanmamalıdır. Uygulama yapılacak boya cinsine göre yüzey hazırlanmalıdır.
- Boyalar çok sıcak ve çok soğuk ortamlarda uygulanmamalıdır. (Önerilen hava ve yüzey uygulama sıcaklığı +5°C ile +30°C arasındadır.)
- Duvarlarda oluşan lekeleri temizlerken, yalnızca lekeli alanı değil tüm duvarın silinmesi gerekmektedir. Yalnızca lekelenen bölümün temizlenmesi halinde yüzeyde bölgesel parlaklık farkları meydana gelebilir.
- İlk defa boyanacak yeni çimento sıvalı veya brüt beton yüzeyler için en erken uygulama 28 gün sonra yapılmalıdır.
- Ürün etiket bilgilerinde belirtilen inceltme oranlarına uyulmalıdır. Ürünün gereğinden fazla inceltmesi örtücülük, rulo izi, dalgalanma problemlerine neden olur.
- Ürünün gereğinden az inceltmesi ise kalın uygulama riski oluşturur. Kalın uygulanan boyada ise çatlama olabilir.
- Boyaya toz veya sıvı katkı yapılmamalıdır ve ambalaj üzerinde belirtilen inceltme oranından daha fazla inceltmemelidir.
- Boya uygulamasında önce kapı, pencere, tavan duvar birleşimindeki kestirmeler yapılmalı ve ardından, ara verilmeden rulo ile uygulama devam ettirilmelidir.

Ambalaj

12,5 L (19 kg) Kova

Raf Ömrü

Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak 12 ay saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Kısa süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise, paletler üst üste konulmamalıdır.

VOC İçeriği

Bu ürünün (kategori A/a) VOC içeriği için AB sınır değeri maks. 30 g/l (2010). Bu ürün < 1 g/l VOC içerir.

Güvenlik Önlemleri

Depolama ve uygulama alanlarına ateşle yaklaşmak tehlikelidir. Depolama ve uygulama alanları havalandırılmalıdır. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük, maske kullanılmalıdır. Depolama ve uygulama esnasında cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (Material Safety Data Sheet) bakılmalıdır.



Sorumluluk

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. Fox Bau Yapı Kimyasalları A.Ş. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan firmamız sorumlu tutulamaz. Ayrıntılı bilgi için güvenlik bilgi formuna ve teknik bilgi formuna başvurulmalı veya firmamız yetkilileri ile temas kurulmalıdır.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax : 0(242) 221 42 55
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2 : Oyali OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğil-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com