

INNO-PAINT

FOX INOVA MATT

Matte Innenwandfarbe

Beschreibung

FOX INOVA MATT ist eine wasserbasierte, matt glänzende, dekorative Innenwandfarbe auf Styrol-Acrylat-Bindemittelbasis, die fleckenabweisend und abwaschbar ist.

Anwendungsbereiche

- Auf Innenputzen
- Auf Betonflächen
- Auf Innenwandflächen
- In Wohnbereichen wie Wohnzimmer und Schlafzimmer

Vorteile

- Einfache Verarbeitung
- Sehr gute Verlaufseigenschaften
- Gute Deckkraft
- Diffusionsoffen (lässt den Untergrund „atmen“)
- Spritz und Tropfarm
- Umweltfreundlich
- Geruchsarm
- Abwaschbar

Technische Daten

Dichte		1,58 gr/cm ³
Farben		B1, B2, B3*
Glanzgrad	EN 13300	G4 Totmatt
Nassabriebbeständigkeit	EN 13300	Klasse 2
Deckvermögen	EN 13300	Klasse 3
Staubtrocken		15 Minuten
Durchgetrocknet		6 Stunden

*Die oben genannten Werte gelten bei +23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen verlängern die Zeiten.
* Als Basis 1 (Weiß/Pastell), Basis 2 (Mitteltöne) und Basis 3 (Transparent/Dunkeltöne) erhältlich.*

Verarbeitungshinweise

Untergrundvorbereitung

Der zu beschichtende Untergrund muss frei von losen Bestandteilen sein und von allen haftmindernden Stoffen wie Öl, Fett und Schmutz gereinigt werden. Der Untergrund darf feucht oder trocken sein. Auf gestrichenen wie ungestrichenen Untergründen anwendbar. Bei Altanstrichen mit Ablösungen sind diese zu entfernen und Unebenheiten mit geeigneten Spachtelmörteln wie **FOX FASTMORTAR FC245** oder **FOX BASEMOR FC205** auszugleichen.

Grundierung

Alte mineralische Putze, Betone

Schwach saugende, glatte Untergründe: mit **FOX DECODUR PRIMER**.
Poröse, saugende, leicht sandende Untergründe: mit **FOX PRIMERA® FL220** grundieren

Alte matte Beschichtungen

Mittel saugende Untergründe: mit **FOX DECODUR PRIMER**, max. 3% mit Wasser verdünnt.
Poröse, saugende, leicht sandende Untergründe: mit **FOX PRIMERA® FL220** im Verhältnis 1:1 mit Wasser verdünnt grundieren

Glänzende Untergründe

Bei Bedarf mechanisch anrauen. Mit **FOX UNIPRIMER FL555** grundieren.

Tapete

Direktes Überstreichen von Tapeten ist strikt zu vermeiden. Tapete vollständig entfernen. Bei kreidenden Untergründen aus Gips, Kalk oder Leimfarbe ist das Material komplett abzutragen, bis ein tragfähiger Untergrund erreicht ist, anschließend frisch verputzen und mit **FOX PRIMERA® FL220** 1:1 mit Wasser verdünnt grundieren.



Gipsuntergründe

Mit **FOX PRIMERA® FL220** 1:1 mit Wasser verdünnt grundieren.

Schimmelbefallene, feuchte und stark verschmutzte Untergründe

Mit **FOX INOVA MS BARRIER** grundieren.

Mischen

FOX INOVA MATT vor Gebrauch mit einem elektrischen Rührgerät bei 400–600 U/min homogen aufrühren.

Verdünnung

FOX INOVA MATT kann mit maximal 15% Wasser verdünnt werden.

Anwendung

Frühestens **6 Stunden** nach der Grundierung mit passender Rolle oder Spritzgerät (z. B. Airless) applizieren. Für Kanten und Ecken Pinsel verwenden. Nach Trocknung des ersten Anstrichs (min. **6 Stunden**) den zweiten Anstrich in gleicher Weise aufbringen.

Reinigung der Arbeitsgeräte

Arbeitsgeräte unmittelbar nach der Anwendung mit Wasser reinigen.

Verbrauch

Pro Schicht ca. **0,065 l/m²** (\approx **0,103 kg/m²**), bei 2 Schichten ca. **0,110 l/m²** (\approx **0,175 kg/m²**). Der exakte Verbrauch ist durch Probeflächen in Abhängigkeit von den Untergrundbedingungen zu ermitteln.

Zu berücksichtigende Angelegenheiten

- Zur Vermeidung von Ansätzen „nass in nass“ in einem Zug arbeiten.
- Während und nach der Applikation die Flächen 24 Stunden vor Regen, Wasser, mechanischen Einwirkungen u. ä. schützen.
- Bei Arbeitsunterbrechungen Gebinde stets dicht verschließen.
- Arbeitsräume sehr gut lüften. Bei der Verarbeitung Schutzmaske, -handschuhe und Schutzbrille verwenden.
- Keine Anstriche auf verschmutzten oder nassen Untergründen; Untergrund stets systemgerecht vorbereiten.
- Nicht bei sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen verarbeiten (empfohlene Luft- und Untergrundtemperatur **+5 °C bis +30 °C**).
- Bei Fleckenreinigung an Wänden möglichst die gesamte Fläche reinigen, da partielle Reinigung zu Glanzunterschieden führen kann.
- Erstmalige Beschichtung neuer Zementputze oder Sichtbetonflächen frühestens **nach 28 Tagen**.
- Die auf dem Etikett angegebenen Verdünnungsgrade einhalten. Übermäßige Verdünnung führt zu geringerer Deckkraft, Rollspuren und Welligkeit.
- Zu geringe Verdünnung kann zu zu dicken Schichtstärken führen; Gefahr von Rissbildung.
- Keine staubförmigen oder flüssigen Fremdzusätze beimischen; nicht stärker verdünnen als angegeben.
- Boya Zuerst Kanten („Kannelierungen“/Kanten und Anschlüsse an Türen, Fenstern, Decken/Wänden) schneiden, anschließend ohne Unterbrechung mit der Rolle fortfahren.

Ambalaj

4 L (\approx 6,32 kg) Eimer
12,5 L (\approx 19,75 kg) Eimer.

Haltbarkeit

Ungeöffnet, kühl und trocken, vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung geschützt, 12 Monate lagerfähig. Gebinde nach Gebrauch sofort luftdicht verschließen.

Lagerung

In ungeöffneter Originalverpackung kühl und trocken, vor Frost geschützt lagern. Bei kurzfristiger Lagerung maximal drei Paletten übereinander stapeln und nach dem First-in-First-out-Prinzip (FIFO) versenden. Bei längerer Lagerung Paletten nicht übereinander stapeln.

VOC-Gehalt

Der EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt (Kat. A/a) beträgt max. 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.



Hinweise zur sicheren Verwendung

Offenes Feuer in Lager- und Arbeitsbereichen ist gefährlich/verboten. Lager- und Arbeitsbereiche belüften. Bei der Anwendung gemäß Arbeitsschutz Vorschrift Arbeitskleidung, Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Maske verwenden. Haut- und Augenkontakt vermeiden; bei Kontakt sofort mit viel Wasser und Seife waschen; bei Verschlucken umgehend Arzt aufsuchen. Lebensmittel und Getränke nicht in den Arbeitsbereich bringen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Für detaillierte Informationen das Sicherheitsdatenblatt (SDB) konsultieren.

Haftung

Die in diesem technischen Dokument enthaltenen Daten beruhen auf unseren wissenschaftlichen und praktischen Kenntnissen. FOX BAU YAPI KİMYASALLARI A.Ş. ist nur für die Qualität des Produkts verantwortlich. Unser Unternehmen kann nicht für die Ergebnisse verantwortlich gemacht werden, die durch unsachgemäße und/oder nicht den schriftlichen Empfehlungen entsprechende Verwendung des Produkts entstehen können. Für ausführliche Informationen sollten das Sicherheitsdatenblatt und das technische Datenblatt konsultiert oder unsere Unternehmensvertreter kontaktiert werden.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE

Telefon : 0(242) 221 42 50

Fax : 0(242) 221 42 55

Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE

Şube 2 : Oyalı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğin-Diyarbakır/TÜRKİYE

Web : www.foxbau.com

E-mail : info@foxbau.com