

INNO-PAINT FOX INOVA MATT

Матовая Краска Для Внутренней Отделки

Ознакомление

FOX INOVA MATT - водорастворимая, матовая, водоотталкивающая, водостойкая, моющаяся декоративная краска для внутренних работ со связующим веществом на основе стирол-акрила.

Область Применения

- Внутренние штукатурки,
- Бетонные поверхности,
- Внутренние стены,
- Жилые помещения, такие как гостиные и спальни.

Преимущества

- Легко наносится.
- Хорошо распределяется по поверхности.
- Обеспечивает хорошее покрытие.
- Позволяет поверхности «дышать».
- Не разбрызгивается и не стекает.
- Экологически безопасен.
- Слабый запах.
- Легко моется.

Технические Особенности

Плотность		1,58 г/см ³
Выбор Цвета		B1, B2, B3*
Глянцевость	EN 13300	G4 Тускло Матовый
Время Контакта с Краской		15 минут
Полное Высыхание		6 часов

Указанные выше значения приведены для +23°C и относительной влажности 50%. Высокие температурные режимы сокращают, низкие температурные режимы расширяют.

* Выпускается в вариантах: База 1 (белый/пастельный), База 2 (средний тон) и База 3 (прозрачный/тёмный тон).

Процедура Нанесения

Подготовка Поверхности

Поверхность, на которую наносится краска, должна быть очищена от отслаивающихся частиц и остатков, которые могут снизить адгезию, таких как масло, жир и грязь. Поверхность, на которую наносится краска, может быть как влажной, так и сухой. Наносить краску можно на любую окрашенную или неокрашенную поверхность. Если на окрашенных поверхностях есть выступы, поверхность следует очистить и выровнять с помощью ремонтного раствора, например, **FOX FASTMORTAR FC245**, **FOX BASEMOR FC205** и т. д.

Грунтование

Старые Минеральные Штукатурки и Бетон

Слабо впитывающие, гладкие поверхности следует грунтовать грунтовкой **FOX DECODUR PRIMER**.

Пористые, впитывающие, слегка шероховатые поверхности следует грунтовать грунтовкой **FOX PRIMERA® FL220**.

Старые Матовые Покрытия

Умеренно впитывающие поверхности следует грунтовать грунтовкой **FOX DECODUR PRIMER**, разбавленной максимум 3% воды, а пористые, впитывающие, слегка песчаные поверхности следует грунтовать грунтовкой **FOX PRIMERA® FL220**, разбавленной в соотношении 1:1.

Глянцевые Поверхности

FOX UNIPRIMER FL555 следует грунтовать.

Бумажные Обои

Никогда не наносите краску непосредственно на обои. Обои необходимо полностью снять. Если основание представляет собой пыльную штукатурку, известковый налёт или побелку, необходимо полностью снять слой краски, чтобы обнажить прочную основу, и нанести свежую штукатурку. Затем грунтуйте поверхность грунтовкой **FOX PRIMERA® FL220**, разведённой в соотношении 1:1.



Штукатурочные Поверхности

Следует загрунтовать разбавленным в соотношении 1:1 средством **FOX PRIMERA® FL220**.

Заплесневелые, Влажные и Очень Грязные Поверхности

Необходимо загрунтовать **FOX INOVA MS BARRIER**.

Смешивание

Перед применением **FOX INOVA MATT** следует перемешать электрическим миксером со скоростью 400-600 об/мин.

Разбавление

FOX INOVA MATT можно разбавить, добавив максимум 15% воды.

Нанесение

Краску **FOX INOVA MATT** наносят подходящим валиком или распылителем не менее чем через 6 часов после грунтования поверхности. Для окраски углов и кромок рекомендуется использовать кисть. После высыхания первого слоя (минимум 6 часов) наносится второй слой тем же способом.

Очистка Инструментов

После нанесения средства инструменты и оборудование следует очистить водой.

Расход

На один слой расходуется примерно 0,065 л/м² (~0,103 кг/м²), на два слоя — примерно 0,110 л/м² (~0,175 кг/м²). Точный расход определяется экспериментально, исходя из состояния поверхности.

Вопросы Подлежащие Рассмотрению

- Во избежание разводов и наложений, нанесение «мокрым по мокрому» следует производить за один проход.
- Защиту от всех внешних факторов, таких как дождь, вода, механические воздействия и т. д., следует обеспечивать в течение 24 часов во время и после нанесения.
- Крышки упаковок следует закрывать во время перерывов в течение дня.
- Зоны нанесения должны хорошо проветриваться. Во время нанесения используйте маску, перчатки и защитные очки.
- Нельзя наносить краску на грязные или влажные поверхности. Поверхность должна быть подготовлена в соответствии с типом краски.
- Не следует наносить краску в очень жарких или очень холодных условиях. (Рекомендуемая температура воздуха и поверхности для нанесения от +5°C до +30°C.)
- При очистке пятен на стенах следует протирать всю стену, а не только загрязненный участок. Очистка только загрязненного участка может привести к локальному изменению блеска поверхности.
- Для недавно окрашенных цементной штукатуркой или бетонных поверхностей не ранее, чем через 28 дней.
 - Необходимо соблюдать пропорции разбавления, указанные на этикетке продукта. Чрезмерное разбавление продукта может привести к проблемам с укрывистостью, появлению следов от валика и волнистости.
- Недостаточное разбавление продукта может привести к риску нанесения слишком толстым слоем. Толсто нанесенная краска может растрескаться.
- Нельзя добавлять в краску порошкообразные или жидкие добавки, и не следует разбавлять ее больше, чем указано на упаковке.
- Перед нанесением краски следует сделать вырезы в местах примыкания дверей, окон, потолка и стен, после чего продолжить нанесение валиком без перерывов.

Упаковка

4 л (6,32 кг) Ведро
12,5 л (19,75 кг) Ведро

Срок и Условия Хранения

В теплом помещении, без попадания прямых солнечных лучей в течении 12 месяцев от начала даты хранения указанной на упаковке. Открытую упаковку стоит использовать в течении первой недели.

Место Хранения

После открытия упаковки, хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от пониженных температур. При кратковременном хранении, максимум 3 паллеты могут храниться поверх друг друга и важно, чтобы доставка была в соответствии с системой «первым пришел - первым вышел». При долговременном хранении слагивать паллеты один на другой - не рекомендуется.



Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применения. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратиться за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации.

Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. Fox Bau Yapı Kimyasalları A.S. несет ответственность только за качество продукта. Наша компания не может нести ответственность за последствия, которые могут возникнуть из-за неправильного использования и/или за исключением письменных предложений о том, где и как будет использоваться продукт. Для получения подробной информации следует обратиться к паспорту безопасности и техническому паспорту или связаться с представителями нашей компании.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax : 0(242) 221 42 55
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2 : Oyalı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğil-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com