

# INNO- PROOF

# FOX MONOTAPE

## Voegafdichtingsband en accessoires

### Definitie

**FOX MONOTAPE 120/70** is een afdichtingsband voor dilatatievoegen, gebruikt voor het afdichten en waterdicht maken van uitzetvoegen. Het product bestaat uit een elastische rubberen middenzone met aan beide zijden polyester gaasversterking en heeft een dikte van 0,67 mm. Het systeem omvat de voegafdichtingsband en bijbehorende accessoires.

### Gebruiksplaatsen

- Natte ruimtes
- Zwembaden
- Watertanks / waterreservoirs
- Waterzuiveringsinstallaties
- Balkons
- Parapetten / borstweringen
- Koude voegen en scheuren in vloeren en wanden

### Voordelen

- Snelle en eenvoudige toepassing
- Compatibel met alle soorten bouwmaterialen
- Water- en luchtdicht
- Bestand tegen zware weersomstandigheden, ozon en UV-invloeden
- Blijvend elastisch; bestand tegen alle bewegingen en spanningen van constructies en bouwelementen
- Geurloos en zeer goed bestand tegen chemicaliën
- Wordt niet beïnvloed door omgevingstemperaturen
- Dankzij de perforaties eenvoudig mechanisch te bevestigen

### Technische Specificaties

Materiaalbasis	Op thermoplastisch elastomeer basis
Kleur	Wits
Totale breedte / Afdekkingsbreedte	120 mm / 70 mm
Dikte	0,67 mm
Temperatuurbestendigheid	Min/Max - 30°C/ +90°C
Rek bij breuk	%267
Trekbelasting – Lengterichting	72 N
Trekbelasting – Dwarsrichting	13 N
Waterdrukbestendigheid	> ,5 bar
Perforatie-/Doorprikbestendigheid	>2 bar
UV-bestendigheid	Min 500 uur

*Bij + 23°C en 50% relatieve luchtvochtigheid. Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen dezen tijden.*

### Chemische Bestendigheid

Invloed van ozon, zuren en basen	+
Geconcentreerde zuren en basen	+
Koolwaterstoffen en organische oplosmiddelen	+

### Verwerkingsprocedure

#### Ondergrondvoorbehandeling

De binnen- en buitenvlakken van de voegen waarop **FOX MONOTAPE 120/70** zal worden toegepast, moeten solide zijn en volledig vrij van alle stoffen die de hechting kunnen verhinderen, zoals olie, vet, roest, paraffine, verf- en bitumenresten. Alle losse deeltjes moeten zorgvuldig worden verwijderd. Oneffenheden of beschadigingen in het oppervlak moeten worden hersteld met **FOX MORTAR FC188 T**.



www.foxbau.com

#### FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE  
Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55  
Şube 1: Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE  
Şube 2: Oyalı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğil-Diyarbakır/TÜRKİYE  
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

## Plaatsing

De eerste laag van het gekozen waterdichtingsmateriaal wordt op de voeg aangebracht. Vervolgens wordt **FOX MONOTAPE 120/70** op het waterdichtingsmateriaal geplaatst en daarin ingewerkt. Door met een borstel aan te drukken, worden de polyestergraasranden volledig bedekt met het waterdichtingsmateriaal. Nadat de eerste laag waterdichting is uitgehard, worden de volgende lagen aangebracht en wordt de toepassing voltooid.

## Attentie

**FOX MONOTAPE 120/70** moet in het nog natte waterdichtingsmateriaal worden geplaatst. Er mogen geen scherpe, snijdende of harde gereedschappen worden gebruikt. Na het aanbrengen van de band moeten de waterdichtingsmaterialen over **FOX MONOTAPE 120/70** heen worden aangebracht.

## Verpakking

50 m rol

## Opslag

Moet worden bewaard in de ongeopende originele verpakking, in een koele en droge omgeving, beschermd tegen vorst. Bij kortdurende opslag dienen maximaal 2 pallets op elkaar te worden geplaatst en dient de verzending te gebeuren met een first-in, first-out systeem. Bij langdurige opslag mogen pallets niet op elkaar worden geplaatst.

## Veiligheidsmaatregelen

Het is gevaarlijk om opslag- en toepassingsgebieden met vuur te benaderen. Opslag- en toepassingsgebieden moeten worden geventileerd. Tijdens de toepassing moeten werkkleding, beschermende handschoenen, brillen en maskers worden gebruikt in overeenstemming met de arbeids- en gezondheidsregels voor werknemers. Tijdens opslag en toepassing mag het niet in contact komen met de huid en ogen, in geval van contact moet het worden gewassen met zeep en veel water spoelen, en bij het inslikken direct een arts consulteren. Voedsel- en drankmaterialen mogen niet in de toepassingsgebieden worden gebracht. Uit de buurt van kinderen bewaren.

Voor verdere informatie raadpleeg het veiligheidsblad.

## Verantwoordelijkheid

De gegevens in dit technische document zijn gebaseerd op onze wetenschappelijke en praktische kennis Fox Bau Yapı Kimyasalları A.Ş. alleen verantwoordelijk voor de kwaliteit van het product. Ons bedrijf kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen die kunnen optreden als gevolg van misbruik en/of andere dan de schriftelijke suggesties over waar en hoe het product zal worden gebruikt. Voor gedatildeerde informatie moeten het veiligheidsinformatieblad en het technische gegevensblad worden geraadpleegd of moet contact worden opgenomen met onze bedrijfsfunctionarissen.



www.foxbau.com

## FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE  
Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55  
Şube 1: Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE  
Şube 2: Oyalı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eşil-Diyarbakır/TÜRKİYE  
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com