

INNO-PAINT

FOX MS BARRIER MOISTURE&MOLD

Primaire & Peinture de protection contre l'humidité et les moisissures

Description

FOX MS BARRIER est un primaire et une peinture à base de solvant, renforcé par des polymères spéciaux, destiné à l'application sur les murs intérieurs et extérieurs des bâtiments pour la prévention des problèmes causés par l'humidité et les moisissures. Il constitue une couche couvrante contre les moisissures, l'humidité et les taches.

Domaines d'application

- Sur les murs intérieurs et extérieurs,
- En cas de problèmes d'humidité et de moisissures.
- Sur les surfaces tachées,
- Sur supports peints ou non peints,
- Sur surfaces légèrement humides ou mouillées,
- Sur les murs de sous-sols,
- Sur des supports tels que l'enduit, le plâtre, le béton et la chape.

Avantages

- Prêt à l'emploi.
- Crée une couche protectrice contre les moisissures, l'humidité et les taches.
- Adhère parfaitement même sur des murs ou des peintures humides.
- Excellente adhérence sur tous types de supports.
- Ne provoque pas de cloquage.
- Résistant aux UV, à la pluie et au sel.

Spécifications techniques

Densité		1,34 g/cm ³
Couleur		Blanc
Brillance	EN 13300	G4 Mat profond
Temps d'attente entre les couches		24-48 heures

Les valeurs ci-dessus sont données pour une température de +23 °C et une humidité relative de 50%. Des températures plus élevées raccourcissent les temps, tandis que des températures plus basses les prolongent.

Procédure d'application

Préparation de la surface

La surface à appliquer doit être solide et propre. Les couches de peinture écaillées et les parties d'enduit faibles doivent être grattées. Les fissures et les vides doivent être réparés avec un mortier de réparation tel que **FOX SLIM MORTAR FC105**. Après avoir débarrassé la surface de la poussière et des saletés, le produit peut être appliqué directement.

Mélange

Avant l'application, **FOX MS BARRIER** doit être mélangé avec un agitateur électrique tournant à 400–600 tr/min.

Diluant

FOX MS BARRIER ne se dilue pas et doit être utilisé tel quel.

Application

FOX MS BARRIER peut être utilisé seul comme primaire ou bien avec une couche de finition appliquée par-dessus. Il s'applique au rouleau sur la surface. Pour peindre les coins et les bords, il est recommandé d'utiliser une brosse.

Utilisation comme primaire:

Une première couche de **FOX MS BARRIER** est appliquée sur la surface. Si la surface est fortement exposée à l'humidité ou si des moisissures sont présentes, une deuxième couche peut être appliquée après un temps d'attente de 24 heures. Utilisé comme primaire, le produit assure une forte adhérence avec la couche de finition et active son effet anti-moisissures.

Si des irrégularités existent sur la surface ; au moins 24–48 heures après l'application du primaire **FOX MS BARRIER**, un mastic de lissage **FOX SILK MORTAR FC125** est appliqué. Après l'opération de lissage, attendre au moins 6 heures avant d'appliquer le primaire **FOX PRIMERA® FL220**. Pour l'application de la peinture, attendre



24–48 heures selon les conditions ambiantes. Il est important que la peinture utilisée soit respirante. À cet effet, **FOX INOVA MATT** ou **FOX INOVA SILAN** sont recommandées.

Si la surface ne présente pas de défauts ; après l'application du primaire **FOX MS BARRIER**, la couche de finition peut être appliquée après 24–48 heures selon les conditions ambiantes. À ce stade, il faut encore privilégier une peinture respirante ; **FOX INOVA MATT** ou **FOX INOVA SILAN** sont conseillées.

Utilisation comme peinture:

FOX MS BARRIER est appliqué en première couche comme primaire.

Si des irrégularités existent sur la surface; après l'application du primaire **FOX MS BARRIER**, attendre au moins 24–48 heures. Ensuite, appliquer un mastic de lissage **FOX SILK MORTAR FC125**. Après l'opération de lissage, attendre au moins 6 heures avant d'appliquer le primaire **FOX PRIMERA® FL220**. Après au moins 6 heures suivant l'application de **FOX PRIMERA® FL220**, appliquer **FOX MS BARRIER** comme couche de finition.

Si la surface ne présente pas de défauts ; après l'application du primaire **FOX MS BARRIER**, attendre au moins 24 heures, puis appliquer **FOX MS BARRIER** comme couche de finition.

Nettoyage des outils

Les outils et équipements doivent être nettoyés avec un diluant cellulosique immédiatement après utilisation.

Consommation

Utilisé comme primaire: ~0,110 L/m².

Utilisé comme primaire et peinture (2 couches): ~0,165 L/m².

La consommation exacte doit être déterminée par des essais selon les conditions de la surface.

Points importants à respecter

- Pour éviter les traces et chevauchements, appliquer humide sur humide en une seule fois.
- Ne pas appliquer sur les façades extérieures en cas de pluie. Protéger l'application pendant et après contre la pluie, l'eau, les chocs mécaniques et tous facteurs extérieurs pendant 24 heures.
- Bien refermer les couvercles des emballages en cas d'interruption dans la journée.
- Bien aérer les lieux d'application. Porter un masque, des gants et des lunettes de protection pendant l'application.
- Ne pas appliquer les peintures dans des environnements trop chauds ou trop froids. (Température ambiante et de surface recommandée : entre +5°C et +30°C).

Emballage

Seau de 1 L (1,34 kg)

Seau de 2,5 L (3,35 kg)

Durée de conservation

Dans son emballage non ouvert, peut être conservé 12 mois dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel et de la lumière directe du soleil. Refermez immédiatement le couvercle de l'emballage après chaque utilisation afin d'éviter toute entrée d'air.

Stokage

Doit être stocké dans son emballage d'origine non ouvert, dans un environnement frais et sec, à l'abri du gel. Pour un stockage de courte durée, il est recommandé de ne pas empiler plus de 3 palettes l'une sur l'autre et d'utiliser le système premier entré, premier sorti. Pour un stockage de longue durée, les palettes ne doivent pas être empilées.

Consignes de sécurité

Il est dangereux de s'approcher des zones de stockage et d'application avec du feu. Les zones de stockage et d'application doivent être ventilées. Lors de l'application, des vêtements de travail, des gants de protection, des lunettes et des masques conformes aux règles de santé au travail et des travailleurs doivent être utilisés. Pendant le stockage et l'application, le produit ne doit pas entrer en contact avec la peau et les yeux. En cas de contact, il doit être lavé abondamment à l'eau et au savon, et en cas d'ingestion, un médecin doit être consulté immédiatement. Les aliments et les boissons ne doivent pas être introduits dans les zones d'application. Il doit être conservé hors de la portée des enfants.

Pour des informations détaillées, la fiche de données de sécurité (Material Safety Data Sheet) doit être consultée.

Responsabilité

Les données contenues dans ce document technique sont basées sur nos connaissances scientifiques et pratiques. Matériaux de construction Fox Bau Yapı Kimyasalları A.Ş. est seul responsable de la qualité du produit. Notre société ne peut être tenue responsable des conséquences qui pourraient survenir en raison d'une mauvaise utilisation et/ou autres que les recommandations écrites concernant où et comment utiliser le produit. Pour des informations détaillées, vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité et au formulaire de données techniques ou contacter les responsables de notre entreprise.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE

Telefon : 0(242) 221 42 50

Fax : 0(242) 221 42 55

Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE

Şube 2 : Oyalı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğil-Diyarbakır/TÜRKİYE

Web : www.foxbau.com

E-mail : info@foxbau.com