

## INNO-PAINT FOX MS BARRIER MOISTURE&MOLD

### Защищающий от Плесени и Влага Грунтовочный & Красочный Материал

#### Ознакомление

**FOX MS BARRIER**, усиленный специальными полимерами и содержащий растворитель грунтовочно-красочный материал, предназначенный для защиты и предотвращения плесени, пятен и влаги на внутренней и внешней сторонах зданий.

#### Область Применения

- На внутренних и внешних стенах,
- При проблемах влаги и плесени,
- На поверхностях которые имеют пятна,
- На окрашенных или неокрашенных поверхностях,
- На влажных и полу-мокрых поверхностях,
- На подвальных стенах,
- Используется на поверхностях, таких как штукатурка, гипс, бетон и стяжка.

#### Преимущества

- Готов к использованию.
- Образует покрывающий слой против влаги, плесени и пятен.
- Даже если краска или стена влажная, она очень хорошо держится на поверхности.
- Высокая прочность адгезии на всех видах поверхностей.
- Не набухает.
- Устойчивый к ультрафиолету, дождю и солям.

#### Технические Особенности

Плотность		1,34 г/см <sup>3</sup>
Цвет		Белый
Глянцевость	EN 13300	G4 Тускло-матовый
Время Ожидания между слоями		24-48 часов

Вышеуказанные значения приведены при +23° C и 50% относительной влаги. Высокие температуры сокращают время, низкие температуры продлевают время.

#### Процедура Нанесения

##### Подготовка Поверхности

Поверхность, на которую наносится покрытие, должна быть прочной и чистой. Отслоившиеся, вздутые слои краски и непрочные фрагменты штукатурки следует удалить соскребок. Трещины и щели следует заделать ремонтным раствором, например, **FOX SLIM MORTAR FC105**. Продукт можно наносить сразу после очистки поверхности от пыли и грязи.

##### Смешивание

**FOX MS BARRIER** должен быть смешан с электрическим миксером 400-600 скоростей перед использованием.

##### Распределение

**FOX MS BARRIER** прямое нанесение, не разбрызгивается.

##### Нанесение

**FOX MS BARRIER** может использоваться самостоятельно в качестве грунтовки или в сочетании с финишным покрытием. Наносится на поверхность валиком. Для окраски углов и кромок рекомендуется использовать кисть.

##### Применение в качестве Грунтовки

Сначала на поверхность наносится слой **FOX MS BARRIER**. Если поверхность подвержена воздействию высокой влажности или на ней образовалась плесень, второй слой можно нанести через 24 часа. При использовании в качестве грунтовки продукт обеспечивает высокую адгезию с финишным слоем и активизирует его противогрибковые свойства.

При наличии дефектов поверхности: не менее чем через 24–48 часов после нанесения грунтовки **FOX MS BARRIER** нанесите сатиновую шпатлевку **FOX SILK MORTAR FC125** для выравнивания поверхности. После выравнивания подождите не менее 6 часов перед нанесением грунтовки **FOX PRIMERA® FL220**. Нанесение краски следует продолжать в течение 24–48 часов, в зависимости от условий окружающей среды. Важно,



чтобы используемая краска была воздухопроницаемой. Для этой цели рекомендуется использовать грунтовку **FOX INOVA MATT** или **FOX INOVA SILAN**.

Если поверхность без дефектов: после нанесения грунтовки **FOX MS BARRIER** финишный слой можно наносить через 24–48 часов, в зависимости от условий окружающей среды. На этом этапе следует отдать предпочтение воздухопроницаемой краске; рекомендуется **FOX INOVA MATT** или **FOX INOVA SILAN**.

### Применение в качестве Краски

**FOX MS BARRIER** первый слой применяется в качестве грунтовки.

При наличии дефектов поверхности: после нанесения грунтовки **FOX MS BARRIER** подождите не менее 24–48 часов. Затем нанесите сатиновую шпатлевку **FOX SILK MORTAR FC125** для выравнивания поверхности. После завершения коррекции подождите не менее 6 часов перед нанесением грунтовки **FOX PRIMERA® FL220**. Не менее чем через 6 часов после нанесения **FOX PRIMERA® FL220** нанесите финишный слой **FOX MS BARRIER**.

При наличии дефектов поверхности: после нанесения грунтовки **FOX MS BARRIER** подождите не менее 24 часов перед нанесением финишного слоя **FOX MS BARRIER**.

### Очистка Инструментов

После нанесения используемые инструменты и оборудование следует очистить целлюлозным растворителем.

### Расход

При использовании в качестве грунтовки расход продукта составляет ~0,110 л/м<sup>2</sup>.

При использовании в качестве грунтовки и краски расход продукта составляет ~0,165 л/м<sup>2</sup> в два слоя.

Точный расход следует определять экспериментально, исходя из состояния поверхности.

### Вопросы Подлежащие Рассмотрению

- Во избежание полос и наложений, нанесение методом «мокрый по мокрому» следует производить за один проход.
- Не следует наносить краску на наружные поверхности в дождливую погоду. Необходимо обеспечить защиту от дождя, воды, механических воздействий и других внешних факторов в течение 24 часов во время и после нанесения.
- Крышки упаковок следует закрывать во время перерывов в течение дня.
- Зоны нанесения должны хорошо проветриваться. Во время нанесения используйте маску, перчатки и защитные очки.
- Не следует наносить краску в очень жарких или очень холодных условиях. (Рекомендуемая температура воздуха и поверхности для нанесения — от +5°C до +30°C.)

### Упаковка

1 л (1,34 кг) ведро

2,5 л (3,35 кг) ведро

### Срок и Условия Хранения

Срок хранения в закрытой упаковке 12 месяцев, в сухом и прохладном месте, защищенном от мороза и прямых солнечных лучей. Сразу после использования герметично закройте крышку упаковки.

### Место Хранения

Его следует хранить в нераспечатанной оригинальной упаковке, в прохладном и сухом месте, защищенном от мороза. При краткосрочном хранении можно укладывать друг на друга не более 3 поддонов, а отгрузка должна осуществляться по принципу «первым пришел — первым ушел». При долгосрочном хранении поддоны нельзя укладывать друг на друга.

### Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применения. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратиться за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации



## Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. Fox Bau Yapı Kimyasalları A.S. несет ответственность только за качество продукта. Наша компания не может нести ответственность за последствия, которые могут возникнуть из-за неправильного использования и/или за исключением письменных предложений о том, где и как будет использоваться продукт. Для получения подробной информации следует обратиться к паспорту безопасности и техническому паспорту или связаться с представителями нашей компании.



www.foxbau.com

### FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE  
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55  
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE  
Şube 2 : Oyali OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eğil-Diyarbakır/TÜRKİYE  
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com