

INNO-FLOOR

FOX PEBBLEDECK® FILLER FD511

Цементного Основания, Специально Разработанная для Систем FOX PEBBLEDECK®, Высокая Производительность, Химически Стойкий Заполнитель Швов для Бассейнов

Ознакомление

FOX PEBBLEDECK® FILLER FD511 - цементного основания, специально разработанный для систем **FOX PEBBLEDECK®**, устойчивый к химическим веществам в бассейне, высокая механическая стойкость, простой в применении, гигиеничный затирочный материал

Область Применения

- **FOX PEBBLEDECK®** являются системными затирочными наполнителями,
- В бассейнах горизонтального и вертикального применения.

Преимущества

- Легко применять и наносить.
- Высокая механическая устойчивость.
- Высокая устойчивость к химическим и моющим средствам бассейнов.
- В отношении с другими цементными основаниями, намного устойчив к кислотным чистящим средствам.
- Во время очистки бассейна, при напорном давлении воды в 100 Бар и температуре +250°C, обладает высокой прочностью.
- Эффекту замерзания-оттаивания не подлежит.

Технические Особенности

Материальная Основа	Специально отобранные наполнители, синтетические добавки, полимеры и специальные цементы
Сухая Плотность	Серый:1,14 г/см ³ , Белый:1,16 г/см ³ , Голубой:1,12 г/см ³ , Бежевый Песок:1,16 г/см ³ , Черный:1,14 г/см ³ ,
Плотность Свежего Раствора	Серый:1,87 г/см ³ , Белый:1,99 г/см ³ , Голубой:1,65 г/см ³ , Бежевый Песок: 1,99 г/см ³ , Черный:1,87 г/см ³ ,
Цвет	Белый, Серый, Голубой, Бежевый Песок, Черный
Прочность на Сжатие	≥50 Н/мм ²
Прочность на Изгиб	≥3,50 Н/мм ²
Прочность Осаждения	<2 мм/м
Прочность на Истирание	<1000 мм ³
Абсорбирование Воды	30 минут <2 г 240 минут <5 г
Температура Применяемой Поверхности	+10°C / +30°C
Рабочая Продолжительность	60 минут
Полное Отверждение	6 часов
Подверженное Воздействию Воды	24 часа



Указанные выше значения приведены для +23°C и относительной влажности 50%. Высокие температурные режимы сокращают, низкие температурные режимы расширяют

Процедура Нанесения

Подготовка Поверхности

FOX PEBBLEDECK® FILLER FD511 убедитесь, что поверхность является сухой и чистой перед нанесением. **FOX PEBBLEDECK®** система должна выждать достаточной силы. В зависимости от погодных условий, время ожидания обычно составляет 12-24 часа



Смешивание

В соответствии с датой изготовления продукции, которая указанная на упаковке, продукт помещается в чистую емкость и смешивается с чистой водой. Мешок **FOX PEBBLEDECK® FILLER FD511** открывают, медленно добавляя в воду при перемешивании с помощью миксера 400-600 об/мин до однородного состояния в течение примерно 4 минут. Не оставляйте комков при смешивании. Дайте настояться свежеприготовленной смеси на протяжении 30 секунд, затем снова перемешайте в течении 1 минуты. Если в воду, при смешивании, попадают инородные частицы или компоненты, то это может привести к изменению цветовой структуры компонентов

Соотношения Смешивания

Для 1 кг **FOX PEBBLEDECK® FILLER FD511** Серого, белого, голубого, цвета бежевого песка - необходимо приблизительно 0,200 л воды.

Для 1 кг **FOX PEBBLEDECK® FILLER FD511** Черного цвета необходимое количество воды составляет 0,220 л.

Для 20 кг/1 упаковки **FOX PEBBLEDECK® FILLER FD511** серого, белого, голубого, цвета бежевого песка необходимое количество воды составляет 4,00 литра.

Для 20 кг/1 упаковки **FOX PEBBLEDECK® FILLER FD511** черного цвета необходимое количество воды приблизительно составляет 4,40 литров

Нанесение

FOX PEBBLEDECK® FILLER FD511 наносится на поверхность жестким резиновым шпателем или минометным пистолетом. Излишки материала на поверхности необходимо удалить. Поверхность очищается влажной губкой, когда материал устойчив к прикосновению с помощью пальца (по истечению около 20 минут) в зависимости от температуры окружающей среды

Очистка Инструментов

Инструменты и оборудование, используемые после нанесения, должны быть очищены водой. **FOX PEBBLEDECK® FILLER FD511** можно очищать только механическим способом после отверждения

Расход

Изменяется

Вопросы Подлежащие Рассмотрению

Использование разных количеств воды для смешивания во время нанесения приведет к изменению цвета швов. Поэтому это должно быть сделано без изменения количества воды. Чрезмерное использование воды может ослабить материал, вызывая разбрызгивание и растрескивание

Упаковка

20 кг полиэтиленовый крафт-мешок

Срок и Условия Хранения

В теплом помещении, без попадания прямых солнечных лучей, при приемлемом температурном режиме от +5°C до +30°C, в течении 12 месяцев от начала даты хранения указанной на упаковке

Место Хранения

Хранить в закрытой оригинальной упаковке в прохладном и сухом месте, защищенном от мороза. Для кратковременного хранения максимум 3 поддона должны быть размещены друг над другом, и отгрузка должна осуществляться с использованием системы «первым пришел - первым вышел». При длительном хранении поддоны не следует размещать друг над другом

Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применения. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратиться за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации



Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. несет полную ответственность за качество продукции. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. не может нести ответственность за результаты, которые могут возникнуть в результате неправильного использования и/или использования, за исключением письменных рекомендаций относительно того, где и как будет использоваться продукт. Ответственность за правильное применение нашего продукта лежит на пользователе. Наша компания несет ответственность только за качество продукции. Этот каталог делает недействительной информацию в предыдущем каталоге. Наша компания имеет право вносить изменения во все виды информации и содержания в этом каталоге. Важно убедиться, что информация в каталоге является актуальной и действительной. Все права защищены

