

## INNO-FLOOR

# FOX PEBBLEDECK® SEALER FD512

Специально Разработанный для Системы FOX PEBBLEDECK, Устойчивый к Химикатам в Бассейне, Защитный и Армирующий Прозрачный Материал Покрытия

### Ознакомление

**FOX PEBBLEDECK® SEALER FD512** - это прозрачное защитное покрытие, с растворителем, разработанное для верхнего покрытия систем **FOX PEBBLEDECK®**.

### Область Применения

- **FOX PEBBLEDECK®** в качестве защитного покрытия в облицовке бассейна.

### Преимущества

- Легко наносится и используется.
- Создает прозрачную, кристально прозрачную поверхность
- Защита от всевозможных погодных условий и образования грибков на поверхности,
- Создает твердую поверхность в бассейне.
- Чрезвычайно легко чистится, получается гладкая поверхность.
- Обеспечивает устойчивость к истиранию.
- Проникает в глубину и дает живой вид.
- Устойчив к эффектам замерзания-оттаивания и ультрафиолетового излучения.
- Может наноситься кистью, валиком и распылителем.
- Водоотталкивающий.

### Технические Особенности

Материальная Основа	Жидкая Акриловая Смола
Плотность	0,92 г/см <sup>3</sup>
Цвет	Прозрачный
Вид	Прозрачный глянцевый
Точка Яркости	+25°C
Длительность Высыхания	3-4 часа
Температура Применяемой Поверхности	+10°C / +30°C
Время Ожидания Между Слойми Нанесения	24 часа
Время Воздействия Воды	24 часа

Указанные выше значения приведены для +23°C и относительной влажности 50%. Высокие температурные режимы сокращают, низкие температурные режимы расширяют

### Процедура Нанесения

#### Качество Поверхности

В системах **FOX PEBBLEDECK®**, **FOX PEBBLEDECK® SEALER FD512** можно наносить в бассейне через 24 часа после завершения нанесения **FOX PEBBLEDECK® FILLER FD511** (может варьироваться в зависимости от температуры воздуха). Бассейн должен быть чистым, сухим и свободным от любых посторонних материалов, таких как грязь, масло, отверждающие материалы и т.д. Влажность поверхности должна составлять максимум 4%, температура грунта должна быть минимум +8°C. Кроме того, следует отметить, что точка росы земли выше +3°C.

#### Условия Нанесения

- В системах **FOX PEBBLEDECK®** и **FOX PEBBLEDECK® SEALER FD512** следует наносить в бассейн через 24 часа после завершения применения **FOX PEBBLEDECK® FILES FD511** (оно может меняться в зависимости от погодной температуры).
- Содержание влаги в субстрате должно быть ниже 4%.
- В соответствии с ASTM не должно быть повышения влажности.
- Относительная влажность воздуха должна быть не более 80%.
- Будьте осторожны, чтобы не было росы и конденсация!
- Роса и конденсация водяного пара на полу, который не был нанесен или недавно покрыт, повредит покрытие. Чтобы этого не случилось, температура пола должна быть выше +3°C.



### Вопросы Подлежащие Рассмотрению на Практике

Температура Поверхности:	Минимум +10°C - Максимум +30°C
Температура Среды:	Минимум +10°C - Максимум +30°C
Температура Материала:	Минимум +10°C - Максимум +30°C

### Смешивание

**FOX PEBBLEDECK® SEALER FD512** следует перемешивать с помощью электрического миксера при 400 - 600 об/мин до однородного состояния.

### Нанесение

**FOX PEBBLEDECK® SEALER FD512** наносится слоями с помощью распылительного насоса, устойчивого к воздействию кистей, валиков или растворителей. Нанесение между слоями следует проводить через 24 часа в зависимости от температуры окружающей среды. Чтобы получить идеальную производительность от продукта, необходимо наносить минимум 2 слоя. Слои должны быть увеличены в соответствии с поверхностной впитывающей способностью.

### Очистка Инструментов

Инструменты и оборудование, используемые после нанесения, должны быть очищены растворителем.

### Расход

0,150-0,250 л/м<sup>2</sup> (для 2 слоев)

### Вопросы Подлежащие Рассмотрению

- При нанесении **FOX PEBBLEDECK® SEALER FD512** всегда следует обеспечивать хорошую вентиляцию и обращать внимание на ношение очков, маски и перчаток во время нанесения.
- Рекомендуется нанести **FOX PEBBLEDECK® SEALER FD512** путем распыления на поверхность и получения однородной структуры. Поскольку материал содержит растворитель, он легко воспламеняется. Необходимые меры должны быть приняты при хранении и применении. Необходимо тщательно проветрить области применения, не курить в окружающей среде и избегать электрических коротких замыканий.
- Никогда не добавляйте воду в **FOX PEBBLEDECK® SEALER FD512**.

### Упаковка

5 кг банка

### Срок и Условия Хранения

24 месяца с даты производства при подходящих условиях хранения. Открытые упаковки следует употреблять в течение 1 недели, закрыв упаковку

### Место Хранения

Хранить в закрытой оригинальной упаковке в прохладном и сухом месте, защищенном от мороза. Для кратковременного хранения максимум 3 поддона должны быть размещены друг над другом, и отгрузка должна осуществляться с использованием системы «первым пришел - первым вышел». При длительном хранении поддоны не следует размещать друг над другом

### Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применения. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратиться за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации

### Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. несет полную ответственность за качество продукции. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. не может нести ответственность за результаты, которые могут возникнуть в результате неправильного использования и/или использования, за исключением письменных рекомендаций относительно того, где и как будет использоваться продукт. Ответственность за правильное применение нашего продукта лежит на пользователе. Наша компания несет ответственность только за качество продукции. Наша компания имеет право вносить изменения во все виды информации и содержания в этом каталоге. Важно убедиться, что информация в каталоге является актуальной и действительной. Все права защищены

