

## INNO-FLOOR

# FOX PEBBLEDECK® SEALER FD512

**Fox Pebbledeck Sistemler İçin Özel Olarak Geliştirilmiş, Havuz Kimyasallarına Karşı Dayanıklı, Koruyucu ve Güçlendirici Özel Şeffaf Kaplama Malzemesi**

### Tanımı

**FOX PEBBLEDECK® SEALER FD512, FOX PEBBLEDECK®** sistemlerde şeffaf, solvent esaslı, son kat koruyucu kaplama

### Kullanım Yerleri

- **Fox Pebbledeck®** havuz kaplamalarında koruyucu son kat olarak,

### Avantajları

- Uygulaması ve kullanımı kolaydır,
- Şeffaf, kristal saydamlığında yüzey oluşturur,
- Her türlü hava şartları etkilerine ve yüzeylerdeki mantar oluşumuna karşı koruma,
- Havuzda sert bir yüzey oluşturur,
- Son derece kolay temizlenen, düzgün yüzey elde edilir,
- Aşınmaya karşı direnç sağlar,
- Derinliğine nüfuz ederek canlı bir görünüm kazandırır,
- Donma - Çözünme etkisine karşı ve UV' ye dayanımlıdır,
- Fırça, rulo ve püskürtme makinesi ile uygulanabilir,
- Su itici özelliğindedir.

### Teknik Özellikleri

Malzemenin Yapısı	Sıvı Akrilik Reçine
Yoğunluk	0,92 gr/cm <sup>3</sup>
Renk	Şeffaf
Nihai Görünüm	Şeffaf Parlak
Parlama Noktası	+25°C
Kuruma Süresi	3-4 saat
Uygulanacak Zemin Sıcaklığı	+10°C / +30°C
Katlar Arası Bekleme Süresi	24 saat
Suya Maruz Kalma Süresi	24 saat

Yukarıdaki değerler +23°C'de ve %50 bağıl nem için verilmiştir. Yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltır, düşük sıcaklıklar süreyi uzatır.

### Uygulama Prosedürü

#### Yüzey Kalitesi

**FOX PEBBLEDECK®** sistemlerde, **FOX PEBBLEDECK® FİLLER FD511** uygulaması tamamlandıktan 24 saat sonra (Hava sıcaklığına bağlı olarak değişebilir.) havuzda **FOX PEBBLEDECK® SEALER FD512** uygulamasına geçilebilir. Havuz temiz, kuru, her türlü kir, yağ ve küre malzemeleri vb. gibi yabancı maddelerden arındırılmış olmalıdır. Yüzeyin nem oranı maksimum %4, zemin sıcaklığı minimum +8°C olmalıdır. Ayrıca zeminin çiğ noktasının +3°C üzerinde olmasına dikkat edilmelidir.

#### Uygulama Koşulları

- **FOX PEBBLEDECK** sistemlerde **FOX PEBBLEDECK® FİLLER FD511** uygulaması tamamlandıktan 24 saat sonra (Hava sıcaklığına bağlı olarak değişebilir.) havuzda **FOX PEBBLEDECK® SEALER FD512** uygulamasına geçilmelidir.
- Yüzey nemi %4'ün altında olmalıdır.
- ASTM'ye göre yükselen nem olmamalıdır.
- Bağıl hava nemi %80 maksimum olmalıdır.
- Çiğleşmeye ve yoğuşmaya dikkat ediniz!
- Çiğleşme ve su buharı yoğunlaşması uygulamaya zarar verir. Bunu engellemek için zemin sıcaklığının +3°C üzerinde olması gerekmektedir.

#### Uygulamada Dikkat edilmesi gerekli hususlar,

Yüzey Sıcaklığı ; Minimum +10°C - Maksimum +30°C  
Ortam Sıcaklığı ; Minimum +10°C - Maksimum +30°C  
Malzemenin Sıcaklığı ; Minimum +10°C - Maksimum +30°C

### Karıştırma

**FOX PEBBLEDECK® SEALER FD512**, 400 - 600 devir/dakika elektrikli karıştırıcı ile homojen oluncaya kadar karıştırılmalıdır.

### Uygulama

**FOX PEBBLEDECK® SEALER FD512**, Fırça, rulo veya solventlere dayanıklı bir püskürtme pompası ile katlar halinde uygulanır. Katlar arası uygulama ortam sıcaklığına bağlı olarak 24 saat sonra yapılmalıdır. Üründen ideal performans alabilmek için minimum 2 kat uygulanmalıdır. Yüze emiciliğine göre katlar artırılmalıdır.

### Uygulama Aletlerinin Temizlenmesi

Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar solvent ile temizlenmelidir.

### Sarfiyat

0,150-0,250 Lt / m<sup>2</sup> (2 kat için)

### Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

- **FOX PEBBLEDECK® SEALER FD512** uygulaması yapılırken daima iyi bir havalandırma olmasına dikkat edilmeli, uygulama sırasında mutlaka gözlük, maske ve eldiven takmaya özen gösterilmelidir.
- **FOX PEBBLEDECK® SEALER FD512** 'ün yüzeye püskürtülerek uygulanması, uniform bir yapı elde edilmesi için önerilir. Malzeme solvent içerdiğinden yanıcı özellik taşımaktadır. Depolamada ve uygulamada gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Uygulama alanlarının iyice havalandırılması, ortamda sigara içilmemesi ve elektrik kısa devresi yapılmamasına özen gösterilmelidir.
- **FOX PEBBLEDECK® SEALER FD512** içerisine kesinlikle su ilave edilmemelidir.

### Ambalaj

5 lt Teneke Galon

### Raf Ömrü

Uygun depolama koşullarında üretim tarihinden itibaren 24 aydır. Açılmış ambalajların ağızları kapatılmak suretiyle 1 hafta içinde tüketilmelidir.

### Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak depolanmalıdır. Kısa süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste konulmalı ve ilk giren ilk çıkar sistemiyle sevkiyat yapılmalıdır. Uzun süreli depolamalarda ise, paletler üst üste konulmamalıdır.

### Güvenlik Önlemleri

Depolama ve uygulama alanlarına ateşle yaklaşmak tehlikelidir. Depolama ve uygulama alanları havalandırılmalıdır. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük, maske kullanılmalıdır. Depolama ve uygulama esnasında cilde ve göze temas ettirilmemelidir, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (Material Safety Data Sheet) bakılmalıdır.

### Sorumluluk

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. SARTECH Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler dışındaki ve/veya hatalı kullanımlardan dolayı oluşabilecek sonuçlardan SARTECH Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. sorumlu tutulamaz. Ürününüzün doğru şekilde uygulanması sorumluluğu kullanıcıya aittir. Firmamız sadece ürünün kalitesinden sorumludur. Bu katalog bir önceki katalogta yer alan bilgileri geçersiz kılmaktadır. Firmamız bu katalogdaki her türlü bilgi ve içerik detayında değişiklik yapma hakkına sahiptir. Katalogta yer alan bilgilerin güncel ve geçerli olduğunu kontrol edilmesi zaruridir. Her hakkı saklıdır.