

INNO-CRETE FOX PLUG FC340 PLUS

Цементной Основы, Раствор Мгновенного Схватывания

Ознакомление

FOX PLUG FC340 PLUS - строительный раствор, содержащий специальные минеральные наполнители и вяжущие вещества, моментально перекрывает активные протечки воды, может быть использован в течение 30 секунд, полностью высыхает за 1-2 минуты, применяется для изоляции и ремонта.

Соответствует Стандарту EN 1504-3:2005/ Класса R2

Область Применения

- Фундаменты,
- Подвальные шторы,
- Лифтовые колодцы,
- Депо для воды, резервуары,
- При закрытии (блокировании) поступающей воды под давлением и без него,
- Используется в туннелях и подземных сооружениях.

Преимущества

- Готов к использованию.
- Может применяться в виде порошка или путем смешивания с водой.
- Быстрое подключение пробок и утечек.
- Через 10-15 минут на него можно нанести изоляционный материал.
- Обеспечивает отличное сцепление с поверхностью, на которую наносится.
- Не содержит хлоридов, не повреждает оборудование.
- Засоряет токи и протекает при внезапном выходе.

Технические Особенности

Материальная Основа		Специальный Цемент и Минеральные Наполнители
Цвет		Серый
Вид		Пыль
Прочность Сжатия	30 минут	10 Н/мм ²
	24 часа	25 Н/мм ²
	28 дней	65 Н/мм ²
Прочность Сцепления		>0,50 Н/мм ²
Температура Применяемой Поверхности		+5°C / +30°C
Использованное Время		30 секунд
Полное Отвердевание		1-2 минут

Указанные выше значения приведены для +23°C и относительной влажности 50%. Высокие температурные режимы сокращают, низкие температурные режимы расширяют

Процедура Нанесения

Подготовка Поверхности

Поверхности, подлежащие ремонту, должны быть прочными и не содержать пыли, масла и прочего мусора. Холодные швы должны быть сужены на глубину и ширину не менее 20 мм

Смешивание Компонентов

Для 1 кг **FOX PLUG FC340 PLUS** необходимый объем воды составляет 270 мл

Нанесение

В Виде Раствора

Поместите количество материала, которое будет израсходовано в течение 1 минуты, в чистую емкость для нанесения и добавьте воды, соблюдая пропорцию смешивания. Его смешивают вручную с использованием подходящих защитных перчаток. Наносится сразу на места протечек и дыр. Его прижимают рукой на некоторое время.

В Виде Порошка

Возьмите немного материала в ладонь и одним движением нажмите на утечку. Нажимайте рукой, пока материал не затвердеет. При выполнении этой процедуры необходимо надевать перчатки.



www.foxbau.com

SARTECH YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı/ANTALYA-TÜRKİYE
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube 1 : Kargalıhanbaba OSB. Mah. Organize Sanayi 10. Sk. No:6 Hendek/Sakarya-TÜRKİYE
Şube 2 : Oyali OSB Mah. 3. Cad No:21 Eğil/Diyarbakır-TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

Очистка Инструментов

После использования инструменты и оборудование очищаются с помощью воды. **FOX PLUG FC340 PLUS** после отверждения может быть удален только механически м путем

Расход

Изменяется

Вопросы Подлежащие Рассмотрению

- Не стоит применять **FOX PLUG FC340 PLUS**, если температура окружающей среды и поверхности ниже +5°C или выше +30°C, следует ожидать подходящих температур
- **FOX PLUG FC340 PLUS** оборудован финишером для гидратации тепла. Поэтому он должен оставаться влажным в течение 10-15 минут
- Рабочее время и время реакции в специальных цементных ремонтных растворах зависят от температуры воздуха, влажности и температуры грунта. Высокие температуры ускоряют гидратацию и соответственно сокращают время работы. Низкие температуры замедляют гидратацию, что увеличивает время работы. Для того, чтобы материал затвердел, необходимо применять минимальную температуру поверхности и температуру окружающей среды. Температура не должна опускаться ниже
- Чтобы получить обрабатываемость материала в холодных погодных условиях, материал следует кондиционировать в горячей среде при температуре от +20°C до +25°C, смесь должна быть приготовлена с горячей водой

Упаковка

7 кг пластиковое ведро

Срок и Условия Хранения

В теплом помещении, без попадания прямых солнечных лучей, при приемлемом температурном режиме от +5°C до +30°C, в течении 6 месяцев от начала даты хранения указанной на упаковке. Вскрытую упаковку следует использовать в течении 1 недели, при условии того, что пакет будет находиться в закрытом состоянии

Место Хранения

После открытия упаковки, хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от пониженных температур. При кратковременном хранении, максимум 3 паллеты могут храниться поверх друг друга и важно, чтобы доставка была в соответствии с системой «первым пришел - первым вышел». При долговременном хранении слагивать паллеты один на другой - не рекомендуется

Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применение. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратится за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации

Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. SARTECH Yapı Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti. несет ответственность только за качество продукта. Наша компания не может нести ответственность за последствия, которые могут возникнуть из-за неправильного использования и/или за исключением письменных предложений о том, где и как будет использоваться продукт. Для получения подробной информации следует обратиться к паспорту безопасности и техническому паспорту или связаться с представителями нашей компании.



www.foxbau.com

SARTECH YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı/ANTALYA-TÜRKİYE
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube 1 : Kargalıhanbaba OSB. Mah. Organize Sanayi 10. Sk. No:6 Hendek/Sakarya-TÜRKİYE
Şube 2 : Oyali OSB Mah. 3. Cad No:21 Eğil/Diyarbakır-TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com