

INNO-CRETE

FOX PLUG FC340 PLUS

Цементной Основы, Раствор Мгновенного Схватывания

Ознакомление

FOX PLUG FC340 PLUS - строительный раствор, содержащий специальные минеральные наполнители и вяжущие вещества, моментально перекрывает активные протечки воды, может быть использован в течение 30 секунд, полностью высыхает за 1-2 минуты, применяется для изоляции и ремонта.

Соответствует Стандарту EN 1504-3:2005/ Класса R4

Область Применения

- Фундаменты,
- Подвальные шторы,
- Лифтовые колодцы,
- Депо для воды, резервуары,
- При закрытии (блокировании) поступающей воды под давлением и без него,
- Используется в туннелях и подземных сооружениях.

Преимущества

- Готов к использованию.
- Может применяться в виде порошка или путем смешивания с водой.
- Быстрое подключение пробок и утечек.
- Через 10-15 минут на него можно нанести изоляционный материал.
- Обеспечивает отличное сцепление с поверхностью, на которую наносится.
- Не содержит хлоридов, не повреждает оборудование.
- Засоряет токи и протекает при внезапном выходе.

Технические Особенности

Материальная Основа		Специальный Цемент и Минеральные Наполнители
Цвет		Серый
Вид		Пыль
Прочность Сжатия	30 минут	10 Н/мм ²
	24 часа	25 Н/мм ²
	28 дней	65 Н/мм ²
Прочность Сцепления		>0,50 Н/мм ²
Температура Применяемой Поверхности		+5°C / +30°C
Использованное Время		30 секунд
Полное Отвердевание		1-2 минут

Указанные выше значения приведены для +23°C и относительной влажности 50%. Высокие температурные режимы сокращают, низкие температурные режимы расширяют



Процедура Нанесения

Подготовка Поверхности

Поверхности, подлежащие ремонту, должны быть прочными и не содержать пыли, масла и прочего мусора. Холодные швы должны быть сужены на глубину и ширину не менее 20 мм

Смешивание Компонентов

Для 1 кг **FOX PLUG FC340 PLUS** необходимый объем воды составляет 270 мл

Нанесение

В Виде Раствора

Полученный раствор (занимающий около 1 минуты) можно сразу наносить на протечки и ямы. При этом идет многократное нажатие (прижимание) рукой



www.foxbau.com

SARTECH YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı/ANTALYA
Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube : Yaytaş Mah. Organize Sanayi 7. Cadde No:21 Yenişehir/DIYARBAKIR
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

В Виде Порошка

Возьмите немного материала в ладонь и одним движением нажмите на утечку. Нажимайте рукой, пока материал не затвердеет. При выполнении этой процедуры необходимо надевать перчатки.

Очистка Инструментов

После использования инструменты и оборудование очищаются с помощью воды. **FOX PLUG FC340 PLUS** после отверждения может быть удален только механически м путем

Расход

Изменяется

Вопросы Подлежащие Рассмотрению

- Не стоит применять **FOX PLUG FC340 PLUS**, если температура окружающей среды и поверхности ниже +5°C или выше +25°C, следует ожидать подходящих температур
- **FOX PLUG FC340 PLUS** оборудован финишером для гидратации тепла. Поэтому он должен оставаться влажным в течение 10-15 минут
- Рабочее время и время реакции в специальных цементных ремонтных растворах зависят от температуры воздуха, влажности и температуры грунта. Высокие температуры ускоряют гидратацию и соответственно сокращают время работы. Низкие температуры замедляют гидратацию, что увеличивает время работы. Для того, чтобы материал затвердевал, необходимо применять минимальную температуру поверхности и температуру окружающей среды. Температура не должна опускаться ниже
- Чтобы получить обрабатываемость материала в холодных погодных условиях, материал следует кондиционировать в горячей среде при температуре от +20°C до +25°C, смесь должна быть приготовлена с горячей водой

Упаковка

7 кг полиэтиленовый пакет из крафт-бумаги

Срок и Условия Хранения

В теплом помещении, без попадания прямых солнечных лучей, при приемлемом температурном режиме от +5°C до +30°C, в течении 6 месяцев от начала даты хранения указанной на упаковке. Вскрытую упаковку следует использовать в течении 1 недели, при условии того, что пакет будет находиться в закрытом состоянии

Место Хранения

После открытия упаковки, хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от пониженных температур. При кратковременном хранении, максимум 3 паллеты могут храниться поверх друг друга и важно, чтобы доставка была в соответствии с системой «первым пришел - первым вышел». При долговременном хранении славивать паллеты один на другой - не рекомендуется

Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применение. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратится за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации

Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. несет полную ответственность за качество продукции. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. не может нести ответственность за результаты, которые могут возникнуть в результате неправильного использования и или использования, за исключением письменных рекомендаций относительно того, где и как будет использоваться продукт. Ответственность за правильное применение нашего продукта лежит на пользователе. Наша компания несет ответственность только за качество продукции. Наша компания имеет право вносить изменения во все виды информации и содержания в этом каталоге. Важно убедиться, что информация в каталоге является актуальной и действительной. Все права защищены



www.foxbau.com

SARTECH YAPI MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Merkez: Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı/ANTALYA
Telefon: 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
Şube : Yayaş Mah. Organize Sanayi 7. Cadde No:21 Yenişehir/DIYARBAKIR
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com