

INNO-LINE

FOX PRIMERA® FL220

Universelle, wasserbasierte, transparente Grundierung für allgemeine Anwendungen

Beschreibung

FOX PRIMERA® FL220 ist eine einkomponentige Grundierung auf Polymerdispersionsbasis, die für alle saugenden und schwachen Untergründe entwickelt wurde.

Anwendungsbereiche

- Zum Schutz saugender Untergründe wie Gipsputz, Gipsplatten, Putz und Spanplatten vor Feuchtigkeit im Innen- und Außenbereich,
- Zur Vermeidung von Rissen, die durch die schnelle Wasseraufnahme des Untergrunds vor der Anwendung von Gipsputz entstehen können,
- Zur Erhöhung der Haftung von selbstverlaufenden Estrichen auf dem Untergrund und zur Reduzierung der Bildung von Luftblasen,
- Zur Reduzierung der Staubbildung bei Estrichanwendungen unter Teppich, indem es auf die Estrichoberfläche aufgetragen wird,
- Wird als Grundierung vor der Anwendung von Tapeten und Farben verwendet.

Vorteile

- Sehr einfach anzuwenden.
- Erhöht die Haftung.
- Verhindert die schnelle Aufnahme des Wassers aus dem aufzubringenden Putz durch den Untergrund und verhindert dadurch Risse durch zu schnelles Trocknen.
- Enthält keine organischen Lösungsmittel.
- Schützt vor Feuchtigkeit.
- Lösemittelfrei und geruchlos.
- Kann in Innenräumen sicher verwendet werden.

Technische Daten

Materialstruktur	Acryl-Copolymersdispersion
Dichte	1,05±0,05 kg/l
Feststoffgehalt	10%±1
Farbe	Hellblau/Weiß
Trocknungszeit	1–2 Stunden
Servicetemperatur	+5°C/ +30°C
Untergrundtemperatur bei der Anwendung	+5°C/ +30°C
Zeit für die Anwendung der 2. Schicht	2–4 Stunden
Nachfolgende Anwendung	4 Stunden

Die oben angegebenen Werte gelten für +23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen verkürzen die Zeiten, niedrigere Temperaturen verlängern sie.

Verarbeitungshinweise

Vorbereitung der Oberfläche

Die zu behandelnden Oberflächen müssen von allen Verunreinigungen befreit sein. Ist die Oberfläche stark staubig, muss sie mit Wasser gewaschen oder gründlich mit einem feuchten Schwamm gereinigt werden. Alle losen und schwachen Teile müssen durch Abkratzen entfernt werden, sodass eine feste und saubere Oberfläche entsteht.

Anwendung

Die gereinigte und vorbereitete Oberfläche wird mit **FOX PRIMERA® FL220** benetzt. Das Material wird mit einem Pinsel oder einer Rolle gleichmäßig auf die Oberfläche aufgetragen. Die Auftragsmenge sollte je nach Zustand der Oberfläche angepasst werden. Bei Untergründen mit hohem Haftungsrisiko sollte der Verbrauch erhöht werden. Die Bildung von Pfützen auf der Oberfläche ist zu vermeiden.

Reinigung der Anwendungswerkzeuge

Die nach der Anwendung verwendeten Werkzeuge und Geräte müssen mit Wasser gereinigt werden. Nach dem Aushärten kann **FOX PRIMERA® FL220** nur noch mechanisch von der Oberfläche entfernt werden.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
 Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax: 0(242) 221 42 55
 Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
 Şube 2 : Oyalı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Etil-Diyarbakır/TÜRKİYE
 Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com

Verbrauch

Bei Gipsputzanwendungen: 80–150 g/m²

Bei Estrichanwendungen: 80–150 g/m²

Beim Verkleben von Fliesen auf Gipsplatten oder kartonbeschichteten Platten: 80–150 g/m²

Als Grundierung vor Tapeten- und Farbanstrichen: 75–90 g/m²

Zu berücksichtigende Angelegenheiten

- Die Anwendung darf nicht durchgeführt werden, wenn die Untergrundtemperatur unter +5°C oder über +30°C liegt; es sind geeignete Temperaturbedingungen abzuwarten. Frostempfindlich. Darf nicht bei Temperaturen unter 0°C gelagert oder transportiert werden.
- Damit das Material vollständig aushärten kann, dürfen die Untergrund- und Umgebungstemperaturen nicht unter die zulässige Mindesttemperatur fallen.
- Bei Anwendungen im Außenbereich muss die Oberfläche in

Verpackung

1 L Kunststoffflasche

5 L Kunststoffkanister

10 L Kunststoffkanister

20 L Kunststoffkanister

Lagerfähigkeit und Lagerung

Das Produkt muss in seiner ungeöffneten Originalverpackung an einem trockenen und kühlen Ort (zwischen +5°C und +30°C), geschützt vor Sonnenlicht und Frost, gelagert werden. **FOX PRIMERA® FL220** gefriert bei Temperaturen unter 0°C. Bei Einhaltung der angegebenen Lagerbedingungen beträgt die Lagerfähigkeit 12 Monate ab Herstellungsdatum. Geöffnete Gebinde müssen wieder dicht verschlossen und innerhalb von 1 Woche verbraucht werden. Während der Lagerung dürfen Paletten nicht übereinandergestapelt werden. Der Versand sollte nach dem FIFO-Prinzip (First In – First Out) erfolgen.

VOC-Gehalt

Der EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produkts (Kategorie IIA/g Typ wb) beträgt max. 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält <30 g/l VOC.

Hinweise zur sicheren Verwendung

Das Annähern mit offenem Feuer an Lager- und Anwendungsbereiche ist gefährlich. Lager- und Anwendungsbereiche müssen gut belüftet sein. Während der Anwendung müssen geeignete Arbeitskleidung gemäß den Arbeitsschutzvorschriften, Schutzhandschuhe, Schutzbrille und Maske getragen werden. Während der Lagerung und Anwendung darf das Produkt nicht mit Haut oder Augen in Kontakt kommen. Bei Kontakt sofort mit reichlich Wasser und Seife abwaschen; bei Verschlucken ist unverzüglich ein Arzt aufzusuchen. In den Anwendungsbereichen dürfen keine Lebensmittel oder Getränke aufbewahrt werden. Außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.

Für ausführliche Informationen ist das Sicherheitsdatenblatt (Material Safety Data Sheet) zu konsultieren.

Haftung

Die in diesem technischen Dokument enthaltenen Angaben beruhen auf unseren wissenschaftlichen und praktischen Erfahrungen. Fox Bau Yapı Kimyasalları A.Ş. haftet ausschließlich für die Qualität des Produkts. Für Ergebnisse, die aus Anwendungen entstehen, die außerhalb unserer schriftlichen Empfehlungen liegen und/oder aus unsachgemäßer Verwendung resultieren, kann unser Unternehmen nicht verantwortlich gemacht werden. Für weitere Informationen sind das Sicherheitsdatenblatt und das Technische Datenblatt zu konsultieren oder unsere Unternehmensvertreter zu kontaktieren.



www.foxbau.com

FOX BAU YAPI KİMYASALLARI ANONİM ŞİRKETİ

Merkez : Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 7. Cadde No:6 Döşemealtı-ANTALYA/TÜRKİYE
Telefon : 0(242) 221 42 50 Fax : 0(242) 221 42 55
Şube 1 : Kargalı Hanbabaosb Mah. Organize San. 10. Sk. No:6 Hendek-Sakarya/TÜRKİYE
Şube 2 : Oyallı OSB Mahallesi 3. Cadde No:21 Eşil-Diyarbakır/TÜRKİYE
Web : www.foxbau.com E-mail : info@foxbau.com