

## INNO-LINE

# FOX PRIMERA® FL220

## Полимерная Дисперсионная Грунтовка Общего Назначения

### Ознакомление

**FOX PRIMERA® FL220** однокомпонентная грунтовка на основе полимерной дисперсии для всех впитывающих и слабых поверхностей


### Область Применения

- Внутренняя и наружная гипсовая штукатурка, гипсовые панели, штукатурка, ДСП, такие как защита от влаги для впитывающих поверхностей,
- Для предотвращения растрескивания, вызванного внезапным водопоглощением поверхности перед нанесением гипсовой штукатурки,
- Для того чтобы увеличить сцепление самовыравнивающихся стяжек к земле и уменьшить возникновение пузырьков воздуха,
- Для уменьшения пыли путем нанесения на поверхность стяжки при нанесении под ковровым покрытием,
- Используется как обои и грунтовка перед покраской.

### Преимущества

- Легко наносим.
- Увеличивает сцепление.
- Предотвращает быстрое поглощение воды штукатуркой, наносимой на пол, останавливая тем самым внезапные высыхающие трещины.
- Не содержит органических растворителей.
- Защищает от влаги.
- Без растворителей и без запаха.
- Может безопасно использоваться в помещении.

### Технические Особенности

Материальная Основа	Жидкая дисперсия акрилового сополимера	
Плотность	1 кг/л	
Плотность Смешивания с Водой	1,3 г/см <sup>3</sup>	
Соотношение Твердых Частиц	17-20%	
Цвет	Светло-голубой	
Длительность Высыхания	2 часа	
Рабочая Температура	-20°C / +80°C	
Температура Рабочей Поверхности	+5°C / +30°C	
Длительность Нанесения Второго Слоя	2 часа	
Нанесение Поверхностного Покрытия	24 часа	

Указанные выше значения приведены для +23°C и относительной влажности 50%. Высокие температурные режимы сокращают, низкие температурные режимы расширяют

### Процедура Нанесения

#### Подготовка Поверхности

Поверхности должны быть свободны от всех видов грязи. Если поверхность очень пыльная, ее следует промыть водой или тщательно протереть влажной губкой. Все слабые части должны быть удалены с поверхности до достижения полной чистоты

#### Смешивание

**FOX PRIMERA® FL220** смешивают с помощью электрического миксера со скоростью 400-600 об/мин путем добавления воды в количествах, указанных в методе нанесения, до получения однородной смеси

#### Нанесение

**FOX PRIMERA® FL220** выливается на очищенную и готовую поверхность. Материал равномерно наносится на поверхность кистью или валиком. В зависимости от состояния поверхности плотность нанесения должна быть скорректирована. Поверхность должна быть увеличена на участках с высоким риском адгезии. Не допускайте остатков в виду луж на поверхностях

#### Гипсовая Штукатурка

1 слой **FOX PRIMERA® FL220** - 1/2 соотношения

2 слой **FOX PRIMERA® FL220** разбавляется водой в соотношении 1/1 и наносится кистью или валиком



### Применение Стяжки Пола

**FOX PRIMERA® FL220** разбавляется водой в соотношении 1/2 и наносится кистью или валиком

### Приклеивание Керамики к Гипсовым Панелям Или Картонным Поверхностям

#### Перед Нанесением Керамического Клея

При нанесении 1 слоя **FOX PRIMERA® FL220** разбавляется водой в соотношении 1/2 и наносится кистью или валиком.

При нанесении 2-го слоя **FOX PRIMERA® FL220** наносится кистью или валиком без смешивания с водой

### Как Грунтовка Для Обоев И Красок

**FOX PRIMERA® FL220** разбавляется водой в соотношении 1/2 и наносится кистью или валиком

### Очистка Инструментов

Инструменты и оборудование, используемые после нанесения, следует промыть водой. **FOX PRIMERA® FL220** можно удалить с поверхности только после отверждения

### Расход

В гипсовом применении: 100-250 г/м<sup>2</sup>

При применении стяжки пола: 100-250 г/м<sup>2</sup>

Для приклеивания керамики к гипсокартонным или картонным поверхностям: 125-250 г/м<sup>2</sup>

В качестве грунтовки для нанесения обоев и красок: 75-150 г/м<sup>2</sup>

### Вопросы Подлежащие Рассмотрению

При применении **FOX PRIMERA® FL220** следует ожидать подходящих температур, если температура окружающей среды и поверхности ниже +5°C или выше +25°C. При наружном применении первые 24 часа должны быть защищены от солнца, дождя, ветра и мороза. Во время и после нанесения грунтовка не должна быть загрязнена. Царапина может быть проведена по поверхности, чтобы убедиться, что грунтовка выполнена

### Упаковка

10 кг пластикового бидона

20 кг пластикового бидона

### Срок и Условия Хранения

В теплом помещении, без попадания прямых солнечных лучей, при приемлемом температурном режиме от +5°C до +30°C, в течении 12 месяцев от начала даты хранения указанной на упаковке. **FOX PRIMERA® FL220** замерзает при температуре ниже 0°C. Открытую упаковку стоит употребить в течении 1 недели

### Место Хранения

После открытия упаковки, хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от пониженных температур. При кратковременном хранении, максимум 3 паллеты могут храниться поверх друг друга и важно, чтобы доставка была в соответствии с системой «первым пришел - первым вышел». При долговременном хранении слагивать паллеты один на другой - не рекомендуется

### Меры Предосторожности

Приближение огня к зонам хранения и применения является опасным. Зоны хранения и применения рабочего вещества рекомендуются к частому проветриванию помещений. Рабочая одежда, защитные перчатки, защитные очки и маски, соответствующие правилам труда и здоровья работников, должны использоваться во время применения. При попадании раствора на кожу или в глаза, необходимо промыть большим количеством воды с мылом, затем в срочном порядке обратится за помощью к врачу. Напитки и продукты питания хранить в местах использования и работы с раствором - запрещено. Хранить в недоступных местах для детей. Пожалуйста, ознакомьтесь с паспортом безопасности (Material Safety Data Sheet) для получения подробной информации

### Ответственность

Данные, содержащиеся в этом техническом документе, основаны на наших научных и практических знаниях. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. несет полную ответственность за качество продукции. Компания Sartech Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. не может нести ответственность за результаты, которые могут возникнуть в результате неправильного использования и/или использования, за исключением письменных рекомендаций относительно того, где и как будет использоваться продукт. Ответственность за правильное применение нашего продукта лежит на пользователе. Наша компания несет ответственность только за качество продукции. Каталог делает недействительной информацию в предыдущем каталоге. Наша компания имеет право вносить изменения во все виды информации и содержания в этом каталоге. Важно убедиться, что информация в каталоге является актуальной и действительной. Все права защищены

